

## Грунтовка

# PCI Gisogrund<sup>®</sup>

**Для горизонтальных и вертикальных поверхностей, для впитывающих оснований**

### Области применения

- Для внутреннего и внешнего применения.
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Для влагостойкого упрочнения и грунтования гипсокартона, гипсовых блоков, гипсовых волокнистых плит, пенобетона, бетона, асфальта, штукатурки и кирпичной кладки, наносится перед облицовкой плиткой и наклейкой обоев.
- Для грунтования ангидритных стяжек и строительных плит.
- Для грунтования пенобетона, силикатного кирпича, кирпичной кладки и бетона на стенах перед штукатуркой и нанесением известково-гипсового раствора.
- Для грунтования стяжек из асфальтовой мастики перед нанесением плиточных kleev PCI.
- Для грунтования перед нанесением самовыравнивающихся смесей для полов, например, PCI Periplan, PCI Periplan fein и других растворов, а также перед



PCI Gisogrund защищает выравнивающую смесь и тонкослойный раствор от слишком быстрой дегидратации, увеличивает время схватывания, улучшает сцепление и предотвращает образование трещин, вызванных усадкой.

- Для упрочнения рыхлых абсорбирующих поверхностей стяжки и гипсокартона внутри помещения перед укладкой плитки и мозаики.
- Для подготовки абсорбирующего основания с целью защиты последующих



нанесением ангидритных стяжек, которые устанавливаются при гидратации.

материалов от слишком быстрой дегидратации.

## СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Без растворителей**, не представляет опасности для окружающей среды и не выделяет пары растворителя. Не является пожароопасным и взрывоопасным. Не имеет вредных испарений.
- **Улучшает прочность и твердость** основания и увеличивает сцепление плитки, штукатурки и обоев.
- **Гарантирует сцепление**, плиточный клей PCI обеспечивает хорошее сцепление с PCI Gisogrund.
- **Позволяет легко снимать** обои.
- **Защищает тонкослойные строительные растворы и выравнивающиеся смеси** от слишком быстрой дегидратации, увеличивает время схватывания, улучшает сцепление и предотвращает образование трещин, вызванных усадкой.
- **Предотвращает появление пузырьков воздуха** и слишком быструю дегидратацию при выравнивании полов с помощью PCI Periplan или PCI Periplan fein.
- Соответствует руководящим указаниям, выпущенным Немецкой Ассоциацией Гипсовой Индустрии, а также рекомендациям DIN 18 157-1.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

### МАТЕРИАЛ

Основа материала	дисперсия модифицированного полиакрилата
Компоненты	однокомпонентный
Плотность	примерно 1,0 г/см <sup>3</sup>
Контролируемый цвет	голубой
Маркировка по	
- Регламенту для опасных товаров на дорогах	не опасный
- Регламенту для опасных веществ	нет требования маркировки по этому продукту
<i>Дополнительную информацию см. в разделе Техника безопасности и Охрана труда.</i>	
Срок годности при хранении	минимум 12 месяцев
Хранение	в сухих условиях, не хранить длительное время при температуре выше +30°C и ниже -10°C. Замерший PCI Gisogrund следует медленно оттаить и тщательно перемешать.
Упаковка	Бочка 200 литров

---

**Канистра 20 литров**  
**Канистра 10 литров**  
**Канистра 5 литров**  
**Пакет 1 л**

---

## ПРИМЕНЕНИЕ

Основание	Расход	Соотношение при смешивании		
Основания на базе природного гипса; ангидритные стяжки, стяжки из асфальтовой мастики, ксилолитовые стяжки; стяжки со старыми kleевыми остатками	примерно 80 - 150 мл/м <sup>2</sup>	неразбавленный		
Абсорбирующие минеральные основания, например, бетон, песчано-цементные стяжки, известково-цементные штукатурки, пенобетон, известняк и подобные основания	1 <sup>ое</sup> покрытие примерно 100 - 200 мл/м <sup>2</sup> 2 <sup>ое</sup> покрытие примерно. 50 - 70 мл/м <sup>2</sup>	разбавленный водой 1 : 1 разбавленный водой 1 : 1		
Расход	Канистра 20 литров достаточно примерно для 130 - 250 м <sup>2</sup>	Канистра 10 литров достаточно примерно для 65 - 125 м <sup>2</sup>	Канистра 5 литров достаточно примерно для 33 - 62 м <sup>2</sup>	Пакет 1 литров достаточно примерно для 6,5 – 12,5 м <sup>2</sup>
Основания на базе природного гипса; ангидритные стяжки, стяжки из асфальтовой мастики, ксилолитовые стяжки; стяжки со старыми kleевыми остатками	100 - 200 м <sup>2</sup> при одном покрытии; 74 – 130 м <sup>2</sup> при двух покрытиях	50 – 100 м <sup>2</sup> при одном покрытии; 37 – 65 м <sup>2</sup> при двух покрытиях	25 - 50 м <sup>2</sup> при одном покрытии; 19 – 33 м <sup>2</sup> при двух покрытиях	5 – 10 м при одном покрытии; 3,7 – 6,5 м <sup>2</sup> при двух покрытиях
Рабочая температура	от +5°C до +30°C (температура основания)			
Длительности отверждения* - можно ходить через - 2 <sup>ое</sup> покрытие через - готовность для дальнейшего наложения через	примерно 30 – 60 минут примерно 30 – 60 минут примерно 60 – 180 минут (зависит от абсорбции основания, а также от температуры и влажности).			
Стойкость к температуре застывшей пленки	от -20°C до +80°C			

\* При температуре +23°C и относительной влажности 50%. Более высокие температуры сокращают, а более низкие – увеличивают указанное время.

## **Подготовка основания**

■ Основание должно быть прочным, чистым и выдерживать нагрузку. Масляные пятна, разрушающие сцепление остатки, например, водонепроницаемые клеевые остатки, цементное тесто и грязь, должны быть полностью удалены. Недавно уложенные цементные стяжки не должны иметь содержание влаги выше 4%, ошлифованные ангидридные или гипсовые стяжки – не выше 0,5% (измеренное измерительным прибором СМ).

## **ПРОЦЕДУРА НАНЕСЕНИЯ**

■ **Грунтовка и упрочнение оснований на базе природного гипса, ангидритные, из асфальтовой мастики ксиолитовые стяжки, а также стяжки со старыми клеевыми остатками (не подходит к растворимым водой клеевым остаткам, например, к жидким сульфитным связывающим растворам)**

- ① Перед нанесением хорошо перемешайте PCI Gisogrund (хорошо взболтайте 1-литровый пакет).
- ② Нанесите достаточное количество неразбавленного PCI Gisogrund кистью или залейте до получения равномерного покрытия. Избегайте образования луж!
- ③ Проверьте прочность и отверждение, царапая поверхность. Не наносите клей для плитки, обои, краску, штукатурку, PCI Periplan или PCI Periplan fein, пока PCI Gisogrund полностью не затвердеет.

■ **Грунтовка и упрочнение абсорбирующих минеральных оснований, например, бетона, песчано-цементных стяжек, известково-цементной штукатурки, пенобетона, известняка и подобных оснований**

- ① Хорошо перемешайте PCI Gisogrund (хорошо взболтайте 1-литровый пакет), разбавьте водой в отношении 1 : 1 и тщательно смешайте.
- ② Нанесите достаточное количество разбавленного PCI Gisogrund кистью или залейте до получения равномерного покрытия.
- ③ В случае абсорбирующих оснований рекомендуется нанести второй слой PCI Gisogrund, разбавленный водой в отношении 1 : 1, для достижения более высокой прочности и чтобы избежать образования пузырьков. Не наносите второе покрытие, пока первое покрытие полностью не затвердеет.
- ④ После того, как праймер затвердеет (проверка царапиной), наносите клей для плитки, обоев, краску, штукатурку, PCI Periplan или штукатурку PCI Periplan fein.

## ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Не наносите при температурах ниже +5°C и выше +30°C.
- При частичной облицовке плиткой грунтовать следует всю площадь стены (например, позади ванны или выше покрытия плиткой).
- Перед наклейкой обоев на гипсокартон/штукатурку, гипсокартонные плиты и др. наносите только одно покрытие PCI Gisogrund, разбавленный водой в отношении 1:1 (расход: примерно 100 - 140 мл разбавленной смеси на м<sup>2</sup>).
- При наклейке обоев на основания, которые были загрунтованы PCI Gisogrund, время выдержки увеличивается. Не красьте обои на древесно-стружечной плите, пока мастика полностью не затвердеет.
- PCI Gisogrund может разбавляться водой в отношении 1 : 2 для первого покрытия на очень абсорбирующих основаниях, например, на пенобетоне.
- Должны соблюдаться рекомендации изготовителя материалов из природного гипса по максимальному допустимому содержанию влаги, толщине слоя основания на базе гипса и по качеству поверхности.
- Избегайте образования луж на площади пола при нанесении PCI Gisogrund.
- PCI Gisogrund не пригоден для грунтовки растворимых в воде клеевых остатков (жидких сульфитных связывающих растворов). Они должны либо полностью удаляться, либо грунтоваться праймером PCI Epoxigrund 390 (посыпаться кварцевым песком, пока они мокрые).
- Клеевые остатки старых покрытий должны **полностью** удаляться до облицовки природным камнем.
- Сразу после использования очистите инструменты. Когда материал затвердеет, удалить его можно будет только механическими средствами.
- Не применяйте PCI Gisogrund в подводных положениях.



PCI Gisogrund повышает сцепление гипсокартона и известково-гипсовой штукатурки с кирпичной кладкой.

**ТЕХНИКА  
БЕЗОПАСНОСТИ И  
ОХРАНА ТРУДА**

**Общая информация по дисперсионным материалам**

Не допускайте, чтобы дисперсия засыхала на коже.

Защитите глаза, когда есть риск разбрызгивания. При контакте с глазами тщательно промойте их водой. Если раздражение глаз не пройдет за несколько минут, обратитесь за медицинской помощью.

*Дополнительную информацию см. в Проспекте по Безопасности материалов PCI.*



PCI Gisogrund повышает прочность и твердость старой рыхлой штукатурки и увеличивает сцепление с плиткой, гипсокартоном и обоями.