

ПАРАФИНОВОЕ ЭМУЛЬСИОННОЕ ПОКРЫТИЕ "ПЭВЕЙЛ"

ТУ 2241-019-43711444-2007

Назначение: Покрытие "ПЭВЕЙЛ" предназначено для ухода за свежееуложенным бетоном при строительстве монолитных бетонных покрытий автомобильных дорог, аэродромов, облицовок оросительных каналов, в гидротехническом строительстве и монолитном домостроении в различных климатических условия.

Упаковка: Металлические или полиэтиленовые бочки вместимостью 200 л или другой вместимостью по согласованию с потребителем.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид	Однородное, без комков и посторонних включений
Цвет	Белый или светло-желтый
Массовая доля сухих веществ, %	15 - 35
Условная вязкость при температуре $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$ по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм, с	12 - 25
Водородный показатель, рН, ед.	7 - 9
Удельная влагопроницаемость пленки из ПЭВЕЙЛ на поверхности свежееуложенного бетона через 3 суток, (г/см ²), не более	0,055

Транспортирование

и хранение: Покрытие "ПЭВЕЙЛ" транспортируют и хранят, не допуская прямого воздействия солнечных лучей при температуре от + 5 до + 40 °С и относительной влажности воздуха не выше 85%, на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов.

Нанесение покрытия "ПЭВЕЙЛ" может осуществляться

механическим или пневматическим способом при давлении (0,25-0,5) МПа или вручную - разбрызгиванием через форсунки, «удочками», краскопультом и т.п. Покрытие "ПЭВЕЙЛ" перед заливкой в емкость распылительной машины следует тщательно перемешать и профильтровать через сито с размером ячеек (0,3-0,5) мм.

Допускается разбавление водой до требуемой рабочей вязкости.

Состав наносится после исчезновения водной пленки с поверхности бетона и появления матового оттенка (в зависимости от температуры и влажности воздуха через 0,5-2 часа после укладки бетона)

Период формирования пленки при температуре плюс 20 °С не превышает 5 час.

Расход на 1 слой 300 г/м²

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления