

Техническая информация

ПОЛИФЛЕКС® 402

Хлоркаучуковая грунт-эмаль

ТУ 20.16.56-017-10861980-2019

Область применения

Грунт-эмаль **ПОЛИФЛЕКС® 402** применяется для защитно-декоративного окрашивания гидроизоляционных и кровельных покрытий из напыляемой полимочевины и гибридных эластомеров, а также теплоизоляции из напыляемого закрыто-ячеистого пенополиуретана (ППУ), которое обеспечивает дополнительную устойчивость водоизоляционного ковра кровли и теплоизоляционного слоя к атмосферным воздействиям (осадкам, перепадам температур, УФ-спектру солнечного света и фотоокислению).

Описание и основные свойства

Однокомпонентная высыхающая хлоркаучуковая грунт-эмаль. Содержит органические растворители. Пигментная часть содержит алюминиевую пигментную пасту.

- Наносится кистью, валиком или безвоздушным распылением.
- Покрытие разных цветов обладает серебристым блеском. Алюминиевый пигмент в составе материала придает покрытию повышенную отражающую способность, обеспечивает дополнительную барьерную защиту и уменьшает нагревание поверхности от прямого солнечного света.
- Отличается хорошей гидролитической стойкостью, устойчивостью к атмосферным воздействиям.
- Образует на защищаемой поверхности прочный и эластичный защитно-декоративный слой.
- Допускается нанесение грунт-эмали при пониженных температурах.
- Удобный в работе материал для профессионального применения.

Технические характеристики материала

Показатель	Значение	Метод испытания
Основа	Раствор хлорированного каучука в органическом растворителе, пигмент, функциональные добавки, наполнители	
Внешний вид после перемешивания:	Однородная окрашенная суспензия	
Плотность (при +20°C)	1,10±0,01 г/см ³	ГОСТ 31992.1-2012
Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°C)	100±50 с	ГОСТ 8420-74
Массовая доля нелетучих веществ	45-50 %	ГОСТ 31939-2012
Степень перетирания	не более 40 мкм	ГОСТ 31973-2013
Укрывистость	150-250 г/м ²	ГОСТ 8784-75
Рекомендуемый расход (при двухслойном нанесении)	0,14 – 0,20 кг/м ² Практический расход зависит от способа и условий нанесения, цвета	
Упаковка (металлическое ведро 5 л):	5 кг	
Цвет	Серебряный, серый, синий и зеленый с серебристым блеском, белый	

Технические характеристики готового покрытия

Показатель	Значение	Метод испытания
1	2	3
Внешний вид	Однородное глянцевое покрытие с серебристым блеском	
Время высыхания первого слоя покрытия до ст. 3 (при +20°C и RH _{возд.} 65%)	не более 2 ч	ГОСТ 19007-73

1	2	3
Время межслойной выдержки (при +20°C и RH _{возд.} 65%): -нанесение второго слоя -нанесение третьего слоя	через 2 ч после высыхания первого через 3 ч после высыхания второго	
Адгезия к подложке *), балл	1	ГОСТ 15140-78
Стойкость покрытия к статическому действию воды, при (20 ± 2)°C	не менее 48 ч	ГОСТ 9.403
*) материал подложки: напыляемая полимочевина Экстраплан, гибридный эластомер Эластоплан 550		

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовке защищаемой поверхности

Все защищаемые поверхности перед окрашиванием должны быть сухими, чистыми, свободными от пыли, крошащихся и отслаивающихся участков старого покрытия, следов смазок, масел, жиров и прочих загрязнений, затрудняющих смачивание поверхности и ухудшающих адгезию.

Способы подготовки окрашиваемых поверхностей должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов (ГОСТ, СП).

Нанесённый слой гидроизоляции из напыляемой полимочевины или гибридного эластомера перед нанесением **ПОЛИФЛЕКС® 402** следует выдержать в течение как минимум 48 часов.

Требования к условиям применения

Рекомендуемая температура материала, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°C до +25°C. Данный температурный диапазон обеспечивает оптимальные условия и удобство нанесения покрытия.

Применение материала в расширенном температурном диапазоне (от 0°C до +30°C) также допускается, однако следует учитывать, что за пределами рекомендуемых температурных условий изменяются реологические свойства материала, скорость высыхания нанесенного слоя, возрастает риск образования различных дефектов.

Внимание !

Температура защищаемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше определенной для данных условий точки росы и не понижаться как во время нанесения грунт-эмали, так и в течении всего времени, необходимого для полного отверждения слоя покрытия.

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Значительные перепады температуры воздуха, сквозняки, сверхнормативная влажность основания и воздуха негативно влияют на режим отверждения и ухудшают свойства слоя покрытия, могут привести к образованию дефектов.

Способ применения

Материал поставляется в готовом для применения виде.

Непосредственно перед нанесением материал тщательно перемешать в оригинальной заводской упаковке в течение 2-3 мин с помощью низкооборотного (300-400 об/мин) смесителя с электроприводом. Особое внимание следует обращать на перемешивание материала во всем объеме упаковки.

Не рекомендуется значительно увеличивать скорость вращения мешалки, т.к. это приводит к избыточному вовлечению воздуха в объем материала и, как следствие, к возможному образованию дефектов готового покрытия в виде скоплений пузырьков.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ВРУЧНУЮ !

ПОЛИФЛЕКС® 402 наносить на защищаемую поверхность однородным тонким слоем с помощью короткошерстных меховых или нейлоновых валиков, кисти средней жёсткости.

Рекомендуется нанесение как минимум двух слоев материала с промежуточной сушкой.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ !

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Для нанесения материала методом безвоздушного распыления может потребоваться дополнительное разбавление грунт-эмали. Рекомендованный растворитель для разбавления – орто-ксилол. Количество добавляемого растворителя зависит от требуемой вязкости и обычно может составлять 3-5% (по весу).

Внимание !

Расход материала зависит от условий и способа нанесения, а также от выбранного цвета, т.к. укрывистость материала разных цветов отличается.

Для невпитывающих подложек, таких как напыляемая полимочевина или напыляемый гибридный эластомер, расход грунт-эмали **при нанесении первого слоя** кистью или валиком может составлять **70-90 г/м²**.

Для грунт-эмали **ПОЛИФЛЕКС® 402** более темных тонов рекомендуется нанесение в два слоя с промежуточной сушкой.

Для светлых тонов и белого цвета – нанесение как минимум в три слоя с промежуточной сушкой каждого.

Гигиеническая характеристика

После отверждения покрытие является полностью безопасным и разрешено для эксплуатации в составе систем бесшовной полимерной гидроизоляции снаружи и внутри помещений.

Меры безопасности

ПОЛИФЛЕКС® 402 содержит летучие органические соединения (ЛОС) !

При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками, защитой органов дыхания и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожи необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунт-эмали **ПОЛИФЛЕКС® 402** должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунт-эмали осуществляется всеми видами транспорта крытого типа.

Перевозку и хранение эмали рекомендуется осуществлять при температурах не ниже 0°C и не выше +30°C.

Открытую упаковку с остатком эмали хранить для последующего применения **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** !

Установленный срок годности материала - 6 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.

ПОЛИФЛЕКС® – зарегистрированный товарный знак ЗАО «Хантсман-НМГ»

Производитель не несёт ответственность за последствия несоблюдения потребителем технических рекомендаций, приведенным в настоящем Листе Технической Информации (ЛТИ).

Сведения, приведенные в настоящем ЛТИ, соответствуют времени его издания. Производитель оставляет за собой право изменять технические показатели материала без ухудшения его качества и потребительских свойств. Производитель не может указать все возможные условия применения материала, поэтому потребитель несет ответственность за определение пригодности данного продукта для конкретных условий применения.

Приведенные в ЛТИ рекомендации по применению требуют опытной проверки потребителем, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки и применения продукции, особенно, если совместно используются материалы других производителей.

Настоящая информация является собственностью Производителя материала - ЗАО «Хантсман-НМГ».

Полная или частичная перепечатка данного текста в других печатных изданиях без разрешения компании запрещена.

