



Углеродная ткань-сатин-1000-3К-200 ТУ 23.99.14-038-38276489-2017

Углеродная ткань-сатин-1000-3К-200 — это углеродная ткань сатинового переплетения из углеволокна 3К с поверхностной плотностью 200 гр./м². Изготавливается по ТУ 23.99.14-038-38276489-2017.

Области применения

- В процессе пропитки эпоксидными, полиэфирными и винилэфирными, а также аналогичными по химической природе связующими, волокна фиксируются, а начальная структура плетения ткани создаёт жёсткий каркас, воспринимающий повышенные нагрузки.
- Ткань имеет характерный рисунок, позволяющий использовать её в декоративных целях для аппликации.

Упаковка

Углеродная ткань-сатин-1000-3К-200 поставляется в рулонах по 50 пог. м. Ширина рулона 1000 мм.

Срок годности

36 месяцев со дня изготовления.

Технические характеристики

Ширина ткани, мм	1000±10
Поверхностная плотность, г/м ²	200±10
Продольные нити (основа) и поперечные нити (уток)	3К
Вид переплетения	сатин 4 ремизный
Плотность основы, нитей на 10 см:	50 ± 1
Плотность утка, нитей на 10 см	50 ± 1
Длина ткани в рулоне, м	50