

Пропитка мокрый камень

SYNTILOR Hydro Pro

Пропитка мокрый камень – эффективная защита минеральных оснований. Используется для обработки поверхностей из камня, кирпича, черепицы, железобетона и др. материалов. Обеспечивает не только защиту от влаги, но и создание дополнительного эстетического эффекта – мокрого камня.



Область применения

Пропитка мокрый камень используется для защиты минеральных оснований (каменя природного или искусственного происхождения, кирпича, железобетона, клинкера, пенобетона). Предотвращает усиленное влагопоглощение поверхностей с созданием эстетического эффекта. Предотвращает появления высолов на фасадах кирпичных домов.

Общие технические свойства

Жидкость практически без запаха. Пожаро- и взрывобезопасное вещество.

После применения и до полного высыхания объекта требует защиты от воздействия влаги.

Не используется для обработки поверхностей, которые подвергаются механическому воздействию (дорожки).

Преимущества

- обеспечивает защиту минеральных оснований от влагопоглощения;
- придает обработанным поверхностям эффект мокрого камня;
- защищает фасады зданий от появления высолов;
- относится к категории пожаро- и взрывобезопасных (не требует особых условий хранения);
- не требует специальной подготовки перед использованием.

Расход

~100-250 мл/м² и зависит от впитывающей способности обрабатываемой.

Порядок применения

Перед использованием подготовить поверхность: очистить от пыли, грязи, солевых отложений, других загрязнений. Объект должен быть сухим и чистым.

Тщательно перемещать средство. Не рекомендуется проводить обработку при температуре ниже +5 °С.

Наносить вещество необходимо при помощи кисти, валика или методом распыления. Как правило, наносится один слой, но при необходимости повторной обработки, она должна проводиться не позднее, чем через 30 минут после нанесения первого слоя.

После того, как обработка закончена, необходимо дать поверхности высохнуть. Время полного высыхания 8 часов при температуре +20°С. До полного высыхания поверхность защитить от попадания влаги.

Меры предосторожности

При использовании рекомендуется применение защитных средств: маски, очков, респиратора, фартука или костюма. При попадании средства на открытые участки кожи – промыть их большим количеством воды.

Срок годности и условия хранения

Хранить продукт можно не более 2 лет с момента производства (дата указана на упаковке) при соблюдении условий (температура от +5 до +35°С, тара производителя плотно закрыта, не попадают прямые солнечные лучи). Хранить в недоступном для детей месте.

Фасовка:

1 кг, 5 кг