

Жидкий битум



Область применения и описание материала

Материал на основе строительного битума и растворителя. Применяется для:

- Наружной гидроизоляции фундаментов, плит, блоков, лотков и других бетонных изделий, заглубляемых в грунт.
- Антикоррозионной защиты стальных конструкций от грунтовой влаги.
- Приклеивания рубероида и различных рулонных кровельных материалов на основе битума.
- Ремонта протечек и прочих повреждений кровли.

Технические характеристики

Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее	55,0
Время высыхания одного слоя толщиной 1 мм, при плюс 20°C, часов не более	48
Водопоглощение в течение 24 ч, %, не более	4,0
Гибкость на брусе диаметром 15 мм при -5°C	трещин нет
Прочность сцепления с бетонным основанием, мПа	0.1
Прочность сцепления с основанием из стали, мПа	0.1
Средний расход	1 л/м ²
Гарантийный срок хранения	36 месяцев

Способ применения

Продукт полностью готов к применению. Материал наносится на сухую и чистую поверхность при помощи шпателя или кисти.

Перед применением, жидкий битум тщательно перемешать по всему объёму. При необходимости разбавления, допускается использовать сольвент, ксилол, керосин, уайт-спирит или бензин-растворитель. Металлическую поверхность необходимо очистить от рыхлой и пластовой ржавчины механической зачисткой и рекомендуется обработать преобразователем ржавчины "Bitumast". Жидкий битум использовать при температуре окружающей среды не ниже -15°C и отсутствии осадков.

Не использовать внутри жилых и замкнутых помещений.