

Проникающая гидроизоляция

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА

Проникающая гидроизоляция Bitumast (Лахта) – безусадочный однокомпонентный состав, сухая строительная смесь серого цвета. Применяется для гидроизоляции обводнённых и фильтрующих монолитных бетонных и ж/б конструкций; статичных швов; заделанных трещин более 0,4 мм; для отсечной гидроизоляции в кирпичной и бутовой кладке. Используется со стороны напора воды и с противоположной стороны, придаёт бетону свойство «самозалечивания» трещин до 0,4 мм в присутствии влаги. Наносится на вертикальные, горизонтальные и потолочные поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безусадочный состав, не требует высушивания основания
- Повышает морозостойкость бетона
- Работает при прямом и обратном давлении воды, высокая водонепроницаемость
- Возможно использование в контакте с питьевой водой
- Устойчива к действию нефтепродуктов и ультрафиолета

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Температура применения: +5...+35 °C, возраст бетона не менее 28 суток. Перед работой основание очищают от непрочных участков и загрязнений, трещины и швы раскрывают и заделывают, поверхность тщательно увлажняют (нанесение на сухой бетон запрещено). Смесь замешивается с водой в пропорциях, указанных на упаковке, перемешивается до однородности и сохраняет работоспособность 30 минут. Раствор наносят кистью или распылением в два слоя с расходом 0,8–1,2 кг/м², второй слой через 2–4 часа после первого, при этом обработанную поверхность увлажняют в течение 3 суток. Отделочные материалы допускается наносить через 3 суток, заполнение бассейнов и резервуаров – через 28 суток. Возможна также инъекционная отсечная гидроизоляция.

СОСТАВ

Портландцемент, кварцевый наполнитель, активные химические добавки.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухих помещениях, в герметично закрытой таре, предохраняя от прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке – 18 месяцев.

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Жизнеспособность раствора	30 мин
Повышение марки по водонепроницаемости бетона	4 ступени (delta W8)
Увеличение прочности бетона, обработанного материалом	на 10%
Повышение марки бетона по морозостойкости бетона	с F100 до F200
Паропроницаемость	0,0137 мг/(м·ч·Па)
Глубина проникновения	более 100 мм
Коррозионная стойкость	4...13 pH



ТУ 23.64.10-099-52124071-2025

Расход

При двухслойном нанесении 0,8 кг/м² (гладкий бетон), 1,2 кг/м² (рельефный бетон); при заполнении шпуро 0,5 кг/п. м (D шпуро 25 мм), 0,8 кг/п. м (D шпуро 30 мм)

Меры безопасности

При работе использовать средства индивидуальной защиты. Содержит цемент, при контакте может вызвать раздражающее действие на кожу и слизистые. Избегать попадания на кожу и в глаза. Держать в недоступном для детей месте.

Фасовка

