

КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ ФАСАДНАЯ СУПЕРБЕЛАЯ С-4

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественная фасадная силиконовая краска применяемая для окрашивания фасадов зданий и сооружений, а так же интерьеров, подверженных интенсивным эксплуатационным нагрузкам. Подходит для всех минеральных оснований, включая асбестоцемент, картон, гипсокартон, штукатурку, бетон, кирпич, а также для дерева, ДВП, ДСП. Идеально подходит для защиты минеральных штукатурок в системах фасадного утепления. Образует атмосферостойкое, гидрофобное, грязеотталкивающее, «дышащее» покрытие, защищающее поверхность от атмосферных осадков и солнца. Скрывает дефекты основания. Обладает высокой укрывистостью, белизной и долговечностью.



СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Хорошая адгезия к бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Быстросохнущая
- ❖ Устойчивая к УФ-облучению
- ❖ Паропроницаемая
- ❖ Высокая степень белизны. Высокоукрывистая
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Пожаро- и взрывобезопасная
- ❖ Экологически чистый продукт. Без запаха

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Водная дисперсия акрилатов с наполнителями, пигментами и добавками
Цвет	Белый, возможна колеровка
Расход на один слой, г/м ²	120-150
pH	7,9
Плотность, кг/л	1,40
Время высыхания, часов, не более (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%)	1
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +50

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением тщательно перемешать
- ❖ Наносить тонким слоем кистью, валиком или распылителем
- ❖ Для снижения вязкости допускается добавление воды не более 5% по массе
- ❖ Применять при температуре не ниже +5°C
- ❖ Рекомендуется применять в системе с грунтовками еcoroom на акриловой основе
- ❖ Инструменты по окончании работ помыть водой

СОСТАВ

- ❖ Вода, акрилатная дисперсия, наполнитель, пигменты, модифицирующие добавки

РАСХОД

- ❖ 120-150 г/м² в зависимости от фактуры поверхности и впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5 до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не ниже +5°C не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 7 кг
- ❖ Пластиковое ведро, 14 кг
- ❖ Пластиковое ведро, 45 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.