

ШПАТЛЕВКА АКРИЛОВАЯ ФАСАДНАЯ FACADE PASTA

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Готовая к применению акриловая шпатлевка для фасадных и ответственных внутренних работ по заделке углублений, выбоин, трещин и подготовки поверхностей под окраску и другие финишные покрытия. Повышенная пластичность, высокая степень белизны, мелкая дисперсность, создает гладкую однородную поверхность.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия к дереву, штукатурке (на гипсовой и цементной основе), гипсокартону, ПГП, бетону, пенобетону, кирпичу и другим минеральным основаниям
- ❖ Перекрывает глубокие трещины
- ❖ Высокая степень белизны
- ❖ Атмосферостойкая
- ❖ Пластичная
- ❖ Создает гладкую и прочную поверхность
- ❖ Безусадочная
- ❖ После использования, материал хранится в плотно закрытой таре в течение нескольких месяцев
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Без запаха
- ❖ Экологически чистый продукт



TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

Техническая характеристика	Показатель
Состав	Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, функциональные добавки
Цвет	Белый, возможна колеровка
Расход на один слой, г/м ²	450 - 1200
pH	7,9
Плотность, кг/л	1,60
Наносимая толщина слоя, мм	0,2 – 3,0
Количество циклов замораживания/размораживания	10
Диапазон температур применения, °C	от +10 до +30
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -40 до +60
Время высыхания, при толщине слоя 1 мм, ч, не более (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%)	4
Срок годности, месяцев	18

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить и обеспылить основание
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить отслаивающиеся фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед применением шпатлевку тщательно перемешать
- ❖ При необходимости разбавляют водой не более 3% от общего объема
- ❖ Наносить шпателем, кельмой на подготовленную, заранее загрунтованную очищенную от пыли грязи поверхность
- ❖ Работы проводить при температуре не ниже +10°C
- ❖ По окончании работы инструмент промыть тёплой водой
- ❖ Толщина наносимого слоя не более 5 мм
- ❖ Рекомендуются применять в системе с проникающими грунтовками еcoroom на акриловой основе

СОСТАВ

- ❖ Вода, наполнитель разных фракций, композиция связующих, функциональные добавки

РАСХОД

- ❖ 450 - 1200 г/м² в зависимости от неровности поверхности и впитывающей способности основания

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 4 часов при толщине слоя 1 мм при температуре +23°C и относительной влажности воздуха не более 70%

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5 до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -30°C и не более 30 суток
- ❖ Допускается не более 10 циклов замораживания/размораживания
- ❖ При размораживании материал выдерживают при температуре не ниже +10°C не менее 24 часов, затем тщательно перемешивают до получения однородной массы

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 16 кг

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.