

ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ J-60

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Однокомпонентный полиуретановый низковязкий грунт на основе растворителей применяемый для наружных и внутренних работ при подготовке оснований перед нанесением герметиков для межпанельных и деформационных швов (например PU-20 или PU-40). Эффективно используется для увеличения адгезии к непористым, слабо впитывающим поверхностям (например, глазурованной керамической плитке). Легко проникает в поры, обеспыливает и укрепляет основание. После отверждения образует прочную эластичную пленку с высокой адгезией к различным основаниям.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям, в том числе к влажному бетону
- ❖ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ❖ Увеличивает адгезию с основанием
- ❖ Повышает срок службы финишного покрытия
- ❖ Обладает высокой проникающей способностью
- ❖ Эластичный
- ❖ Полностью готовый к применению, не требующий разбавления состав
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Химически стойкий
- ❖ После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Желто-коричневая жидкость
Сухой остаток, %	60
Вязкость по Брукфильду при 25°C, мПа*с	10-30
Плотность, кг/л	0,95
Время высыхания на отлип при 23°C, мин	20-30
Нанесение последующего материала, не ранее, мин	30-60
Полный набор прочности, суток	5-7
Расход, г/пог.м.	50-100
Диапазон температур применения, °C	от -20 до +40
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -60 до +90
Срок годности, месяцев	12

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ Остаточная влажность бетонных оснований не должна превышать 4%
- ❖ Выбоины и трещины основания должны быть расшиты и отремонтированы подходящими составами. В качестве ремонтного состава можно применять грунт есогоот J-60 с сухим песком в соотношении 1:4 (одна часть есогоот J-60 и 4 части песка)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Состав готов к применению. Не допускается разбавление
- ❖ Наносить кистью или валиком с расходом от 50 до 100 г/пог.м. в зависимости от пористости основания
- ❖ При высокой пористости основания грунт может проникать в поры без образования поверхностной пленки. В этом случае необходимо повторить нанесение материала
- ❖ Герметик может быть нанесен через 30 мин после подготовки поверхности с помощью грунта J-60, но не позднее, чем через 90 минут

РАСХОД

- ❖ 50-100 г/пог.м. в зависимости от впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ 30-90 минут при температуре +23°C, с понижением температуры время высыхания увеличивается. Полный набор прочности происходит в течение 5-7 суток

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Материал содержит горючие растворители. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с горючими материалами
- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом
- ❖ Инструмент чистить бумажным полотенцем, ветошью и растворителями, содержащими ацетон или ксилол

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от - 20°C до + 30°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдерживать в помещении при комнатной температуре не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ Канистра, 5 л
- ❖ Канистра, 10 л

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.