

ГЕРМЕТИК ГИБРИДНЫЙ ДЛЯ ДЕРЕВА STP-POLYMER PS-16

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Высококачественный однокомпонентный влагоотверждаемый герметик на основе силан-модифицированных полимеров. Применяется для наружных и внутренних строительных и ремонтных работ, при герметизации межбревенных и межвенцовых стыков, трещин в бревнах, поверхностей торцевого спила бревен, обходов окон и дверей, примыканий деревянных конструкций к фундаменту и кровельным элементам. Может применяться на объектах подверженных высоким температурным перепадам, вибрации и эксплуатироваться в районах крайнего севера. Применяется в конструкциях с деформативностью швов до 25%.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия ко всем древесным материалам
- ❖ Герметизация стыков с деформативностью до 25%
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Устойчивый к УФ-облучению
- ❖ Эластичный
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Устойчивый к действию умеренно активных химических веществ
- ❖ Удобный в работе однокомпонентный состав
- ❖ Широкая область применения в строительных работах
- ❖ Безусадочный

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



Техническая характеристика	Показатель
Цвет	Сосна, медовый, тик бежевый, бледно-желтый, красно-коричневый, возможна колеровка
Допустимая деформация, %	25
Относительное удлинение в момент разрыва на образцах-лопатках, %, не менее	300
Условная прочность в момент разрыва, МПа, не менее	1,5
Плотность, кг/л	1,40
Текучесть, мм	0
Скорость отверждения*, мм в сутки, не менее	2
Срок годности, месяцев	12
Твердость по Шору А, усл.ед.	40
Диапазон температур применения, °С	от +5 до +40
Диапазон температур эксплуатации, °С	от -60 до +90
Прогнозируемый срок службы, лет, не менее	25

*При температуре +23°C и относительной влажности воздуха 60%. При меньшей влажности и более низкой температуре скорость отверждения снижается.

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Поверхности, на которые наносится герметик, необходимо очистить от пыли, жира, незакрепленных частиц и других загрязнений
- ❖ Герметик можно наносить на влажную, но не мокрую поверхность. Не наносить в дождь и снег.

ПОДГОТОВКА ГЕРМЕТИКА К РАБОТЕ

- ❖ Вскрыть файл пакет и установить в монтажный пистолет
- ❖ Рекомендуемая температура применения от +5°C до +40°C, включая температуру основания

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Герметик готов к применению
- ❖ Работы по герметизации проводить при температуре воздуха от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха не менее 30%.
- ❖ Герметик наносится с помощью монтажного пистолета или другого подходящего инструмента
- ❖ Рекомендуемая толщина герметика в шве от 4 до 6 мм
- ❖ Для того, чтобы края слоя герметика выглядели ровными после высыхания, по краям шва предварительно наклеивается строительный скотч, определяющий будущую ширину шва герметика. После нанесения герметика скотч удаляется.
- ❖ При нанесении на древесину, предварительно обработанную любыми защитными или декоративными составами (лак, краска, лазурь, масло), необходимо пробное нанесение герметика не менее чем на 2 пог.м. шва с последующим выдерживанием в течении 4 суток для оценки совместимости герметика с покрытием дерева

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

- ❖ Разравнивание нанесенного слоя герметика допускается производить с помощью шпателя в течение 15 минут после нанесения
- ❖ Для соблюдения проектной толщины слоя герметика в стыке, а также для исключения сцепления герметика с жестким основанием в стыковом зазоре следует использовать антиадгезионные прокладки из вспененного полиэтилена
- ❖ Сразу после использования очистить все инструменты и оборудование при помощи уайт-спирита
- ❖ Затвердевший герметик удаляется механически

РАСХОД

- ❖ 140 г/пог.м. (на погонный метр при площади поперечного сечения шва 1 см²)

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Не менее 2 мм в сутки (при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 60%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Избегать попадания в глаза
- ❖ Не допускать длительного контакта с кожей, использовать перчатки
- ❖ При попадании состава на открытые участки кожи, их следует сначала очистить с помощью уайт-спирита, а затем помыть водой с мылом
- ❖ Не взрывоопасен, не токсичен
- ❖ При работе с герметиком не допускается его попадание в сточные воды

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

- ❖ Рабочие, занятые нанесением герметика, должны быть обеспечены спецодеждой по ГОСТ 12.4.011-89, трикотажными перчатками по ГОСТ 5007-87, резиновыми перчатками по ГОСТ 20010-93, защитными мазями для рук

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -20°C до +30°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдержать в помещении при температуре не менее +5°C не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ Файл-пакет, 600 мл (12 шт. в коробке)

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.