

+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



ПРАЙМЕР ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ONLYeco PU-80 Без запаха

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Высококачественный однокомпонентный полиуретановый праймер для профессионального применения при подготовке бетонных, каменных, кирпичных и других минеральных оснований перед укладкой напольных покрытий на реакционноспособные полиуретановые клеи. Для внутренних работ. Подходит для полов с системой подогрева. Может применяться для создания паробарьера в отсутствие системы подогрева пола при влажности минеральных оснований не более 4%.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия ко всем минеральным основаниям, в том числе к влажному бетону (до 4%)
- ❖ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ❖ Увеличивает адгезию клея к основанию
- ❖ Обладает высокой проникающей способностью
- ❖ Практически не имеет запаха
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Можно применять в системе «теплый пол»
- ❖ Хорошая химическая стойкость
- ❖ После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY
ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Желто-коричневая жидкость
Сухой остаток, не менее, %	80
Вязкость по Брукфильду (+23°C, шпindelь №2, 100 об./мин), мПа*с	400
Плотность, кг/л	0,97
Технологическая пауза между слоями, ч	2-4
Нанесение последующего материала, ч	2-4
Пешие нагрузки, ч	4-8
Полное высыхание, ч	12-24
Полный набор прочности, дни	5-7
Расход в 1 слой, г/м²	150-200
Диапазон температур применения, °C	от +15 до +40
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -60 до +90
Срок годности, месяцев	12

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ Остаточная влажность бетонных оснований не должна превышать 4%
- ❖ Выбоины и трещины основания должны быть расшиты и отремонтированы подходящими составами. В качестве ремонтного состава можно применять праймер с сухим песком в соотношении 1:5 (одна часть праймера и 5 частей песка)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Материал полностью готов к применению
- ❖ Наносить кистью или валиком в 1-2 слоя с расходом на 1 слой от 150 до 200 г/м² в зависимости от пористости основания до образования сплошной глянцевой пленки на поверхности
- ❖ Для создания паробарьера нанести в 2-3 слоя с общим расходом не менее 400-500 г/м²
- ❖ Основное покрытие может быть нанесено после высыхания, но не позднее, чем через 24 часа
- ❖ Не допускается применение с материалами на водной основе
- ❖ Не допускается разбавление

РАСХОД

- ❖ 150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания
- ❖ Для создания паробарьера – не менее 400-500 г/м²

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ 2-4 часа при температуре +23°C, с понижением температуры время высыхания увеличивается. Полный набор механической прочности занимает через 5-7 суток

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Материал содержит горючие растворители. Необходимо соблюдать меры безопасности при работе с горючими материалами
- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях. В закрытых помещениях использовать приточно-вытяжную вентиляцию и маски с активным углеродом
- ❖ Инструмент чистить бумажным полотенцем и растворителями, содержащими ацетон или ксилол

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -20°C до +30°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдержать в помещении при температуре от +15°C до +23°C не менее 12 часов

УПАКОВКА

- ❖ Металлическая канистра, 5 л
- ❖ Металлическая канистра, 10 л

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.