

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru



КЛЕЙ СИЛАНОВЫЙ ONLYeco MS MONO ELASTIC

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

❖ Готовый к применению однокомпонентный эластичный клей для паркета премиум-класса на основе силан-модифицированных полимеров для приклеивания всех видов паркета: паркетной доски, инженерной доски, штучного, модульного, мозаичного, художественного паркета из практически любых пород древесины на все виды оснований. Подходит для укладки ламельного паркета, крупноформатной древесины и деревянных мостовых. Может применяться для приклеивания ПВХ, кварцвиниловых (LVT, SPC) и резиновых покрытий на горизонтальные и вертикальные поверхности (полы и стены).

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая прочность клеевого соединения
- ❖ Уникальная эластичность
- ❖ Поглощает шумы и вибрации
- ❖ Не растекается, острый гребень
- ❖ Длительное время работы с клеем
- ❖ Устойчив к перепадам температуры
- ❖ Не содержит растворителей
- ❖ Усадка 0%
- ❖ Может применяться в системе «теплый пол»
- ❖ Нетоксичный
- ❖ Экологически чистый продукт

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

Техническая характеристика		Показатель
Цвет		Пастообразная масса бежевого цвета
Время образования поверхностной пленки (при +23°C), мин*		60
Плотность, кг/л		1,60
Прочность на сдвиг, Н/мм ² , не менее		2,5
Расход, г/м ²	Шпатели А1/А2/В1	300–500 г/м ²
	Шпатели В3/В7/В11	800– 1300 г/м ²
Пешие нагрузки допускаются через, ч*		24
Начало шлифовки (покрытие лаком/воском/маслом), ч*		24-48
Полная полимеризация, дней*		3-5
Диапазон температур применения, °C		от +5 до +35
Диапазон температур эксплуатации, °C		от -50 до +120
Срок годности, месяцев		18

* Время отверждения зависит от температурно-влажностного режима, количества нанесенного клея и типа основания



ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ПОДГОТОВКА КЛЕЯ К РАБОТЕ

- ❖ Клей готов к применению
- ❖ После открытия ведра вскройте защитный пакет из фольги
- ❖ Равномерно нанесите клей на основание с помощью зубчатого шпателя, выбранного формата
- ❖ Укладка деревянного пола должна производиться в течение 60 минут с момента нанесения клея на основание
- ❖ В случае неполного использования клея плотно закройте и зажмите пакет с оставшимся материалом
- ❖ Недопустимо разбавление клея — это может привести к изменению его свойств (снижению адгезии, потере тиксотропности и др.)!

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Основание должно быть сухим, чистым, без трещин и механических повреждений, немного шероховатой (структурированной)
- ❖ До приклеивания покрытия удалить с поверхности бетона цементный клей путем шлифования, а затем обеспылить
- ❖ Клей можно использовать без применения грунтовок, однако для повышения адгезии на наиболее ответственных участках работ рекомендуется использовать полиуретановый грунт ONLYECO PU-80

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- ❖ Наносить на основание зубчатым шпателем А1/А2/В1/В2 (для приклеивания ПВХ) или В3/В7/В11 (для приклеивания паркета)
- ❖ Температура в помещении должна быть от +5°C до +35°C, относительная влажность воздуха 40-70%. Дать паркету и клею достичь такой же нормальной температуры и влажности
- ❖ Нанести клей на основание зубчатым шпателем и ровным слоем на участок, который можно покрыть паркетом в течение 60 минут
- ❖ Паркет аккуратно прижать к основанию. Убедиться, что клей полностью покрыл нижнюю поверхность паркета. Можно наносить клей на обе склеиваемые поверхности (контактный способ)
- ❖ Нельзя проклеивать паркет по шпунтам. Между стенами и паркетом оставлять зазоры по 5-15 мм
- ❖ Шлифование и лакирование паркета рекомендуется проводить не ранее, чем через 24 часа после приклеивания
- ❖ После окончания работ инструмент очистить с помощью ацетона или ксилола

СОСТАВ

- ❖ Силан-модифицированный предполимер, пигменты, функциональные добавки, наполнители

РАСХОД

- ❖ Шпатели А1/А2/В1/В2 – 300 – 500 г/м²
- ❖ Шпатели В3/В7/В11 – 800– 1300 г/м²

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания еcoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ONLY ECO



+7 (800)-775-07-54

info@ecoroom.ru

ecoroom.ru

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

- ❖ Пешие нагрузки, шлифование и нанесение лака/воска/масла возможны через 24 часа (при температуре +23°C и влажности 65%)
- ❖ Полная полимеризация происходит в течение 3 - 5 суток (при температуре +23°C и влажности воздуха 65%)

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Все работы проводить в СИЗ (спец. одежда, перчатки, очки и т.д.)
- ❖ При попадании на открытые участки кожи, их следует очистить с помощью уайт-спирита, затем промыть водой с мылом
- ❖ При попадании в глаза или на слизистые оболочки, необходимо промыть большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 18 месяцев в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до + 30°C
- ❖ Транспортировка материала при отрицательных температурах возможна до -20°C и не более 30 суток
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах материал необходимо выдержать в помещении при температуре от +15°C до +25°C не менее 12 часов

УПАКОВКА

- ❖ Пластиковое ведро, 7 кг (1 пакет 7 кг)
- ❖ Пластиковое ведро, 14 кг (2 пакета по 7 кг)

ONLY

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания есогоот оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.