

ГРУНТ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ОТСЕКАЮЩИЙ для OSB

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- ❖ Однокомпонентный полиуретановый праймер на основе растворителей применяется как самостоятельное покрытие для грунтования проблемных впитывающих и невпитывающих поверхностей под дальнейшую окраску и шпатлевание внутри и снаружи зданий из дерева, OSB, фанеры, других пористых не влагостойких древесных оснований. Улучшает адгезию лакокрасочных материалов к обрабатываемой поверхности, выравнивает впитывающую способность, обеспыливает основание. Препятствует разрушению смол в составе OSB плит, блокирует их выделение на поверхности и связанное с этим изменение цвета декоративного покрытия

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- ❖ Высокая адгезия ко всем древесным материалам
- ❖ Укрепляет и обеспыливает поверхность
- ❖ Увеличивает адгезию с основанием
- ❖ Обладает высокой проникающей способностью
- ❖ Постоянно эластичен
- ❖ Полностью готов к применению, не требует разбавления
- ❖ Защищает от появления плесени и распространения микроорганизмов
- ❖ Атмосферостойкий
- ❖ Хорошая химическая стойкость
- ❖ После полимеризации абсолютно экологически безопасный продукт

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.



Техническая характеристика	Показатель
Внешний вид	Желто-коричневая жидкость
Сухой остаток, %	60
Вязкость по Брукфильду (при +23°C), мПа*с	10-30
Плотность, кг/л	0,95
Время высыхания на отлип (при +23°C и влажности воздуха 70%), мин	20-30
Технологическая пауза между слоями, ч	1
Полный набор прочности, ч	24
Расход, г/м ²	150-200
Диапазон температур применения, °C	от +5 до +40
Диапазон температур эксплуатации, °C	от -60 до +90
Срок годности, месяцев	12

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- ❖ Перед нанесением необходимо удалить загрязнения, очистить основание от мела и отслаивающихся элементов
- ❖ Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, без следов пыли, масла и жира
- ❖ При необходимости удалить непрочные фрагменты и устранить имеющиеся на поверхности дефекты

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- ❖ Перед нанесением состав хорошо перемешать
- ❖ Наносить велюровым, меховым валиком, кистью в 1 слой, напитывая и полностью заполняя поры в основании
- ❖ При необходимости допускается нанесение дополнительного слоя грунта. При этом требуется выдержать технологическую паузу не менее 1 часа между наносимыми слоями
- ❖ Рабочие инструменты после окончания работ промыть растворителем на основе толуола, ацетона, уайт-спирита
- ❖ Отвержденный состав не смывается, удаляется только механическим способом

РАСХОД

- ❖ 150-200 г/м² в зависимости от впитывающей способности основания

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- ❖ Время высыхания не более 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 70%

TECHNICAL INFORMATION

Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- ❖ Работать в хорошо проветриваемых помещениях, с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов
- ❖ Не допускать попадания на кожу, в глаза
- ❖ При попадании в глаза промыть большим количеством воды, обратиться к врачу

ХРАНЕНИЕ

- ❖ Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в ненарушенной заводской упаковке при температуре от -20°C до +30°C
- ❖ После транспортировки или хранения при отрицательных температурах, материал необходимо выдерживать в помещении при +23°C не менее 24 часов

УПАКОВКА

- ❖ 5 л металлическая канистра
- ❖ 10 л металлическая канистра

TECHNICAL INFORMATION



Информация, содержащаяся в техническом описании, соответствует нашим знаниям и опыту. Однако, это ни в коем случае не может считаться гарантией, поскольку использование, рабочая территория, и нанесение продукта в соответствии с данными инструкциями и результат находится вне нашего контроля и зависит от ряда факторов. Мы не несем ответственности за неправильное использование продукта. Рекомендации по использованию должны рассматриваться как общие принципы. Если у Вас возникли сомнения, сделайте, пожалуйста, пробные тесты и свяжитесь с службой технической поддержки. Компания ecoroom оставляет за собой право изменять и обновлять техническое описание без уведомления.