

Кладочная клеевая смесь Consolit 210

Кладочная клеевая смесь Consolit 210 — это сухая цементная клеевая смесь для тонкошовной кладки блоков из ячеистого бетона и других пористых стеновых материалов.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1450 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	0,63 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 2 часов
Предел прочности на сжатие не менее через 3 суток через 28 суток	4,5 МПа 9,0 МПа
Предел прочности на растяжение при изгибе не менее через 3 суток через 28 суток	2,0 МПа 3,5 МПа
Расход при толщине слоя 1 мм	1,6 – 1,8 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,3 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	3 – 5 мм
Марка по морозостойкости	не менее F 50
Водоудерживающая способность	не менее 98%

Области применения

- Сухую кладочную смесь CONSOLIT 210 рекомендуется применять в промышленном и гражданском строительстве для высококачественной кладки стен и перегородок блоками из ячеистого бетона со строго выдержанными геометрическими размерами и формой (допуск по размерам ±1–2 мм).

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Материал обеспечивает прочное сцепление блоков из ячеистого бетона в кладке, удобен в работе и экологически безопасен.

Расход

1,6 – 1,8 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.