

Монтажно-кладочная смесь Consolit M-200

Монтажно-кладочная смесь Consolit M-200 — это сухая цементно-песчаная смесь марки М200 для монтажных, кладочных и общестроительных работ.

Технические характеристики

Насыпная плотность	2000 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	2,0 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 2 часов
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	20,0 МПа
Расход материала на 10 мм толщины	17,0 – 17,5 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина наносимого слоя	5 – 20 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Водонепроницаемость, не менее	W 10
Морозостойкость не менее	F 75

Области применения

- CONSOLIT M 200 применяется при изготовлении строительных растворов для производства наружных и внутренних работ при ремонте и строительстве зданий и сооружений.
- Широко применяется при монтаже конструкций, заделке межпанельных швов, штукатурных работах разного объема, выравнивании горизонтальных и вертикальных поверхностей, устройстве стяжек, легких фундаментов, укладке тротуарной плитки, прочих ремонтно-строительных работах.
- Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, должна быть шероховатой.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь для штукатурных, кладочных работ, устройства стяжек и других ремонтно-строительных работ.
- Материал обладает высокой морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок обеспечивает высокую степень сцепления гидроизоляционной растворной смеси с основанием.

Расход

17,0 – 17,5 кг/м 2

Упаковка

Мешок 50 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.