

Цементно-известковая кладочная смесь Consolit M-75

Цементно-известковая кладочная смесь Consolit M-75 — это цементно-известковая кладочная смесь марки М75 для устройства кладки и выполнения общестроительных работ.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1600 ± 50 кг/м 3
Цвет	светло-серый
Максимальный размер фракции заполнителя	2,5 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 2 часов
Подвижность по расплыву конуса, R к	150 – 170 мм
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	7,5 МПа
Расход материала на 10 мм толщины	17,0 – 17,5 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина наносимого слоя	5 – 20 мм
Водоудерживающая способность	не менее 95%
Морозостойкость не менее	F 50

Области применения

- CONSOLIT M 75 применяется при изготовлении строительных растворов для производства наружных и внутренних работ при ремонте и восстановлении кирпичной кладки.
- Широко применяется при монтаже конструкций, штукатурных работах для создания обрызгового слоя при выполнении работ известковыми штукатурками, выравнивании горизонтальных и вертикальных поверхностей, прочих ремонтно-строительных работах.
- Поверхность, предназначенная для оштукатуривания, должна быть шероховатой.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь для кладочных, штукатурных, реставрационных работ, устройства стяжек и других ремонтно-строительных работ.
- Материал обладает высокой морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок обеспечивает высокую степень сцепления растворной смеси с основанием.

Расход

17,0 – 17,5 кг/м 2

Упаковка

Мешок 50 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.