

Цементная фасадная шпатлевка Consolit 565

Цементная фасадная шпатлевка Consolit 565 — это цементная фасадная шпатлевка для выравнивания минеральных оснований при наружных и внутренних работах.

Технические характеристики

Насыпная плотность	900 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	0,315 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 4 часов
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	10,0 МПа
Расход при толщине слоя 3 мм	3,5 – 4,0 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,3 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	1 – 5 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Морозостойкость не менее	F 75

Области применения

- CONSOLIT 565 применяется для высококачественного шпатлевания вручную фасадов зданий, а также других наружных стеновых поверхностей.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Шпатлевочный раствор обеспечивает хорошее сцепление с основанием, обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления шпатлевочного раствора с основанием.

Расход

3,5 – 4,0 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.