

Гипсовая штукатурка машинного нанесения Consolit 501

Гипсовая штукатурка машинного нанесения Consolit 501 — это сухая гипсовая штукатурная смесь для механизированного нанесения на стены и потолки внутри помещений.

Технические характеристики

Насыпная плотность	800 ± 50 кг/м ³
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	1,25 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 2 – 3 часов
Предел прочности на сжатие через 7 суток не менее	3,0 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм	9 – 10 кг/м ²
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,3 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	3 – 30 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%

Области применения

- CONSOLIT 501 применяется для получения высококачественного штукатурного покрытия на стенах и потолках в сухих помещениях жилых и общественных зданий для последующей окраски, оклейки обоями или облицовки плиткой.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Материал обеспечивает хорошее сцепление с основанием, удобен в работе, экономичен (имеет меньший расход по сравнению с цементно-песчаными растворами) и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления штукатурной растворной смеси с основанием.

Расход

9 – 10 кг/м²

Упаковка

Мешок 30 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.