

Цементная фасадная штукатурка Consolit 550

Цементная фасадная штукатурка Consolit 550 — это цементная штукатурная смесь для фасадных и внутренних работ по минеральным основаниям.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1400 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	1,25 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 3 часов
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	15,0 МПа
Расход при толщине слоя 10 мм	14 – 15 кг/м 2
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,3 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	5 – 30 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Водонепроницаемость не менее	W 8
Морозостойкость не менее	F 200

Области применения

- CONSOLIT 550 применяется для высококачественного оштукатуривания вручную фасадов зданий, а также других наружных стеновых поверхностей.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью.
- Штукатурный раствор обеспечивает хорошее сцепление с основанием, обладает высокой прочностью водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления штукатурной растворной смеси с основанием.

Расход

14 – 15 кг/м 2

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.