

Безусадочная гидроизоляционная стяжка Consolit 402 M200

Безусадочная гидроизоляционная стяжка Consolit 402 M200 — это безусадочная цементная гидроизоляционная смесь марки M200 для устройства стяжек толщиной от 10 до 50 мм.

Технические характеристики

Насыпная плотность	1400 ± 50 кг/м 3
Цвет	серый
Максимальный размер фракции заполнителя	1,25 мм
Жизнеспособность растворной смеси	Не менее 40 минут
Предел прочности на сжатие через 28 суток не менее	20,0 МПа
Прочность сцепления с основанием через 28 суток	не менее 0,5 МПа
Рекомендуемая толщина слоя	10 – 50 мм
Водоудерживающая способность	не менее 98%
Водонепроницаемость, не менее	W 10
Морозостойкость не менее	F 200

Области применения

- CONSOLIT 402 применяется для первичного выравнивания прочных бетонных и цементных оснований при выполнении наружных и внутренних работ при ремонте и строительстве зданий и сооружений без использования дополнительной гидроизоляции.

Преимущества

- Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, хорошо растекающуюся, не расслаивающуюся растворную смесь, обладающую гидроизоляционными свойствами.
- Материал обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе, долговечен и экологически безопасен.
- Применение грунтовок глубокого проникновения обеспечивает высокую степень сцепления штукатурной растворной смеси с основанием.

Расход

Расход зависит от основания, толщины слоя и способа нанесения; точное значение приведено в технической карте производителя.

Упаковка

Мешок 25 кг.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления при соблюдении условий хранения производителя.