

СТ 127

Белая полимерная шпаклевка для внутренних работ

Свойства

- ▶ обладает высокой адгезией к основаниям;
- ▶ пластичная, легкая в нанесении, сведении слоев и шлифовке;
- ▶ тиксотропная;
- ▶ не требует обязательного окрашивания;
- ▶ пригодна для окрашивания и оклейки обоями;
- ▶ пригодна только для внутренних работ;
- ▶ экологически безопасна.



Область применения

Полимерная шпаклевка СТ 127 предназначена для финишного выравнивания поверхностей и заполнения мелких дефектов на бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, гипсовых и т.п. основаниях на стенах и потолках внутри зданий. Выпускается белого цвета и не требует обязательного окрашивания. При необходимости может быть окрашена или оклеена обоями. Не пригодна для эксплуатации во влажных помещениях (душевых, ванных комнатах, саунах и т.п.), выравнивания полов и подготовки оснований под керамические облицовки. За один проход смесь можно наносить слоем толщиной до 3 мм. Шпаклевка СТ 127 может наноситься как ручным, так и механизированным способом - методом безвоздушного распыления.

Подготовка основания

Основание должно отвечать требованиям СП 71.13330.2017, быть сухим, достаточно прочным и очищенным от пыли, выделов, известкового налета, жиров, битума и других загрязнений. Непрочные участки поверхности и отслоения следует удалить. Для выравнивания и ремонта оснований рекомендуется использовать подходящие штукатурные смеси Церезит СТ 29, СТ 24, СТ 24 Light.

Основание следует обработать грунтовками СТ17 или IN 10. Сильно впитывающие основания дважды обработать грунтовками СТ17 или IN 10 с полным высушиванием после каждого нанесения. Гладкие основания зашпательовать наждачной бумагой.

Выполнение работ

Для приготовления смеси берут отмеренное количество чистой воды с температурой от +15 до +20°C. Сухую смесь постепенно добавляют в воду при перемешивании, добиваясь получения однородной массы без комков. Перемешивание производят миксером или дрелью с насадкой при скорости вращения 400–800 об/мин. Затем выдерживают технологическую паузу около 10 минут для созревания смеси и перемешивают еще раз. В процессе работы консистенцию смеси поддерживают за счет

Смесь сухая шпатлевочная финишная на органическом (полимерном) вяжущем для внутренних работ, ТУ 5772-019-58239148-2010



ее повторного перемешивания. Добавление воды в смесь не допускается. Шпаклевка сохраняет свои рабочие свойства в течение 3 часов в открытой таре и 24 часов в плотно закрытой таре. При работе с материалом используют традиционные способы и инструменты. Перед нанесением следующего слоя предыдущий слой после полного высыхания рекомендуется прошлифовать мелкой наждачной бумагой или вольфрамовой сеткой и обработать грунтовкой СТ 17. К шлифованию, окрашиванию и оклеиванию обоями можно приступать через 24 часа после нанесения шпаклевки. Свежие остатки материала могут быть удалены водой, засохшие — только механически.

Рекомендации

Работы следует выполнять в сухих условиях, при температуре воздуха и основания от +5 до +30°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. При работе с материалом следует пользоваться инструментами из нержавеющей сталей.

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке — не более 24 месяцев со дня изготовления.

Упаковка

Сухая смесь СТ 127 поставляется в многослойных бумажных

Технические характеристики

Состав СТ 127:	смесь редиспергируемых полимерных порошков и минеральных наполнителей
Цвет:	белый
Насыпная плотность сухой смеси:	$1,0 \pm 0,1 \text{ кг/дм}^3$
Количество воды затворения:	
- на 25 кг сухой смеси	около 9,0 л
- на 1 кг сухой смеси	около 0,3 л
Плотность смеси, готовой к применению:	$1,4 \pm 0,1 \text{ кг/дм}^3$
Подвижность по погружению конуса, Пк:	$9,0 \pm 1,0 \text{ см}$
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$:	не более 2 ч
Время потребления:	
в открытой таре	не менее 3 часов
в закрытой таре	не менее 24 часов
Температура применения:	от $+5$ до $+30^\circ\text{C}$
Адгезия к бетону в возрасте 1 суток:	не менее 0,3 МПа
Температура эксплуатации:	от 0 до $+70^\circ\text{C}$
Группа горючести (ГОСТ 30244-94):	Г1 (слабогорючая)
Готовность к шлифованию, окрашиванию и оклеиванию обоями:	через 24 часа
Расход сухой смеси СТ 127:	$1,2-1,3 \text{ кг/м}^2$ на 1 мм толщины слоя
Примечание:	
* расход материала зависит от качества подготовки основания и квалификации исполнителей работ и может быть выше указанных значений.	

При попадании на кожу промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза промыть их обильным количеством проточной воды и обратиться за помощью к врачу. Хранить в недоступном для детей месте!

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды $+20^\circ\text{C}$ и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики и время высыхания материала могут отличаться от указанных.

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Техническое описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»



vk Церезит Россия

садах!

Узнать больше
о продукте:

СТ 127