


CX 5

Универсальный состав для ремонта

CX 5

Свойства

- ▶ начало схватывания через 3 минуты;
- ▶ водо и морозостойкий;
- ▶ не содержит хлоридов - безопасен для арматуры и других металлических элементов;
- ▶ высокая прочность - выдерживает повышенные нагрузки;
- ▶ разрешена для контакта с питьевой водой;
- ▶ экологически безопасен.



Область применения

Монтажный и водоостанавливающий цемент CX 5 предназначен для:

- быстрой фиксации металлических и пластиковых труб;
- крепления анкеров, закладных элементов, стоек ограждения и т.д.;
- остановки водопритоков (течей);
- герметизации швов бетонных колодцев;
- быстрого ремонта сколов, трещин и заполнения штроб;
- установки подрозетников, электромонтажных коробок, вентиляционных решеток, штукатурных маяков и т.д.;
- подливки под опорные части столбов, качелей, маленьких фундаментов общего назначения.

Подготовка основания

Основание должно быть твердым, чистым, шероховатым, с достаточной несущей способностью и открытыми порами. Основание необходимо очистить от пыли и загрязнений (высолов, масел, битума и т. п.). Непрочные участки основания следует удалить. При необходимости увлажнить основание. Монтажный цемент может применяться на таких основаниях как бетон, цементно-песчаные растворы, кладки из керамического кирпича и природного камня.

Выполнение работ

Небольшое количество монтажного цемента смешивают с чистой водой до получения однородной массы без комков. Консистенцию материала подбирают в зависимости от вида выполняемых работ.

Смесь должна быть израсходована в течение 3 минут с момента приготовления. Зазор между анкером и стенками полости не должен превышать 20 мм. При зазорах более 20 мм монтажный цемент смешивают с кварцевым песком в соотношении 1:1 и водой доводят смесь до требуемой консистенции. Введение песка не влияет на скорость схватывания материала, но приводит к небольшому снижению его прочности.

При остановке водопритоков водопроявляющий дефект быстро

Смесь сухая монтажная, М350, W4, F100, ГОСТ 31357-2007



ЦЕРЕЗИТ_CX 5_12.2025

заполняют приготовленной смесью в момент ее схватывания (определяется по изменению консистенции и активному тепло-выделению) и удерживают ее там до отверждения. Свежие остатки смеси легко удаляются водой, засохшие можно удалить только механическим способом.

Рекомендации

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 до +30 °С. При работе необходимо учитывать, что сроки схватывания смеси существенно зависят от температуры основания, окружающей среды, воды затворения и самой смеси. При низких температурах смесь схватывается дольше, а при повышенных – быстрее. Поэтому перед работой в холодных условиях смесь рекомендуется выдержать в теплом помещении и использовать теплую воду затворения, а перед работой в жарких условиях, наоборот, – смесь выдержать в прохладном помещении и использовать холодную

Срок хранения

В сухих условиях, на поддонах, в оригинальной неповрежденной упаковке — не более 12 месяцев со дня изготовления. Продукт активно реагирует с влагой, поэтому не до конца выработанный материал следует держать герметично закрытым и использовать по возможности быстрее!

Упаковка

Сухая смесь CX 5 поставляется в пластиковых ведрах по 2 кг и многослойных бумажных мешках по 25 кг.

Технические характеристики

Состав CX 5:	смесь цементов, минеральных заполнителей и модификаторов
Содержание хлор-ионов:	≤ 0,1%
Количество воды затворения:	вода : CX 5
пластичная консистенция	0,25 л на 1 кг сухой смеси
текуче-пластичная консистенция	0,33 л на 1 кг сухой смеси
Сроки схватывания:	
начало схватывания	не ранее 3 минут
конец схватывания	не позднее 15 минут
Удобоукладываемость (тиксотропность) по ГОСТ 34277-2017:	200 ± 10 мм
Температура применения:	от +5 до +30 °C
Температура эксплуатации:	от -50 до +70°C

Плотность затвердевшего раствора: 2100±100 кг/м³

Прочность на сжатие:
в возрасте 6 часов не менее 12 МПа
в возрасте 28 суток не менее 35 МПа

Прочность адгезионно-силового (конструкционного) крепления при кратковременном действии выдергивающей нагрузки (ГОСТ 34277-2017): линейное перемещение арматурного стержня относительно основания не более 0,6 мм

Предельное разрушающее усилие при вырыве стальной резьбовой шпильки М24 не менее 310 кН

Марка по водонепроницаемости: W4

Марка по морозостойкости затвердевшего раствора: F100

Группа горючести (ГОСТ 30244-94): НГ (негорючая)

Расход сухой смеси CX 5: 1,5–1,7 кг/дм³ заполняемого объема, в зависимости от консистенции смеси

CX 5

Пригодность для применения в контакте с питьевой водой (соответствие положениям раздела 3 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 25.08.2010) подтверждена Экспертным заключением №14/294 от 25.08.2023.

Продукт содержит цемент и при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию, поэтому при работе с ним необходимо защищать глаза и кожу. При попадании смеси в глаза следует промыть их водой и обратиться за помощью к врачу.

Все изложенные показатели качества и рекомендации верны для температуры окружающей среды +20 °C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях технические характеристики материала могут отличаться от указанных. Материал нельзя смешивать с другими веществами и добавками!

Кроме технического описания при работе с материалом следует руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Изготовитель не несет ответственности за несоблюдение технологии при работе с материалом, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных настоящим техническим описанием. При сомнении в возможности конкретного применения материала следует испытать его самостоятельно или проконсультироваться с изготовителем. Технические описание, а также неподтвержденные письменно рекомендации, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными.

ООО «ЛАБ Индастриз»



Церезит Россия

садах!

Узнать больше
о продукте: