



«Гидротэкс - Грунт»

Грунт глубокого проникновения

Жидкая грунтовочная пропитка для укрепления рыхлых оснований конструкций, при подготовке их поверхностей к производству отделочных и других работ.

Свойства

Глубоко проникающий грунт пропитывает и склеивает рыхлые основания на глубину до 10 мм, обладает высокой клеевой и проникающей способностью, быстро сохнет. Не содержит растворителей. Значительно улучшает адгезию – прочность соединения наносимых в дальнейшем материалов с поверхностью. Паропроницаемый - не изолирует водяные пары внутри помещения, поверхность «дышит». Не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, разбавляется водой, без запаха. Экологически чистый продукт.

- **Цвет пленки:** Бесцветная, прозрачная.
- **Блеск:** Матовый.
- **Связующие вещества:** Мелкодисперсное акриловое связующее.
- **Удельный вес:** 1,0 кг/л.

Назначение

Рекомендуется для грунтования мелкопористых, обладающих высокой поглощающей способностью и имеющих в своём составе песок минеральных оснований: любого рода штукатурок, плит из гипса и гипсокартона, кирпича и асбестоцемента, пенобетона, для укрепления слегка пачкающихся, мелящихся, но прочно держащихся покрытий. Применяется для подготовки поверхности перед наклеиванием керамической плитки, окрашиванием, приклеиванием обоев.

Подготовка поверхности

Основание должно быть чистым, твёрдым, сухим, прочным. Разделительные вещества, такие как мел, известь, масляные и отслаивающиеся покрытия тщательно удалить.

Нанесение

Кисть, валик, распыление (также безвоздушное). Если основание содержит рыхлый песок и обладает высокой влагопоглощающей способностью, то работать по принципу – «мокрое по

мокрому». 2-й слой грунта наносится сразу на мокрый 1-й слой. После окончания работ, инструмент промыть водой.

Не рекомендуется использовать для грунтования масляно-клеевых шпатлевок, а так же поверхностей, не впитывающих влагу.

Высыхание: Через 1-2 часа можно красить при $t +25^{\circ}\text{C}$ и влажности 65%.

Средний расход

1л. до 10 кв.м. однослойного покрытия. Точный расход определяется пробным покрытием. Зависит от впитывающей способности материала и структуры основания.

Хранение: В плотно закрытой таре при t выше 5°C . Не замораживать!

Срок годности: 1 год от даты изготовления.

Меры безопасности

Не сливать в канализацию и водоемы, утилизировать, как бытовые отходы. При попадании в глаза промыть водой.

- **ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ПРОДУКТ С НЕЙТРАЛЬНЫМ ЗАПАХОМ!**
- **НЕ СОДЕРЖИТ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, НЕ ОГНЕОПАСЕН!**
- **ИНГРИДИЕНТЫ И РЕЦЕПТУРА BASF**