

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

# Sikafloor® Level-30

Наливной пол высокопрочный быстротвердеющий для устройства выравнивающих стяжек толщиной от 5 до 30 мм

### ОПИСАНИЕ

Sikafloor® Level-30 - это однокомпонентная, модифицированная полимерная, самовыравнивающаяся быстросохнущая цементная стяжка для внутренних и наружных работ. Материал предназначен для устройства стяжек с быстрым набором прочности, для финишного выравнивания полов перед нанесением финишного покрытия.

### НАЗНАЧЕНИЕ

Sikafloor® Level-30 предназначен для финишного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем от 5 до 30 мм в жилых, общественных, офисных помещениях с интенсивной нагрузкой, а также в производственных и складских помещениях со средней и значительной нагрузкой. Sikafloor® Level-30 можно использовать в качестве стяжки для условий промышленной эксплуатации, когда покрытие защищено полиуретановым верхним слоем из полиуретана или полиэфира от средней до высокой нагрузки (грузовик с повышенной нагрузкой + вилочный погрузчик).

Sikafloor® Level-30 также подходит для заполнения, сглаживания и выравнивания оснований перед укладкой паркета, керамической плитки, бесшовных смол, текстильных, эластичных напольных покрытий.

Sikafloor® Level-30 можно использовать в качестве стяжки для наружных областей при герметизации покрытием.

Sikafloor® Level-30 предназначен для окончательного выравнивания бетонных и цементно-песчаных оснований слоем от 5 до 30 мм в жилых, общественных, офисных помещениях с интенсивной нагрузкой, а также в производственных и складских помещениях со средней и значительной нагрузкой. Смесь предназначена как для ручного, так и для механизированного нанесения. Применяется в системе «Тёплый пол».

Наливной пол Sikafloor® Level-30 не следует эксплуатировать без финишного защитного или герметизирующего покрытия.

### ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Быстрое схватывание и высыхание
- Пешеходная нагрузка через 2-4 часа
- Небольшой расход
- Самовыравнивающийся с хорошей растекаемостью
- Низкая усадка
- Простота и удобство в применении
- Для ручного и механизированного нанесения
- Выдерживает значительные механические нагрузки
- Для наружных и внутренних работ
- Для сухих и влажных помещений
- Негорючий

### ПОДТВЕРЖДЕНИЯ / СТАНДАРТЫ

TU 5745-069-13613997-2015

## ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

|                    |                                                                                                                   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Химическая основа  | Полимерный модифицированный быстротвердеющий цемент.                                                              |
| Упаковка           | 25 кг мешки                                                                                                       |
| Срок годности      | 6 месяцев с даты производства                                                                                     |
| Условия хранения   | Хранить в оригинальной, невскрытой и неповрежденной упаковке в сухих условиях при температуре от +5 °С до +30 °С. |
| Внешний вид / цвет | Порошок - бежево-серый                                                                                            |
| Плотность          | ~2.02 кг/л                                                                                                        |
| Насыпная плотность | ~1,25 кг/л                                                                                                        |

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                    |                     |             |           |                     |
|------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|---------------------|
| Прочность на сжатие                | Время               | Температура | Значение  | (ГОСТ Р 58277-2018) |
|                                    | 24 часа             | 20 °С       | ~20 МПа   |                     |
|                                    | 28 дней             | 20 °С       | ≥ 40 МПа  |                     |
| Прочность на растяжение при изгибе | Время               | Температура | Значение  | (ГОСТ Р 58277-2018) |
|                                    | 24 часа             | 20 °С       | ~5 МПа    |                     |
|                                    | 28 дней             | 20 °С       | ≥9 МПа    |                     |
| Прочность сцепления при растяжении | Время               | Температура | Значение  | (ГОСТ 31356-2007)   |
|                                    | 28 дней             | +20 °С      | ≥ 1,5 МПа |                     |
| Температура эксплуатации           | От -50 °С до +70 °С |             |           |                     |

## ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ

|                |                                                                                        |                                                                                                                                                                                    |                                           |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Состав системы | Основание:                                                                             | Бетонное или цементно-песчаное                                                                                                                                                     | Расход материалов м2                      |
|                | Грунтовка акриловая (при устройстве стяжки в жилых помещениях):                        | x1-2 Sikafloor®-06 Primer Extra Pro<br>x1-2 Sikafloor®-151 RU +                                                                                                                    | 0,1-0,2 л за один слой                    |
|                | Грунтовка эпоксидная (при устройстве стяжки в общественных и промышленных помещениях): | + сплошная обсыпка кварцевым песком<br>Sika® QuartzSand 08                                                                                                                         | 0,4 кг за один слой<br>3,5 кг             |
|                | Самовыравнивающийся слой:                                                              | Sikafloor® Level-30                                                                                                                                                                | 1,8 кг сухой смеси при толщине слоя 1 мм  |
|                | Запечатывающие и защитные покрытия                                                     | Полимерные покрытия и лаки серии Sikafloor®<br>Все виды покрытий Sikafloor® EP и PU<br>Клеи для паркета серии Sikabond®<br>Ассортимент продукции SikaCeram®<br>для плиточных клеев | согласно техническому описанию материалов |

## ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                       |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| Пропорция смешивания                           | От 5,2 до 5,3 л воды на мешок 25 кг Sikafloor® Level-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |
| Расход                                         | ~1,8 кг/м²/мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                       |
| Толщина слоя                                   | 5–30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |
| Текучесть                                      | Расплав кольца 270-300 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | (ГОСТ 31356-2007)     |
| Температура воздуха                            | +10 °С мин. / +25 °С макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |
| Относительная влажность воздуха                | < 75 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                       |
| Температура основания                          | +10 °С мин. / +25 °С макс.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |
| Время жизни                                    | Температура                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Время        |                       |
|                                                | +10 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ 30 минут   |                       |
|                                                | +20 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ 25 минут   |                       |
|                                                | +30 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ~ 15 минут   |                       |
|                                                | Время указано ориентировочно и для температуры 23°C и относительной влажности воздуха 50%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                       |
| Время межслойной выдержки / нанесение покрытия | Покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Толщина слоя | Время ожидания        |
|                                                | Непроницаемые или влагочувствительные покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 15 мм      | 24 часа <sup>1</sup>  |
|                                                | Непроницаемые или влагочувствительные покрытия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ≤ 30 мм      | 48 часов <sup>1</sup> |
|                                                | Керамическое покрытие                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≤ 30 мм      | ~24 часа              |
|                                                | Время указано ориентировочно и для температуры +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Время будет зависеть от качества основания и условий окружающей среды, особенно температуры и относительной влажности.<br>Перед нанесением покрытия на Sikafloor® Level-30 всегда проверяйте, достигла ли влажность требуемого значения для продукта покрытия, так как время ожидания будет варьироваться в зависимости от толщины нанесения и влажности окружающей среды. (См. Техническое описание материала покрытия) |              |                       |
| Готовность к эксплуатации                      | Пешеходная нагрузка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ~ 2 часа     |                       |
|                                                | Механическая нагрузка, почти пригодный к эксплуатации                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ~ 24 часа    |                       |
|                                                | При +20 °С и отн. влажности 50%. Примечание: Время является приблизительным и будет зависеть от изменения основания и окружающей среды, особенно температуры и относительной влажности.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                       |

## ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Сильно абсорбирующие основания должны быть загрунтованы дважды, чтобы предотвратить потерю воды из смеси в основание, потеря воды может вызвать проблемы, такие как усадка, появление поверхностных пор или слабых и пыльных поверхностей и т. д.
- Не смешивайте с другими цементами или цементными стяжками.
- Не нагружайте ранее менее 3-4 часов.
- Свежеуложенный Sikafloor® Level-30 должен быть защищен от воздействия влаги, конденсата и во-

Техническое описание продукта

Sikafloor® Level-30  
Июль 2022, Версия 04.02  
020815020010000015

**BUILDING TRUST**



ды не менее чем на 24 часа.

- Не превышайте рекомендуемую дозировку воды. Не добавляйте больше воды, когда начинаете наносить продукт.
- Не превышайте рекомендуемую толщину.
- Разнообразные изменения цвета, текстуры, поры на поверхности связаны с минеральными системами (составы для выравнивания полов). Также при определенных условиях (сквозняки, солнечный свет, низкая влажность и т. д.) можно ожидать тонких «тонких как волос трещин».
- Для обеспечения оптимальной цветовой консистенции важно, чтобы работа по укладке пола была максимально чистой и была защищена от воздействия окружающей среды.
- Поверхность должна быть герметизирована для финишной отделки пола для лучшего отверждения и эстетического внешнего вида.
- Температуры ниже +20°C увеличивает время отверждения..
- Не подходит для поверхностей с уклоном > 0,5 %.
- Защищайте от прямых солнечных лучей, горячих или сильных сквозняков и экстремальных температур, чтобы избежать трещин. Небольшие поверхностные трещины являются обычным явлением в этих условиях и не являются основанием для иска.
- При нанесении клея SikaCeram® или Sikabond® (или других) может потребоваться дополнительная механическая подготовка для удаления любых цементных примесей, которые могут образоваться во время нанесения.
- Зона тестирования рекомендуется, когда для покрытия используются другие продукты.
- Контакта с вертикальными конструкциями следует избегать, укладывая по периметру изолирующую ленту.
- Толщина выравнивающего раствора должна быть не менее 5 мм при использовании адгезивов на водной основе под непроницаемыми или паронепроницаемыми напольными покрытиями.
- При использовании в качестве ремонтного покрытия R3 для защиты от карбонизации, Sikafloor® Level-30 следует использовать в сочетании с соответствующими покрытиями.

## ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Рекомендации и требования по безопасному обращению, хранению и утилизации химических товаров приводятся в самом последнем паспорте безопасности материала, в котором содержатся физические, экологические, токсикологические и прочие данные, имеющие отношение к безопасности данного продукта.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### КАЧЕСТВО ОСНОВАНИЯ / ОБРАБОТКА

- Бетонное основание должно быть цельным и иметь достаточную прочность на сжатие не менее 25 МПа с минимальной прочностью бетонного основания при отрыве не менее 1,5 МПа.
- Поверхность должна быть чистой, сухой, прочной, свободной от пыли, грязи, масел, жиров и прочих загрязняющих веществ, отслаивающихся частиц и цементного молочка.
- Если есть сомнения, сначала сделайте тестовое нанесение или проверьте адгезию измерительным оборудованием.
- Слабый бетон должен быть удален, а поверхностные дефекты и пустоты должны быть полностью отремонтированы.
- Цементное молочко, краски или другие средства для обработки поверхности должны быть полностью удалены.
- Подходящими методами подготовки поверхности являются дробеструйная очистка. Метод обработки поверхности фрезерованием необходим для устранения структурных неровностей и удаления цементного молочка, после рекомендуется выполнить шлифовку камнем для получения ровной, но текстурированной поверхности.
- Предпосылкой для хорошего сцепления между основанием и выравнивающей стяжкой является соответствующая шероховатость подложки. Рекомендованная шероховатость поверхности должна быть не менее 1 мм.
- Ремонт основания, заполнение отверстий/пустот должны выполняться с использованием соответствующих материалов SikaTop®, Sika® MonoTop®, Sikafloor®, Sikadur® и Sikagard®.
- Вся пыль, сыпучий и рыхлый материал должны быть полностью удалены со всех поверхностей перед нанесением продукта, предпочтительно промышленным пылесосом.
- Точка росы: Остерегайтесь выпадения конденсата! Основание и неотвержденный пол должны быть как минимум на 3°C выше точки росы, чтобы уменьшить риск конденсации и появления белых разводов на поверхности пола.
- Подходящая однокомпонентная акриловая грунтовка, такая как Sikafloor®-06 Primer ExtraPro.
- Высокие механические нагрузки на пол, или плохие слабые основания должны быть загрунтованы Sikafloor® -151 RU, полностью наполненные кварцевым песком 0,4-087 мм. Примечания; содержание кварцевого песка в избытке и зерна не должны быть полностью запечатаны смолой.
- Не наносите на основания с повышенной влажностью. Если возникает повышенная влажность, то для защиты от влаги необходимо использовать гидроизоляционную мембрану в соответствии с местными стандартами.

Техническое описание продукта

Sikafloor® Level-30

Июль 2022, Версия 04.02

020815020010000015

**BUILDING TRUST**



## СМЕШИВАНИЕ

### Ручное нанесение

При смешивании вручную добавьте сухой порошок (25 кг) в емкость с чистой водой.

Тщательно перемешайте в течение как минимум 3 минут, используя электрическую мешалку, рекомендуется использовать лопастной двухроторный миксер для смешивания (<500 об/мин).

Время созревания: после смешивания оставьте материал в емкости в течение ~ 2 минут для выхода пузырьков воздуха.

### Нанесение с помощью насоса

При использовании насоса с соответствующим оборудованием (Putzmeister MP 20/25, DuoMix 2000 или PFT G5 FE) устанавливают машину таким образом, чтобы была достигнута однородная смесь. Рекомендуется использовать насос совместно с предварительно перемешивающим миксером.

Контролируйте дозировку воды для достижения требуемого расхода, измеряя окончательный средний диаметр распыла на плоской, чистой, сухой поверхности.

Таблица распыла конуса.

| Инструмент               | Распыл            | Стандарт                  |
|--------------------------|-------------------|---------------------------|
| Ø = 30 мм<br>H = 50 мм   | 130 мм<br>± 5 мм  | EN 12706                  |
| Ø 70/100 мм<br>H = 60 мм | 355 мм<br>± 10 мм | ASTM C 230-90<br>EN1015-3 |
| Ø = 60 мм<br>H = 120 мм  | 290 мм<br>± 10 мм | Sika AT метод             |

## ПРИМЕНЕНИЕ

Вылейте приготовленный материал на загрунтованную поверхность и распределите зубчатым шпателем или штифтовой раклей на требуемую толщину. Полностью прокатайте с помощью игольчатого валика в двух перпендикулярных направлениях, чтобы удалить весь вовлеченный воздух. Лучшее время для нанесения при понижении температуры.

## ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Сразу после использования очистите все инструменты и оборудование для нанесения водой. Затвердевший материал может быть удален только механически.

## МЕСТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Следует иметь в виду, что в результате действия специфических местных нормативно-правовых актов, информация о материале и его применении может варьироваться в разных странах. Для получения точной информации о материале и его применении используйте техническое описание предназначенное для вашей страны.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести изменения в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.



Техническое описание продукта

Sikafloor® Level-30

Июль 2022, Версия 04.02

020815020010000015

SikafloorLevel-30-ru-RU-(07-2022)-4-2.pdf

