

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ДР

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Восстановление герметизации деформационных швов существующих конструкций в заглубленных и подземных сооружениях.
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ДР-250/50	Гидрошпонка ДР-250
-----------	--------------------

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ДР-210/30	Гидрошпонка ДР-210/30
ДР-230/50	Гидрошпонка ДР-230/50

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07.					
МОНТАЖНЫЕ СХЕМЫ	Монтаж гидрошпонок ДР-250/50					
	Монтаж гидрошпонок ДР-230/50					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	Резина					
	ДР-250/50	35	60	70	55	0,29
	ПВХ-П					
	ДР-210/30	20	60	60	40	0,33
	ДР-230/50	35	120	120	70	0,33

ХРАНЕНИЕ Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей. **УПАКОВКА** Резиновые шпонки - бухты по 50 пог.м.
ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м.
По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.