

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ХВ

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация технологических швов бетонирования при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ХВ-220	Гидрошпонка ХВ-220
ХВ-270	Гидрошпонка ХВ-270

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ХВ-200	Гидрошпонка ХВ-200
ХВ-240	Гидрошпонка ХВ-240
ХВ-320	Гидрошпонка ХВ-320
ХВ-400	Гидрошпонка ХВ-400
ХВ-500	По предварительному заказу Гидрошпонка ХВ-500

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж гидрошпонок ХВ					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	РЕЗИНА					
	ХВ-220	5	5	10	10	0,66
	ХВ-270					0,79
	ПВХ-П					
	ХВ-200	5	5	10	10	0,58
	ХВ-240					0,67
	ХВ-320					0,88
	ХВ-400					0,93
	ХВ-500					0,98
	ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.				
УПАКОВКА	Резиновые шпонки - бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 30 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					