

Шпонки гидроизоляционные АКВАСТОП тип ХО

Техническая карта составлена по техническим данным производителя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Герметизация технологических швов бетонирования при строительстве заглубленных и подземных сооружений.
--------------------	--

МАТЕРИАЛ: РЕЗИНА

ХО-220-4/25	Гидрошпонка ХО-220-4/25
ХО-270-6/25	Гидрошпонка ХО-270-6/25

МАТЕРИАЛ: ПВХ-П

ХО-200-4/20	Гидрошпонка ХО-200-4/20
ХО-240-4/25	Гидрошпонка ХО-240-4/25
ХО-320-6/25	Гидрошпонка ХО-320-6/25
ХО-400-6/30	По предварительному заказу Гидрошпонка ХО-400-6/30

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ	Технологический регламент ТР 186-07					
МОНТАЖНАЯ СХЕМА	Монтаж гидрошпонок ХО					
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ТИП ШПОНКИ	Перемещение, мм				Давление воды, МПа
		Сжатие	Растяжение	Сдвиг поперечный	Сдвиг продольный	
	РЕЗИНА					
	ХО-220-4/25	5	15	25	20	0,28
	ХО-270-6/25					0,43
	ПВХ-П					
	ХО-200-4/20	5	15	20	15	0,21
	ХО-240-4/25			25	20	0,28
	ХО-320-6/25					0,42
	ХО-400-6/30					0,47
	ХРАНЕНИЕ	Изделия следует хранить в закрытых помещениях при температуре не выше 30 °С, без воздействия деформирующих нагрузок, прямых солнечных лучей, защищенными от попадания на них нефтепродуктов и органических растворителей.				
УПАКОВКА	Резиновые шпонки - бухты по 30 пог.м. ПВХ-П шпонки - бухты по 20 пог.м. По согласованию возможна поставка бухт необходимой потребителю длины.					