

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

SikaTile® P 300

(formerly MTile P 300)

Концентрированная акриловая грунтовка для впитывающих оснований

ОПИСАНИЕ

SikaTile® P 300 — концентрированная однокомпонентная акриловая грунтовка для впитывающих оснований. Рекомендуется наносить материал на поверхность кистью или валиком.

НАЗНАЧЕНИЕ

- Для внутренних и наружных работ.
- Для горизонтальных и вертикальных поверхностей.
- Для грунтования бетона, стяжек, пенобетона, гипсокартона, гипсовой штукатурки, силикатного и керамического кирпича.
- Перед укладкой керамической плитки и мрамора на сильно впитывающие поверхности.
- Перед штукатуркой, стяжкой, шпаклевкой, наливными полами, цементной или полимерной (акриловой) гидроизоляцией, а также перед поклейкой обоев и покраской стен.
- Для снижения водопоглощения основания и защиты последующих отделочных слоев материала от быстрого высыхания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшает прочность и твердость поверхности, а также увеличивает адгезию плиточного клея, штукатурки, наливных полов и т.д.
- Защищает тонкослойные растворы и выравнивающие смеси от быстрого обезвоживания.
- Улучшает адгезию последующих отделочных слоев.
- Экономичный расход материала благодаря высокой концентрации.
- Предотвращает образование усадочных трещин, вызванных поглощением основанием воды из отделочного материала.
- Не содержит растворителей и не имеет резкого запаха, можно использовать в помещениях.
- Улучшает растекаемость самовыравнивающихся наливных полов.
- Связывает пыль на поверхности основания.

ИНФОРМАЦИЯ О МАТЕРИАЛЕ

Химическая основа	акриловая дисперсия, вода, добавки
Упаковка	пластиковая канистра 10 кг
Цвет	голубой
Срок годности	12 месяцев
Условия хранения	от +5 до +35 °С. Не замораживать!
Плотность	1 кг/л
Время высыхания	~2 часа при н.у.

Техническое описание продукта

SikaTile® P 300

Март 2025, Версия 01.01

021790000020002005

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Все технические данные, приведенные в этом Техническом описании изделия, основываются на результатах лабораторных исследований. Данные, полученные в ходе измерений в конкретных условиях, могут отличаться из-за воздействия условий, на которые мы не можем повлиять.

ПРОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

- Не использовать грунтовку при температуре ниже +5°C и выше +30°C, а также при сквозняках.
- Трещины в основании должны быть отремонтированы до грунтования основания.

ЭКОЛОГИЯ И ОХРАНА ТРУДА

При применении материала SikaTile® P 300 необходимо соблюдать общеизвестные меры безопасности, которые действуют при работе с химической продукцией. После окончания или прерывания работ следует тщательно вымыть руки. При соприкосновении с глазами необходимо немедленно тщательно промыть их водой, после чего обратиться к врачу. При попадании внутрь следует немедленно проконсультироваться с врачом, предоставив информацию о свойствах материала.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, ровным, с открытой пористостью. Не допускается наличие сквозных трещин, пыли, мастики, смолы, водоотталкивающих пропиток, смазок и других загрязнений, способных снизить адгезию. Перед нанесением грунтовки все трещины на вертикальных и горизонтальных поверхностях должны быть отремонтированы продуктами серии Sika MonoTop®. Влажность основания должна быть:

- новая цементная стяжка: не более 4%,
- ангидридная стяжка, содержащая гипс: не более 0,5%.

Минимальный возраст основания перед нанесением грунтовки:

- цементная стяжка: 28 дней
- бетон: 28 дней

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед применением SikaTile® P 300 необходимо:

- Проверить, что имеющегося количества материала SikaTile® P 300 будет достаточно принимая во внимание его расход;
- Убедиться, что все необходимые материалы и оборудование (ведра, кисти, валики и т.д.) находятся под рукой;
- Проверить выполнение предварительных работ, прописанных в разделе «Подготовка основания».
- Взболтайте канистру с грунтовкой SikaTile® P 300 непосредственно перед применением.
- Налейте в чистую емкость необходимое количество грунтовки.
- Нанесите слой кистью или валиком для пропит-

ки всей поверхности.

- Убедитесь в отсутствии пропусков при нанесении грунтовки, особенно в углах и закругленных краях (галтелях).
- При необходимости нанесите второй слой грунтовки, когда предыдущий слой окончательно высох.

В зависимости от типа основания применяйте SikaTile® P 300 в разбавленном виде, см. таблицу ниже:

Основание	Пропорции разбавления и расход разбавленного материала	Расход материала
Невпитывающее и слабо впитывающее основание	Разбавленный 1:1 водой 80–100 г/м²	40–50 г/м²
Впитывающее и сильно-впитывающее основание	1-й слой разбавленный 1:3 водой 80–125 г/м² 2-й слой разбавленный 1:1 водой 125–175 г/м²	1 слой: 25–40 г/м² 2 слой: 60–90 г/м²
Обеспыливание основания	Разбавленный 1:3 водой 90–120 г/м² Количество слоев зависит от типа и впитывающей способности основания	30–40 г/м²

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Загрязнения с инструмента необходимо удалить с помощью воды сразу после окончания работ по грунтованию. После высыхания раствора возможна только механическая очистка или с помощью растворителей.

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Информация и, в частности, рекомендации по нанесению и конечному применению материалов Sika® приведена на основании имеющихся на данный момент знаний и опыта применения при условии правильного хранения, обращения и применения материала в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании Sika. В действительности, различия между материалами, основаниями и реальными условиями работы на объектах таковы, что какой-либо гарантии в отношении коммерческой прибыли, пригодности для использования в конкретных условиях, а также ответственности, вытекающей из каких бы то ни было правовых отношений, не может быть предоставлено ни на основании данной информации, ни на основании каких-либо письменных рекомендаций, ни на основании какой-либо иной справочной информации. Те, кто будет использовать данные материалы, должны будут испытать материалы на пригодность для конкретной области применения и цели. Компания Sika оставляет за собой право внести измене-

Техническое описание продукта

SikaTile® P 300

Март 2025, Версия 01.01

021790000020002005

BUILDING TRUST



ния в свойства выпускаемых ею материалов. Необходимо соблюдать права собственности третьих сторон. Все заказы принимаются на действующих условиях продажи и доставки. Тем, кто использует данный материал, обязательно следует руководствоваться последней редакцией Технического описания материала для конкретного продукта, экземпляры которой могут быть высланы по запросу.

ООО "Зика"

ООО «Строительные системы»
109544, Москва: б-р Энтузиастов, д. 2



Техническое описание продукта
SikaTile® P 300
Март 2025, Версия 01.01
021790000020002005

SikaTileP300-ru-RU-(03-2025)-1-1.pdf

