

Магикор Винил 101

Описание

Трехкомпонентный низковязкий состав, на основе синтетических смол винилового эфира, химического отверждения, с высоким сухим остатком. Используется в качестве грунтовки (праймера) для металлических и минеральных оснований в защитных системах покрытий при воздействии химически агрессивных веществ, например, концентрированных кислот, щелочей и растворителей. Применяется в ламинированных системах с использованием армирующего слоя щелочестойких и кислотостойких стеклотканей, стеклохолстов и сеток, которые обладают повышенной стойкостью к возникновению трещин, а также к сосредоточенным ударным и вибрационным воздействиям.

Области применения

- Применяется в качестве грунтовки (праймера) в системах защитных покрытий окрасочного типа, ламинированного типа и высоконаполненных покрытиях полов **Магикор Винил** и **Магикор Винил Ламинат**.
- Возможно применение материала в качестве шпаклевки или ремонтного состава, как самостоятельно, так и в смеси с фракционированным кварцевым песком. Пропорции связующее/кварцевый песок и фракции песка необходимо выбирать исходя из типов ремонтируемых дефектов.

Ключевые преимущества

- Отличная проникающая и смачивающая способность минеральных оснований.
- Уплотнение, упрочнение и обеспыливание бетонных поверхностей.
- Обеспечивает высокую адгезию полимерного покрытия с металлическим и минеральным основанием.
- Возможность ручного и механизированного нанесения
- Обеспечивает высокую стойкость к различным химически агрессивным веществам, в том числе, концентрированным кислотам и щелочам
- Выдерживает постоянное воздействие кислых химикатов или горячих сред при температурах до +95 °С.
- Материал может использоваться в областях, где возможно повышение температуры до +135 °С в сухих условиях.

Информация о продукте

Внешний вид

Компонент «А»	Смола – пигментированная жидкость черного цвета
Компонент «Б»	Катализатор – жидкость фиолетового оттенка
Компонент «В»	Инициатор – прозрачная жидкость

Сухой остаток	67% (по объему) /76% (по весу)
----------------------	--------------------------------

Плотность

Компонент «А»	1,10 г/см ³
Компонент «Б»	0,93 г/см ³
Компонент «В»	1,17 г/см ³



Раствор «А» + «Б» + «В»		1,10 г/см ³
Упаковка		
Компонент «А»	Металлическое ведро 20,00 кг	
Компонент «Б»	Пластиковая тара 0,20 кг	
Компонент «В»	Пластиковая тара 0,80 кг	
Комплект «А» + «Б» + «В»	21,00 кг	

Технические характеристики

Физико-механические свойства	
Прочность на сжатие	Не менее 110,0 МПа
Прочность на изгиб	Не менее 32,0 МПа
Прочность на разрыв при растяжении	Не менее 21,0 МПа
Адгезия к бетону	Не менее 2,5 МПа
Адгезия к металлу	Не менее 5,0 МПа
Твёрдость по Шору D	80 ед.
Износостойкость по Таберу	42 мг; H22/1000/1000
Износостойкость по Таберу	30 мг; CS10/1000/1000
Термостойкость	
Воздействие*	Сухое тепло
Постоянное	+100 °С
Кратковременное, не более 7 дней	+120 °С
Кратковременное, не более 12 часов	+135 °С
Воздействие*	Отрицательная температура
Постоянное	-40 °С
Кратковременное, не более 7 дней	-50 °С
Кратковременное, не более 12 часов	-50 °С

*Без одновременного влияния химических веществ и механического воздействия.

Химстойкость

Материал устойчив к широкому ряду химически агрессивных веществ. Таблица химстойкости высылается по запросу.

ВНИМАНИЕ! Все технические характеристики приведены на основании лабораторных испытаний. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.

Информация по применению

Приготовление материала

Пропорции смешивания при ручном нанесении

	Компонент «А»	Компонент «Б»	Компонент «В»
При +10 °С	20,00 кг	0,16 кг	0,67 кг
При +20 °С	20,00 кг	0,12 кг	0,50 кг
При +30 °С	20,00 кг	0,10 кг	0,42 кг



Пропорции смешивания при механизированном нанесении

	Компонент «А»	Компонент «Б»	Компонент «В»
При +10 °С	20,00 кг	0,14 кг	0,58 кг
При +20 °С	20,00 кг	0,11 кг	0,46 кг
При +30 °С	20,00 кг	0,09 кг	0,37 кг

Перед применением материала, вскрыть ёмкости с компонентами и тщательно перемешать компонент «А» в заводской упаковке, с помощью низкооборотистого миксера (300-400 оборотов/мин) в течение 1-2 минуты. Добавить компонент «А» в ёмкость для смешивания, затем отвесить необходимое количество компонента «Б» и добавить в ёмкость с компонентом «А», затем тщательно перемешать компоненты «А» и «Б» в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции материала. Затем отвешивается необходимое количество компонента «В», исходя из пропорций смешивания, добавляется и снова перемешивается в течение 2-3 минут до получения однородной консистенции раствора.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещено добавлять компонент «В» одновременно с компонентом «Б»!

Время жизни материала

При +10 °С	60 мин
При +20 °С	45 мин
При +30 °С	25 мин

Работайте в течение «времени жизни» материала. Промойте весь инструмент растворителем сразу же после окончания работы. Затвердевший материал может быть удалён только механически.

Требования к основанию

Бетонное основание должно быть тщательно механически подготовлено с помощью водоструйной, абразивоструйной или механизированной очистки, например шлифования, для удаления цементного молочка, существующих старых покрытий, открытия пор в бетоне до видимого крупного заполнителя, и получения чистой, ровной и сухой поверхности без грязи, масел, смазок, без выбоин, раковин, трещин и слабодержащихся элементов. Неровности основания должны быть устранены при помощи абразивной или ударной обработки. Слабый бетон необходимо удалить, а поверхностные дефекты полностью отремонтировать. Для ремонта основания, заделки дефектов и выравнивания поверхности рекомендуем использовать подходящие материалы серий **Магификс**, **Магифил**, **Магифлор** или аналогичные. После обработки бетонного основания пыль и остатки материала должны быть полностью удалены с поверхности предпочтительно с помощью сжатого воздуха или промышленного пылесоса. Подготовленное основание должно удовлетворять требованиям ГОСТ 32016; ГОСТ 32017; СП 63.13330; СП 29.13330; СП 71.13330; СП 72.13330.

После подготовки поверхности необходимо выполнить герметизацию швов, примыканий и вводов коммуникаций в конструкции. Во всех внутренних углах примыкания стен, колонн, фундаментов к полам, а также вертикальных внутренних углах требуется выполнить галтель с закруглением радиусом не менее 50 мм, или плинтус треугольного сечения с диагональю не менее 40 мм. На внешних углах требуется выполнить скругление с радиусом не менее 25 мм, или снять фаску с катетом не менее 20 мм. Материал для устройства галтели или плинтуса, по прочности на сжатие и изгиб не должен быть менее класса бетонного основания, а адгезия должна быть не менее адгезии самого защитного покрытия.



Металлические поверхности должны быть тщательно подготовлены абразивоструйным способом, например, пескоструйной или дробеструйной обработкой; подготовка труднодоступных участков, при невозможности абразивоструйной очистки, выполняется ручными или механическими щетками с жесткой проволоочной щетиной. Перед очисткой необходимо удалить с металлической поверхности грязь, масла, смазки и т.п.; произвести скругление всех острых краев и кромок, выполнить выравнивание неровностей.

Требования к качеству и технологии обработки металлической поверхности определяются в соответствии с ГОСТ 9.402. Степень абразивоструйной очистки должна быть не менее 2-ой или по ISO 8501-1, не менее Sa 2,5. Для абразивоструйной очистки поверхности использовать: кварцевый песок в соответствии с ГОСТ 8731, с зернистостью 0,6-2,5 мм, или купершлак не содержащие пыли, солей или других загрязнений, может быть использован другой сыпучий абразив в соответствии с требованиями ISO 11124 и ISO 11126. Абразив должен быть выбран с учетом обеспечения остроугольного профиля поверхности. Шероховатость металлической поверхности не должна превышать 100 мкм. Для труднодоступных участков допускается очистка поверхности ручным или механизированным способом до степени 3 по ГОСТ 9.402 или St3 по ISO 8501-1.

Ручная очистка должна производиться с использованием проволоочных щеток, шпателей, скребков, шлифовальных шкурок, пневматических молотков, шлифовальных кругов и др. Степень шероховатости поверхности определяется как Rz с профилем поверхности (шероховатости) 60-100 мкм в соответствии с ГОСТ 2789 или определяется как средняя «G» в соответствии с ISO 8503-1 и ISO 8503-2.

Степень обезжиривания должна соответствовать 1-ой по ГОСТ 9.402. Металлические поверхности перед нанесением защитных гидроизоляционных материалов должны быть обеспылены при помощи промышленного пылесоса или сжатого воздуха, сжатый воздух не должен содержать воду и масла в соответствии с ГОСТ 9.010 или с ISO 8502-3.

Климатические условия

Работы по устройству полимерного защитного покрытия следует производить при температуре окружающей среды и основания от +5 °С до +30 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. Влажность бетонного основания не должна превышать 4%. При нанесении материала температура основания на протяжении всего периода производства работ должна быть не менее чем на 3 °С выше точки росы.

Поверхность, по которой устраивается полимерное защитное покрытие, необходимо защищать от воздействия прямых солнечных лучей, сквозняков и попадания воды во время всего периода производства работ и до полного отверждения покрытия. При выполнении работ по нанесению материала в помещении, примите меры для обеспечения достаточной приточно-вытяжной вентиляции!

Нанесение материала

Смешанный полимерный состав наносится ручным способом при помощи малярного инструмента, либо механизированным методом, с использованием аппаратов безвоздушного распыления. Грунтование производится по предварительно подготовленной, отремонтированной и обеспыленной поверхности. Подготовленная поверхность должна быть загрунтована не позднее, чем через 24 часа после обеспыливания. Грунтование подготовленной поверхности основания производят нанесением грунтовочного состава от 1 до 3 раз, в зависимости от впитывающей способности основания, до образования видимой сплошной пленки. Материал наносится сплошным слоем без пропусков и луж.



При необходимости выравнивания и ремонта основания, шпаклевочные составы наносятся металлическими шпателями. При выполнении работ по нанесению покрытий в помещении, примите меры для обеспечения достаточной приточно-вытяжной вентиляции!

Время набора прочности

	При +10 °С	При +20 °С	При +30 °С
Пешее хождение	36 часов	24 часа	16 часов
Механические нагрузки	7 дней	6 дней	5 дней
Химические нагрузки	10 дней	7 дней	6 дней

ВНИМАНИЕ! В случае эксплуатации покрытия при температуре выше +60 °С и/или при сильном химическом воздействии, необходимо обеспечить обязательные мероприятия пост-отверждения покрытия. Через 12-24 часов после нанесения последнего слоя системы покрытия, но не позднее 7-ми суток, обеспечить нагрев поверхности покрытия до температур от +60 °С до +80 °С, используя сухое тепло (рекомендуется использовать инфракрасные обогреватели).

Время нагрева при пост-отверждении покрытия

Температура	При +60 °С	При +70 °С	При +80 °С
Продолжительность	48 часов	36 часов	24 часа

Не превышать температуру +100 °С. Не использовать источники тепла с открытым пламенем (дизельные тепловые пушки)!

Информация по безопасности и охране труда

Все работающие с материалом должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты: специальной обувью, одеждой, защитой органов дыхания, защитными очками и перчатками. При работе с материалом необходимо обеспечить вентиляцию помещений. При применении материалов необходимо соблюдать требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004.

Избегать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот.

При попадании на кожу сменить загрязнённую одежду, удалить избыток чистой ветошью, смыть обильным количеством проточной воды с мылом. При попадании в глаза обильно промыть водой. При попадании в рот, прополоскать ротовую полость водой, обильное питьё воды, активированный уголь. Обратиться за медицинской помощью.

Не допускать попадания материалов в водоёмы, канализацию, почву. Утилизация отходов и тары продукции производится в соответствии с порядком, установленным законом «Об отходах производства и потребления», требованиями СанПиН 2.1.3684 и местными нормативами.

Транспортировка и хранение

ИЗГОТОВИТЕЛЬ гарантирует соответствие поставляемых материалов требованиям технической документации компании производителя и настоящему листу описания на продукт при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, приготовления, и применения материалов, а также соответствующим условиям эксплуатации.

Срок годности материала **Магикор Винил 101** составляет 6 месяцев с даты изготовления. Хранение материалов в соответствии с ГОСТ 9980.5. для полимерных компонентов и ГОСТ 31357 для минеральных компонентов. Материалы хранят в не вскрытой и неповреждённой упаковке производителя в крытых сухих, проветриваемых помещениях, в защищённом от прямых солнечных лучей, от попадания атмосферных осадков и влаги месте, вдали от очагов



открытого огня и продуктов питания, окислителей, щелочей и кислот, не менее чем в 1,5 м от отопительных приборов. Температура хранения от +5 °С до +30 °С.

Транспортирование материала осуществляется любым видом крытого транспорта, а при отрицательной температуре на улице в обогреваемых рефрижераторах, в соответствии с ГОСТ 9980.5 и с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта в условиях, исключающих его увлажнение, загрязнение и воздействие УФ-лучей. При перевозке обязательно предохранять упаковку от механических повреждений. Температура транспортировки от +5 °С до +30 °С.

ВНИМАНИЕ! Не допускается замораживать материал.

Юридические ограничения

Вся информация, приведенная в настоящем документе, получена в результате лабораторных испытаний и практического опыта использования материалов при правильном хранении, транспортировке и применении. В настоящем листе технической информации приведены рекомендации, которые могут изменяться в зависимости от конкретного объекта. Приведённые данные по применению являются ориентировочными. Практические величины определяются непосредственно на объекте. В связи с невозможностью контролировать условия применения материала, влияющие на технологический процесс, производитель не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта (при условии соблюдения правил его транспортировки, хранения и применения), а также не несёт юридической и иной ответственности за неправильное использование или истолкование данной информации, за то, что покупатель не ознакомился с листами технической информации, инструкциями и не провёл пробное нанесение.

Указания, содержащиеся в настоящем листе технической информации, не освобождают покупателя от проведения испытаний и пробных работ в конкретных условиях, т.к. вне контроля производителя остаются условия послепродажного хранения, транспортировки, подготовки основания и нанесения, особенно если совместно используются материалы других производителей. Ответственность за проведение испытаний берёт на себя покупатель.



Редакция от **01.04.2024 г.**

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений, без предварительного уведомления покупателя, в целях усовершенствования выпускаемой продукции, без ухудшения качества в ходе технического прогресса и по причинам, связанным с развитием производства.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, актуальна на момент публикации. Данная версия документа полностью заменяет предыдущие. Покупателю всегда следует запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация по которым высылается по запросу.