

PRIMER FORTE

Грунт-концентрат глубокого проникновения



Обеспыливание



Внутренние
и наружные
работы



Повышает
адгезию



Структурное
укрепление
основания



Разведение
1 к 10

Назначение

Подготовка непрочных, сильно впитывающих оснований перед отделочными работами (оштукатуривание, выравнивание, облицовка).

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни, ванные комнаты, санузлы);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры).

ОСНОВАНИЯ

- Цементные стяжки, штукатурки и шпатлевки.
- Известковые и известково-цементные штукатурки, шпатлевки;
- Бетон;
- Пено- и газобетон, шлакоблоки;
- Керамический и силикатный кирпич;
- Гипсовые стяжки, штукатурки и шпатлевки;
- Все виды ГКЛ, ГВЛ и гипсовых блоков;
- Листовые материалы на цементной основе.

Ключевые свойства

- Грунтовка — концентрат.
- Глубоко проникает в поверхность.
- Укрепляет поверхность основания и связывает пыль.
- Улучшает нанесение выравнивающих составов.
- Снижает и выравнивает впитывающую способность оснований.
- Предотвращает преждевременное высыхания выравнивающих и отделочных слоев.

- Увеличивает адгезию последующих слоев к основанию.
- Не снижает паропроницаемость.
- На водной основе, не содержит растворителей.
- Экологически безопасен.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по грунтованию основания рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +35 °С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность основания должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), следов жира, масел и разного рода загрязнений согласно требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Бетонные основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев и остаточную влажность не более 3 %. Цементные и цементно-песчаные штукатурки должны выдерживаться не менее 7 суток на каждый 1 сантиметр толщины и иметь остаточную влажность не более 3 %. Основания из гипса должны быть выдержаны не менее 7 суток и иметь остаточную влажность не более 1 %. Трещины и дефектные участки поверхности должны быть предварительно отремонтированы и заделаны. Конструктивные элементы и поверхности, не подлежащие обработке, необходимо укрыть полиэтиленовой пленкой или бумагой для предотвращения загрязнения от попадания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Перед применением необходимо разбавить грунтовку чистой водой в пропорции от 1:4 до 1:10 в зависимости от вида работ и тщательно перемешать.

Основание	Пропорция разбавления	Расход концентрата, г/м²
Пенобетон, газобетон 1-й слой	1:9 ÷ 1:10	10-25
Пенобетон, газобетон 2-й слой	1:5 ÷ 1:8	16-42
Газосиликат, шлакобетон, керамзитобетон 1-й слой	1:7 ÷ 1:8	16-32
Газосиликат, шлакобетон, керамзитобетон 2-й слой	1:5 ÷ 1:7	18-42
Керамический и силикатный кирпич	1:5 ÷ 1:7	18-42
Гипсовая и цементно-известковая штукатурка	1:6 ÷ 1:7	18-36
Гипсокартонные и гипсоволокнистые листы, древесностружечные плиты	1:6 ÷ 1:7	18-37
Цементные стяжки и штукатурки	1:5 ÷ 1:6	21-42
Гипсовые и ангидритные стяжки	1:4 ÷ 1:5	25-50
Подготовка основания под наливные полы	1:2	52-105

НАНЕСЕНИЕ

Грунтовку наносить малярным валиком, кистью или распылителем равномерно по всей поверхности, без образования луж. Сильно впитывающие основания рекомендуется грунтовать не менее двух раз. Второй и последующие слои наносятся после высыхания предыдущего слоя, примерно через 2-4 часа. После высыхания грунтовки основание следует проверить на впитывающую способность и при необходимости нанести грунтовку повторно.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. Высохшие загрязнения возможно удалить только механическим способом или растворителем.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время полного высыхания — 2-4 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пластиковая канистра 1; 10 кг — 12 месяцев со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Морозостойкость при транспортировке — 5 циклов. При замораживании разморозку проводить без принудительного нагрева до полного оттаивания материала.

Состав

Вода, высокоактивная полимерная дисперсия, функциональные добавки, антисептические добавки.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Цвет	белый/прозрачный
Плотность	≥1,0 кг/л
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Температура эксплуатации	от -45 °С до +60 °С
Расход	от 100 г/м²
Время полного высыхания	2-4 часа
Морозостойкость	5 циклов

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %.

Фасовка

		
Фасовка, кг	10	1
На палете, шт	60	80
Вес палеты, кг	600	400

ГРУНТЫ