

ЛИТОФИНИШ ФАЙН ЭВО / LITOFINISH FINE EVO

Шпатлевка полимерная белая финишная




Поверхность
качества K4




Применяется
в качестве
стартовой и
финишной
шпатлевки



Внутренние
работы



для ручного
и механизированного
нанесения



Толщина слоя
от 0,3 до 5 мм



Лёгкое
шлифование
без царапин
и каверн

Назначение

Финишное и базовое стартовое выравнивание минеральных оснований внутри помещений слоем от 0,3 до 5 мм за одно нанесение.

Область применения

Применяется для внутренних работ в отапливаемых, сухих помещениях:

- жилые помещения (гостиные, кухни);
- общественные помещения (медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры).

ОСНОВАНИЯ

- Монолитный и сборный железобетон.
- Стены и перегородки из гипсолита и гипсовых блоков.
- Конструкции из гипсоволокнистых листов (ГВЛ).
- Гипсокартона (ГКЛ).
- Стекломагнетитовых листов (СМЛ).
- Цементные, цементно-песчаные и цементно-известковые штукатурки.
- Гипсовые штукатурки.
- Пазогребневые блоки.

ВИДЫ ПОСЛЕДУЮЩИХ ПОКРЫТИЙ

- Интерьерные краски.
- Обои.

Ключевые свойства

- Высокая гладкость поверхности в широком диапазоне толщин.
- Легкое шлифование без царапин и каверн.

- Высокая адгезия с традиционными цементными и гипсовыми основаниями.
- Применяется в качестве стартовой и финишной шпатлевки.
- Применяется в качестве армирующего слоя сеткой Еврофасад 2000.
- Поверхность пригодна для окрашивания всеми видами ЛКМ, нанесения декоративных и структурных покрытий, а также оклейки обоев любого вида.
- Возможно нанесение всеми доступными способами: шпатель, валик, распыление.
- Повышенная пластичность.
- Отсутствие усадки.
- Экологически безопасна.
- Низкий расход.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по финишному выравниванию основания рекомендуются проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основания должны быть сухими, прочными, обладать достаточной несущей способностью согласно требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия», и выдержаны до полного созревания (цементно-песчаные основания – 28 суток (не менее 7 суток на 1 см толщины), бетон – 6 месяцев). Поверхность основания очистить от пыли, масел и разного рода загрязнений. Перед началом работ поверхность основания рекомендуется прогрунтовать с помощью грунтовки глубокого проникновения (например, ПРАЙМЕР С-м или ПРАЙМЕР ФОРТЕ разведенный с водой 1:4). Выравнивание можно начинать после полного высыхания грунтовки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для получения шпатлёвки следует смешать в чистой ёмкости 6,4-6,8 литра чистой воды (t от +5 °С до +20 °С) и 20 кг (1 мешок) сухой смеси. Всыпать сухую смесь в воду, при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной миксерной насадкой, до получения однородной пластичной массы без комков. Внимание! Полученный шпатлёвочный раствор выдержать, как минимум, 5 минут для дозревания. После повторного перемешивания шпатлёвка готова к применению. Время жизни готовой шпатлёвки (при температуре +20 °С) – около 24 часов. При хранении в герметично закрытой таре готовая шпатлёвка пригодна для использования до 96 часов.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение приготовленного раствора можно выполнять в один или несколько слоёв, толщиной от 0,3 мм до 5 мм за одно нанесение. На подготовленное основание раствор наносить методом намазывания при помощи широкого шпателя из нержавеющей стали или других нержавеющей материалов. Нанесение следующего слоя шпатлёвки допускается наносить без дополнительного шлифования и грунтования. Возможно армирование слоя армирующей стеклосеткой. Для шлифования прошпатлёванной поверхности использовать мелкозернистый абразивный материал. Не разрешается проводить работы по шпатлеванию поверхности в условиях прямого воздействия солнечных лучей. Свежепрошпатлёванную поверхность следует предохранять от слишком быстрого высыхания и воздействия неблагоприятных погодных условий (мороз, ветер, дождь, снег, вода и т.д.). Время высыхания одного слоя около 24 часов. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности и окружающей среды и наличия вентиляции в помещении. К шлифованию и малярным работам можно приступить через 24 часа после нанесения.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Излишки материала и загрязнения удалять по мере появления до высыхания. Сразу по окончании работ, инструмент промыть водой. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Во время схватывания и набора первичной прочности беречь от сквозняков и прямых солнечных лучей.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время высыхания одного слоя — около 24 часов. Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры, влажности и окружающей среды, и наличия вентиляции в помещении.

Начало шлифовки через 24 часа после нанесения.

Начало малярных работ — не ранее 24 часов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Бумажный мешок 20 кг — 18 месяцев месяцев с даты изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Состав


Полимерное связующее, инертные наполнители и специальные добавки.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Цвет	белый
Белизна по шкале Cielab	97%
Наибольшая крупность заполнителя	60 мкм (0,06 мм)
Рекомендуемая толщина одного слоя	0,3 – 5 мм
Пропорции при приготовлении	0,32-0,34 л воды на 1 кг ЛИТОФИНИШ ФАЙН ЭВО
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	0,5 МПа
Температура применения	от +5 °С до +35 °С
Группа горючести	НГ (негорючий)
Расход при толщине слоя 1 мм	1 кг/м²
Время использования	96 часов
Время использования в герметично закрытой таре	15 суток
Консистенция	порошок

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %.

Фасовка



Фасовка, кг	20
Кол-во на палете, шт.	54
Вес на палете, кг	1080

ШТУКАТУРКИ
И ШПАТЛЕВКИ