

# LITOBAND

Система гидроизоляционных лент, углов и манжет



## Назначение

Гидроизоляция углов и вводов коммуникаций.

## Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, влажных помещениях всех типов.

### ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

## Ключевые свойства

- Прочность.
- Эластичность при отрицательной температуре.
- Ускорение высыхания гидроизоляции.
- Стойкость к воздействию кислот щелочей и соляных растворов.
- Экологически безопасный продукт.

## Рекомендации к применению

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

В зависимости от типа гидроизоляции.

### НАНЕСЕНИЕ

Нанести гидроизоляционный состав на основание и на тыльную сторону LITOBAND толщиной около 1 мм. Зона нанесения гидроизоляции на основание должна быть на несколько сантиметров больше размеров LITOBAND. После, не дожидаясь высыхания, уложить LITOBAND резиновой стороной наружу и прижать. С помощью пластиковых шпателей разгладить и выгнать воздух. Места стыков лент склеиваются внахлест минимум 5-7 см. Укладку LITOBAND следует начинать с углов (LITOBAND AE, LITOBAND AI) и вводов

коммуникаций (LITOBAND S, LITOBAND P), после установить гидроизоляционную ленту (LITOBAND R10, LITOBAND R50). Финальные слои гидроизоляции наносятся поверх системы LITOBAND.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

24 месяца со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.



## Состав

Полиэфирное нетканое полотно, эластомер.

## Техническая информация

| Характеристика                    | Нормативное значение |
|-----------------------------------|----------------------|
| Температура применения            | от +5 °C до +35 °C   |
| Температура эксплуатации          | от -50 °C до +90 °C  |
| Поперечное растяжение до разрыва  | 144%                 |
| Максимально допустимая деформация | 100%                 |

Вышеуказанная техническая информация верна при  $t +20\text{ °C}$  и относительной влажности воздуха 60 %.

| Наименование | Описание                                                                                        | Размеры                                                                                       | Фото                                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LITOBAND R10 | Гидроизоляционная лента.                                                                        | Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина — 10 м.                 |    |
| LITOBAND R50 | Гидроизоляционная лента.                                                                        | Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина 50 м                    |    |
| LITOBAND AI  | Гидроизоляционная лента, внутренний угол 90°.                                                   | Ширина внешняя - 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм |    |
| LITOBAND AE  | Гидроизоляционная лента, внешний угол 270°.                                                     | Ширина внешняя — 120 мм, ширина эластомерного покрытия — 70 мм, длина каждой стороны — 140 мм |    |
| LITOBAND S   | Гидроизоляционный пластырь для герметизации выпусков водопроводных труб и установочных изделий. | 120x120 мм, с отверстием Ø15мм. Эластомерное покрытие — сплошное                              |    |
| LITOBAND P   | Гидроизоляционный пластырь для герметизации канализационных сливов, трапов, скиммеров.          | 425x425 мм. Эластомерное покрытие — сплошное.                                                 |  |