

ТРАВЕРТИНО КОЛОР / TRAVERTINO COLOR

Цветная декоративная минеральная моделируемая штукатурка



Произведено
из портландцемента
высшего качества



Внутренние
работы



Создание
фактурной
поверхности



Легкое
окрашивание



Не требует
применения
кварцевого
грунта*

Назначение

Используется для создания декоративного покрытия внутри помещений

Область применения

Применяется для внутренних работ в отапливаемых, сухих помещениях всех типов:

- жилые помещения (гостиные, кухни, спальни и т.п.);
- общественные помещения (входные группы, МОП, медицинские, образовательные учреждения, подсобные помещения, супермаркеты, торговые центры).

При нанесении ТРАВЕРТИНО КОЛОР возможно:

- имитировать поверхность природного и искусственного камня, травертина, песчаника, сланца;
- получить покрытие, стилизованное под штукатурку, кирпичную кладку, клинкер, бетон, обмазку, спил дерева и т.д.;
- использовать штампы и трафареты для получения геометрических орнаментов;
- получить фактуру поверхности с рисунком «тысяча линий», «карта мира», «лунные кратеры», «жатая бумага» и другие;
- визуально выровнять основание.

Основания

- Цементные штукатурки и шпатлевки.
- Бетон.
- Стекломагнетитовые листы (СМЛ) и армированные цементные листовые материалы (аквапанель).
- Гипсовые штукатурки и шпатлевки, гипсолитовые блоки.
- Полимерные шпатлевки.

- ГВЛ, ГКЛ и т.д.
- ЛКП (краски и штукатурки) с несущей способностью.

Ключевые свойства

- Фактурная поверхность штукатурки.
- Высокая паропроницаемость.
- Не требует окрашивания.
- Экологически безопасна.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по укладке покрытия рекомендуется проводить при температуре от +5 °С до +30 °С.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть сухим, прочным и обладать достаточной несущей способностью. Поверхность основания должна быть предварительно очищена от пыли (пылесосом), следов жира, масел и разного рода загрязнений согласно требованиям СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия». Бетонные основания должны иметь «возраст» не менее 6 месяцев и остаточную влажность не более 3 %. Цементные и цементно-песчаные штукатурки должны выдерживаться не менее 7 суток на каждый 1 сантиметр толщины и иметь остаточную влажность не более 3 %. Основания из гипса должны быть выдержаны не менее 7 суток и иметь остаточную влажность не более 1%.

Минеральные основания должны быть очищены от загрязнений и разделительных веществ, и загрунтованы грунтом глубокого проникновения, например ПРАЙМЕР С-м.

Гипсовые основания (штукатурки, шпатлевки, гипсолитовые блоки) должны быть очищены от загрязнений и разделительных

веществ и загрунтованы грунтом глубокого проникновения, например ПРАЙМЕР С-м и затем ЛИТОТЕРМ ПРАЙМЕР ПЭЙНТ КВАРЦ.

Существующие ЛКП с несущей способностью должны быть очищены от загрязнений и разделительных веществ и загрунтованы ЛИТОТЕРМ ПРАЙМЕР ПЭЙНТ КВАРЦ.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Для получения раствора следует смешать в чистой емкости 5,75-6,5 литра чистой воды (t от +5 °С до +20 °С) и 25 кг (1 мешок) сухой смеси. Медленно всыпать сухую смесь в воду при непрерывном перемешивании электродрелью со специальной насадкой-миксером до получения однородного раствора без комков. Полученный раствор выдержать 5–10 минут для дозревания. После повторного перемешивания штукатурная смесь готова к применению. При необходимости добавить не более 500 мл чистой воды. В процессе нанесения периодически перемешивать замес во избежание расслоения по фракциям и получения неоднородной фактуры готовой поверхности. Рекомендуется готовить замес в объеме, обеспечивающем его выработку в течение времени жизни продукта (1,5 часа). Повторное добавление воды приводит к значительному снижению качественных параметров смеси и не допускается.

НАНЕСЕНИЕ

Штукатурка наносится на поверхность равномерным слоем с помощью шпателя или кельмы из нержавеющей стали на толщину максимальной фракции наполнителя. Сразу после нанесения штукатурный слой структурировать равномерными круговыми движениями с помощью пластиковой кельмы. Рабочие поверхности инструмента следует периодически очищать от остатков подсохшего финишного покрытия. Нанесение материала следует производить непрерывно «от угла до угла» во избежание образования видимых стыков и наплывов между наносимым и подсохшим материалом. Окончание операции рекомендуется «привязывать» к вертикальной линии оконных проемов и других элементов фасада, визуально разделяющих фасад на части.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Излишки материала и загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. Высохшие излишки материала и загрязнения возможно удалить только механическим способом или шлифованием.

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ

Во время схватывания и набора первичной прочности беречь от сквозняков и прямых солнечных лучей.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время высыхания — не менее 2 суток.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Бумажный мешок 25 кг — 12 месяцев со дня изготовления в сухом помещении на поддонах в оригинальной упаковке. Допускается транспортировка и хранение при отрицательных температурах.

Состав


Цемент, известь, фракционный песок, модифицирующие добавки, пигмент.

Техническая информация

Характеристика	Нормативное значение
Толщина слоя	зависит от выбранной фактуры
Пропорции при приготовлении	0,23–0,26 л воды на 1 кг сухой смеси
Прочность сцепления с основанием (адгезия)	≥ 0,3 МПа
Прочность на сжатие	≥ 3,5 МПа (КП II)
Температура применения	От +5 °С до +35 °С
Группа горючести	НГ (негорючий)
Расход	1,0–3,5 кг/м²
Время использования	около 1,5 ч

Вышеуказанная техническая информация верна при t +20 °С и относительной влажности воздуха 60 %.

Фасовка



Фасовка, кг	25
Кол-во на палете, шт.	54
Вес на палете, кг	1350

*На минеральных основаниях.