

РУНИТ Ремонт бетона и камня

Безусадочный тиксотропный ремонтный состав

Общие сведения

Описание

«**Рунит Ремонт бетона и камня**» – безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа, содержащая полимерную фибру. При смешивании с водой образуется не расслаивающаяся растворная смесь. Материал не содержит хлоридов, что обуславливает его применение для армированных конструкций. Материал выпускается марок **M300, M500 и M600**.

Применение

- Ремонт железобетонных балок, колонн, ригелей, стеновых панелей, ребристых плит, монолитных железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.
- Материал предназначен для заполнения крупных дефектов. Наносится на горизонтальные и вертикальные поверхности, а также в труднодоступных местах бетонных, железобетонных, кирпичных и каменных конструкций.
- Ремонт конструкций подверженных воздействию морской воды, агрессивных сред, минеральных масел, многократному замораживанию оттаиванию.
- Применяется для восполнения и герметизации швов каменной облицовки и каменной кладки (например, блоков каменных постаментов).

Преимущества

- Высокая степень сцепления с ремонтируемой поверхностью.
 - Не требуется дополнительного адгезива.
 - Защищает арматуру даже при небольшой толщине защитного слоя.
 - Низкая проницаемость обеспечивает высокую стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
- Материал стоек к воздействию агрессивных сред, к ним относятся:
- сильноагрессивная аммонийная среда, с концентрацией NH_4^+ более 2000 г/м³;
 - магнезиальная среда, с концентрацией до 10000 г/м³;
 - щелочная среда, в 10%-ом растворе едкого натра;
 - газовая среда сероводорода до 0,0003 г/м³ метана до 0,02 г/м³;
 - сульфатная среда с концентрацией SO_3^{2-} до 10000 мг/л;
 - темные нефтепродукты, минеральное масло.
- В сочетании с покрытием из органосиликатных композиций характеризуется высокой стойкостью к карбонизации и воздействию растворов кислот.

Упаковка и хранение

Мешок весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги при температуре от -30°C до +40°C. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев.

Характеристики

Расход сухой смеси	2,0 кг/м ² /1 мм 2000 кг/1м ³ растворной смеси
Количество воды затворения на 1 кг смеси	
M300	0,13-0,16 л
M500	0,12-0,15 л
M600	0,12-0,15 л
Подвижность (РК)	140-150 мм
Жизнеспособность растворной смеси	45 мин
Минимальная толщина слоя	5 мм
Максимальная толщина за одно нанесение	20 мм
Марка по водонепроницаемости, не менее:	
M300	W8
M500	W10
M600	W12
Марка по морозостойкости, не менее:	
M300	F200
M500	F300
M600	F400
Прочность при сжатии, в возрасте, не менее:	
7 суток	
M300	25 МПа
M500	40 МПа
M600	45 МПа
- 28 суток	
M300	30 МПа
M500	50 МПа
M600	60 МПа
Прочность при изгибе в возрасте 28 суток, не менее:	
M300	8 МПа
M500	9 МПа
M600	10 МПа
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток, не менее:	
M300	1,5 МПа
M500	2,0 МПа
M600	2,5 МПа
Температура применения	от +5 °C до +35 °C

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Материал относится к малоопасным веществам и по степени воздействия относится к IV классу опасности. Не относится к опасным грузам и является пожаровзрывобезопасным и не радиоактивным.

Технология применения

1 Приготовление растворной смеси

Приготовление раствора производится путем смешивания сухой смеси с чистой водой. Перед применением сухую смесь выдерживать в теплом помещении в течение 1 суток. Количество воды, необходимое для приготовления раствора рассчитать по таблицам «Расход компонентов».

Расход компонентов для М300	
Вода температура 15-20 °С	Сухая смесь
0,13 л-0,16 л	1,0 кг
3,25 л-4,00 л	мешок 25 кг

Расход компонентов для М500 и М600	
Вода температура 15-20 °С	Сухая смесь
0,12 л-0,15 л	1,0 кг
3,00 л-3,75 л	мешок 25 кг

Расход сухой смеси 2000 кг/1м³ растворной смеси или 2,0 кг/1 дм³ растворной смеси.

Растворная смесь готовить в количестве, необходимом для использования в течение 45 минут.

Первое перемешивание раствора

В отмеренное количество воды всыпать, постоянно перемешивая, необходимое количество сухой смеси. Раствор необходимо перемешивать в течение 2-4 минут до образования однородной консистенции.

Технологическая пауза

Для растворения химических добавок приготовленный раствор, перед вторым перемешиванием, выдерживать в течение не менее 5 минут.

Второе перемешивание раствора

Перед применением раствор еще раз перемешать в течение 2 минут.

Инструмент для перемешивания

Миксер или низкооборотная электродрель со специальной насадкой.

Внимание!

- Запрещается повторно добавлять воду или сухую смесь в раствор.
- Расход воды может меняться в зависимости от температуры и влажности воздуха.
- В каждом конкретном случае точный расход растворной смеси подбирается методом пробного замеса небольшого количества раствора.
- При температуре воздуха 5-10°C воду для затворения подогреть до 30-40° С.

2 Ремонт бетонных, каменных и кирпичных конструкций

2.1 Подготовка бетонной поверхности

- Поверхность очистить от загрязнений: пыли, грязи, цементного молочка, нефтепродуктов, старых покрытий и пр.
- Активные протечки и фильтрацию воды устранить при помощи материала «Рунит Водяная пробка».
- Обозначить участки разрушенного бетона, подлежащие удалению.
- Ослабленные и непрочные участки бетона удалить механическим путем до прочного основания.
- Край участка срезать под прямым углом или в виде «ласточкин хвост» на глубину не менее 5 мм.
- Гладкие поверхности краев, получаемые при резке алмазным кругом, недопустимы.
- Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять 2 мм.
- В случае коррозии арматуры бетон, вокруг нее, вскрыть и удалить:
 - на глубину не менее 20 мм;
 - на 50 мм от каждого края зоны повреждения.
- Трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине. Сечение полученной штробы должно быть не менее чем 5х5 мм.
- Поверхность очистить водой при помощи водоструйного аппарата.
- Непосредственно перед нанесением ремонтного материала поверхность обильно увлажнить водой.
- Лишнюю воду убрать при помощи сжатого воздуха.

2.2 Подготовка кирпичной и каменной поверхности

- Поверхность очистить от загрязнений: пыли, грязи, нефтепродуктов, старых покрытий и пр.
- Активные протечки и фильтрацию воды устранить при помощи материала «Рунит Водяная пробка».
- Обозначить участки подлежащие удалению.
- Ослабленные и непрочные участки удалить механическим путем до прочного основания.
- Край участка срезать под прямым углом или в виде «ласточкин хвост» на глубину не менее 5 мм.
- Гладкие поверхности краев, получаемые при резке алмазным кругом, недопустимы.
- Минимальная шероховатость поверхности, подлежащей ремонту, должна составлять 2 мм.
- Кладочные швы очистить от старого раствора на глубину 10-30 мм.
- Трещины шириной более 0,5 мм расшить по всей длине. Сечение полученной штробы должно быть не менее чем 5х5 мм.
- Затем поверхность очистить водой при помощи водоструйного аппарата.
- Непосредственно перед нанесением ремонтного материала поверхность обильно увлажнить водой. Лишнюю воду убрать при помощи сжатого воздуха.

2.3 Защита арматуры

- Участки арматуры и выступающих металлических частей очистить от ржавчины и окислов.
- При помощи мягкой кисти нанести на поверхность арматуры и других выступающих металлических частей материал «Рунит Адгезионная смесь усиленная».
- При коррозии арматуры более 30%, арматуру необходимо заменить на новую.

2.4 Армирование

- При толщине нанесения материала более 30 мм, на поверхности основания необходимо закрепить металлическую сетку.
- Размер сетки 25×25×2 мм.
- Сетку необходимо установить так, чтобы:
 - зазор между сеткой и ремонтируемой поверхностью составлял минимум 10 мм;
 - толщина слоя ремонтного материала над сеткой составляла 15-25 мм.

2.5 Нанесение

Особенности нанесения

Бетонную поверхность, чрезмерно впитывающую воду, для лучшей адгезии, рекомендуется грунтовать материалом «Рунит Унигрунт».

Внимание!

Запрещается наносить материал «Рунит Ремонт бетона и камня»

- На сухие основания.
- На основания, через которые идет активная фильтрация воды.
- На замерзшие основания.

Из мешка 25 кг можно приготовить 12,8 дм³ состава, что обеспечит заполнение дефекта глубиной 13 мм на площади 1 м².

Нанесение

Готовый раствор нанести на ремонтируемую поверхность, одновременно уплотняя, вручную, при помощи мастерка (кельмы). Допускается механизированный способ нанесения с использованием, например, хоппер-ковша или поршневого растворонасоса после апробации конкретного оборудования на опытном участке. Особо уделять внимание уплотнению раствора вокруг арматуры.

Толщина одновременно наносимого слоя составляет от 5 до 20 мм.

Внимание!

Не рекомендуется наносить раствор толщиной менее 5 мм

- При толщине нанесения более 20 мм, раствор наносить послойно.
- Для получения хорошей адгезии, последующих слоев, рекомендуется делать поверхность каждого предыдущего слоя шероховатой, например, путем нанесения мастерком на незатвердевший раствор насечек.
- Второй и последующие слои можно наносить через 1-1,5 часа после нанесения предыдущего слоя.
- При длительном перерыве между нанесением слоев, более 2 суток, поверхность необходимо обработать металлической щеткой и обильно увлажнить.
- Нужную форму поверхности можно придать при помощи мастерка или терки после начала схватывания раствора.
- Момент схватывания определяется надавливанием пальца на нанесенный раствор. На поверхности должна оставаться едва заметная вмятина.
- Затирку последнего слоя также провести после начала схватывания.

2.6 Защита в период твердения

Для нормального твердения состава необходимо обеспечить следующие условия:

- орошать нанесенный состав в течение 5 суток, не давая поверхности высыхать;
- защищать от прямых солнечных лучей, ветра, дождя, мороза;
- защищать от механических повреждений.

3 Дальнейшая обработка поверхности

- Отделочные материалы на минеральной основе, в том числе материалы **Рунит** (штукатурка, шпаклевка, краска на минеральной основе), следует наносить не ранее, чем через 7 суток.
- Керамическую плитку можно приклеивать через 14 суток. Рекомендуется применять «Рунит Клей для плитки профессиональный».
- Составы органического происхождения рекомендуется наносить не ранее, чем, через 10 суток после нанесения «Рунит Ремонт бетона и камня».

4 При производстве работ необходимо контролировать

- Качество подготовки обрабатываемой поверхности.
- Температуру воздуха.
- Температуру воды и сухой смеси.
- Точное дозирование.
- Время перемешивания и время использования раствора.
- Минимальную толщину нанесения материала.

5 Контроль качества выполненных работ

- Проверка качества выполненных работ производится внешним осмотром по истечении 3-х суток после проведения работ.
- Качество отремонтируемой поверхности:
 - поверхность должна быть по виду одинаково плотной, без видимых трещин и шелушений;
 - не должно быть расслоения материала и отслаивания от основания.
- При обнаружении дефектов необходимо провести ремонт данных участков.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

08042024