

РУНИТ® Антисульфат

Блокиратор растворимых солей

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Антисульфат – готовый к применению водный раствор блокиратора растворимых солей на основе соединений бария.

Применение

Рунит Антисульфат преобразует сульфаты в труднорастворимые соединения, не приносящие вред кладке. Применяется при ремонте и санации кирпичных и каменных кладок (особенно исторических), а также для предварительной обработки от высолов новых кладок перед оштукатуриванием. **«Рунит Антисульфат» не предназначен для кладки из силикатного кирпича.**

Для наружных и внутренних работ.

Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового строительства.

Преимущества

- Эффективно нейтрализует сульфаты.
- Предотвращает появление новых высолов.

Упаковка и хранение

Блокиратор растворимых солей поставляется в пластиковых канистрах по 10 кг. Хранить в неповреждённой плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях при температуре от +5 °C до +25 °C. Предохранять от прямых солнечных лучей.

Допускается кратковременное хранение при пониженной температуре до -20 °C. Перед использованием и в случае замораживания во время хранения с последующим размораживанием средство рекомендуется перемешать. После размораживания средство сохраняет заявленные свойства. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Состав пожаробезопасен.

Меры безопасности

Рунит Антисульфат по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 – 76 и является умеренно опасной композицией.

Внимание! Средство содержит кислоту! При работе необходимо использовать спецодежду, средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и защитные очки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Инструменты должны быть вымыты теплой водой сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Внешний вид	Прозрачная жидкость, допускается незначительная опалесценция и незначительное количество мелкодисперсного осадка
Плотность при 20 °C	1,05±0,5 кг/л
Показатель pH, около	2,5
*Расход	0.5 – 0,8 кг/м²
Температура раствора блокиратора, основания и окружающей среды.	от +3 °C до +25 °C

* - фактический расход зависит от природы и состояния материалов основания, степени выступления солей и определяется пробным нанесением на объекте.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка поверхности

Установить и устранить причину появления влаги в кладке.

До начала проведения работ необходимо обеспечить просушку основания. Влажность не должна превышать 3%. В противном случае, вследствие изменения температурно-влажностного режима может происходить повторная миграция солей на поверхность кладки. Старую насыщенную солями штукатурку сбить на 1м выше зоны видимых выступающих солей. Поврежденные засоленные швы расчистить на глубину не менее 2 см.

Для всех рекомендуемых оснований места с выступающими солями механически зачистить без какого-либо увлажнения основания.

Нанесение

Нанесение выполняется захватками. раствор **Рунит Антисульфат** наносится кистью или распылителем горизонтальными полосами сверху вниз. Обработка составом повторяется несколько раз до полного насыщения поверхности методом "мокрое по мокрому". По мере впитывания предыдущего слоя наносится следующий. По окончании обработки избыток раствора блокиратора сразу удалить с поверхности.

Если после высыхания последнего слоя на поверхности кладки появится белый налет, его следует удалить без увлажнения корщетка из латуни либо из меди.

При необходимости производится повторная обработка. Число наносимых слоев зависит от природы и состояния материалов основания, степени выплывания солей, температуры во время нанесения и процесса высыхания раствора блокиратора.

Время сушки перед последующим нанесением материалов не менее 24 часов.

Рекомендуемые условия применения

Температура раствора блокиратора, окружающего воздуха и очищаемых поверхностей во время нанесения и процесса высыхания должна быть не менее +3 °С.

Не следует наносить блокиратор на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 °С).

Обработанную поверхность защищают от дождя не менее 24 часов.