

РУНИТ® Микроцемент

Декоративный состав для финишной отделки интерьеров
под искусственный и природный камень

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Микроцемент – сухая смесь на основе сложного минерального вяжущего, включающая карбонатный наполнитель и добавки. Для приготовления растворной смеси используется жидкость затворения на основе полимерной дисперсии.

Применение

Для создания финишного слоя декоративной отделки стен, полов, потолков, колонн, имитирующего бетонную поверхность, мрамор и т.д.

Подходит для нанесения на большинство предварительно подготовленных общестроительных оснований: бетон, бетонные блоки, цементные штукатурки, гипс, гипсовые штукатурки, гипсокартонные плиты при интерьерных работах.

За счет своих исключительных свойств материал позволяет добиться неограниченного количества всевозможных декоративных эффектов: гладких и полированных, а также мелкофактурных поверхностей.

Рекомендуется использовать базовый состав белого или серого цвета. Возможна на месте дополнительная колеровка состава пигментными пастами.

Подходит для любого типа дизайна: зоны отдыха и SPA, рестораны и выставочные залы, офисы и апартаменты, в том числе ванные комнаты и душевые.

Преимущества

- износостойкий
- прочный
- долговечный
- экологически безопасная продукция
- изысканный внешний вид покрытия

Упаковка и хранение

Состав поставляется комплектом – сухая смесь в ведрах весом 15 кг, жидкость затворения в канистрах 5 л. Хранить в сухих помещениях в закрытой оригинальной упаковке. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания в глаза и на кожу. В случае попадания материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

Технические характеристики

Цвет	белый, серый
Максимальная толщина слоя	1 мм
Наибольшая крупность наполнителя	0,1 мм
Расход сухой смеси	1,3 кг/м ² /1 мм
Количество жидкости затворения на 15 кг	5 л
Марка по удобоукладываемости	Пк2
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +10°C до +25 °C

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**Подготовка основания**

Основание должно быть прочным, очищенным от высолов, загрязнений и веществ, снижающих адгезию.

Поверхность должна быть гладкой без трещин, каверн. Декоративный слой должен быть однородным по толщине. Не допускается выравнивание поверхности декоративным составом.

Подготовленную поверхность следует обработать глубокопроникающей водно-дисперсионной грунтовкой (например, **Рунит Унигрунт** или аналогичной). Поверхности, выполненные из материалов на основе строительного гипса, грунтуются адгезионной водно-дисперсионной грунтовкой (например, **Рунит Бетонокontakt** или аналогичной). Слабо впитывающие бетонные и цементные основания рекомендуются обработать силикатной грунтовкой с кварцевым наполнителем (например, **Рунит Силикат контакт** или аналогичной).

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в емкость с жидкостью затворения до получения однородной массы.

Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты смесь готова к применению.

Нанесение

Первый грунтовочный слой наносится на подготовленное основание. На большую кельму (т.н. венецианскую кельму) посередине укладывается небольшое количество раствора. Кельма прислоняется к поверхности под углом

примерно в 15-30 градусов, а затем с сильным нажимом проводится по поверхности дугообразным движением снизу вверх. Сразу же выполняется мазок поперек предыдущего, чтобы разогнуть материал, затем переходят на соседний участок поверхности. После 6-7 мазков кельму необходимо протирать влажной тканью. Таким образом, покрывается вся поверхность без проплешин. Качественное покрытие должно быть тонким (ок. 1-2 мм). Первому слою необходимо дать просохнуть около 6-10 часов.

Второй слой может быть чуть темнее или светлее. Технология нанесения второго слоя такая же. Нанося мазки, нужно располагать их в местах пересечения мазков первого слоя. Узор должен получаться хаотичным и естественным. Всего слоев может быть до 3х, как минимум – 1-2 слоя.

После затвердевания последнего слоя поверхность обрабатывается мелкой наждачной бумагой с зерном 60 или 80 мкм.

Последующая обработка

Последующую обработку воском следует производить не ранее чем через 7 дней. Воском поверхность покрывается тоже при помощи кельмы. Его нужно наносить тонким слоем, совершая мазки в разных направлениях. Слишком толстый слой воска после высыхания обернется темными жирными пятнами. Вместо воска стену можно покрыть слоем лака, для чего используют кисть и валик.

Защита при твердении

Внимание! Низкие температуры (ниже +8°C) замедляют твердение состава и способствуют появлению на цветной поверхности белых разводов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью риск появления белесости увеличивается.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

06082026