

РУНИТ® Мраморная

Штукатурная смесь для фактурной (шероховатой) декоративной отделки с обнажаемым заполнителем

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**Описание**

Рунит Мраморная – сухая строительная штукатурная смесь на смешанном минеральном вяжущем на основе портландцемента, включающая карбонатный наполнитель, декоративный минеральный наполнитель (наибольшая крупность 3,0 мм), минеральные пигменты. Содержит комплекс функциональных добавок, усиливающих адгезию к сложным основаниям, повышающих удобство нанесения, стойкость к усадочным деформациям. Выпускаются составы в соответствии с типовой номенклатурой.

Применение

Для создания тонкослойного фактурного покрытия, имитирующего природный камень. Соответствующий внешний вид покрытия достигается за счет обнажения декоративного наполнителя с помощью поверхностного замедлителя твердения **Рунит Терраед**.

Наносится на бетон, кирпич, на выровненные цементно-известковые и цементные штукатурки. Для наружных и внутренних работ.

Применяется для нового строительства, воссоздания и ремонта.

Преимущества

- обеспечивает красивый, оригинальный внешний вид, благодаря натуральной мраморной крошке
- атмосферостойкая
- водостойкая
- прочная, устойчивая к царапинам и другим механическим повреждениям.

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

Технические характеристики

Цвет *	Светло-бежевый/ в соответствии с образцом
Наибольшая крупность заполнителя	3,0 мм
Расход сухой смеси **	ок. 1,8 кг/м ² /1мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 25 кг	0,19 - 0,22 л 4,75– 5,5 л
Марка по подвижности растворной смеси	Пк3
Класс прочности при сжатии	КП IV (не менее 7,5 МПа)
Морозостойкость контактной зоны	F _{кз} 50
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +8 °С до +25°С

Примечания:

(*): Допускается незначительное расхождение по цвету различных партий материала, вследствие содержания в составах природных наполнителей и пигментов.

(**): Расход приведен без учета потерь, точный расход устанавливается производителем работ при нанесении на опытный участок, в зависимости от требуемой фактуры поверхности.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть, сухим, не замерзшим, впитывающим, прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию.

Рунит Мраморная предназначена для тонкослойной фактурной декоративной отделки и наносится «в размер зерна». Поэтому перед её нанесением все неровности должны быть предварительно устранены соответствующими составами.

Сильно впитывающие, мелящие основания предварительно грунтуют разбавленным составом **Рунит Унигрунт**. Разбавление водой 1:2 по объему. Сушка не менее 24 часов.

Непосредственно перед нанесением декоративной штукатурки поверхность необходимо смочить водой.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 4,75 – 5,5 л на мешок (25 кг) до получения однородной массы.

Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.

Всегда использовать все содержимое мешка!

Так как при изготовлении декоративной штукатурки **Рунит Мраморная** используется натуральная мраморная крошка, то партии, выпущенные в разное время, могут иметь небольшие отличия по цвету.

Чтобы избежать цветовых отклонений, необходимо заказать материал сразу на весь объект, чтобы он был выпущен одной партией. При этом поставка возможна и частями. При использовании материала из разных партий необходимо перемешать (усреднить) его с самого начала.

Нанесение

На подготовленное, смоченное основание декоративную штукатурную растворную нанести «в размер зерна» прямоугольной кельмой или другим подходящим инструментом, заглаживая и максимально уплотняя слой.

Растворную смесь следует наносить равномерно без перерывов в пределах архитектурных границ. В случае невозможности подобной разбивки рекомендуется границы захваток выполнить при помощи малярной ленты.

Для обнажения декоративного заполнителя штукатурной смеси рекомендуется применять поверхностный замедлитель **Рунит Терраед** с последующим размытием водой непрочного поверхностного слоя материала. Работы следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя. Наиболее рационально нанесение рабочего раствора **Рунит Терраед** в два слоя не позднее чем через 3 часа после нанесения обрабатываемого декоративного материала.

На заключительном этапе, поверхность декоративного накрывочного слоя следует обработать составом **Рунит Минерал Гризайль**.

Защита при твердении

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и твердения материала должна быть выше +8°C.

Не следует наносить декоративную штукатурную растворную смесь на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 °C), работать при дожде или ветре.

Внимание! Низкие температуры (ниже +8°C) замедляют твердение состава и способствуют появлению на цветной поверхности белых разводов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью риск появления белесости увеличивается.