

РУНИТ® Санирующая

Штукатурная защитная смесь для грубого выравнивания оснований с избыточной влажностью и умеренной засоленностью

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Санирующая – сухая защитная крупнозернистая штукатурная смесь на основе цементно-известкового вяжущего, песка (2,5 мм). Содержит функциональные добавки, снижающие капиллярную проводимость и улучшающие паропроницаемость. Минеральная реологическая добавка в составе смеси обеспечивает удобство при нанесении.

Применение

Для грубого выравнивания кирпичных, каменных, бетонных оснований с умеренной/средней влажностью и умеренной засоленностью, а так же для зон возможного краткосрочного увлажнения. Для внутренних и наружных работ.

Может также применяться в качестве санирующего обрызга перед нанесением штукатурки **Рунит Санирующая Плюс** на засоленные основания.

Рекомендована Органами охраны объектов культурного наследия.

Может применяться для нового строительства и ремонта.

Преимущества

- сбалансированные капиллярная проводимость, паропроницаемость и солестойкость
- способствует высушиванию стен и препятствует солевой коррозии
- предотвращает выход капиллярной влаги к поверхности и дефекты финишных покрытий
- высокая удобоукладываемость

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Максимальная толщина слоя при однослойном нанесении	20 мм
Наибольшая крупность заполнителя	2,5 мм
Расход сухой смеси	1,7 кг/м ² /1 мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 25 кг	0,16–0,18 л 4–4,5 л
Марка по удобоукладываемости	П _{к3}
Прочность при сжатии, не менее	7,5 МПа
Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па), не менее	0,08
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5°C до +25°C

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Перед началом санирующих работ старую насыщенную слоями штукатурку следует сбить до основания в зоне повреждения и на расстоянии 80-100 см выше видимой границы повреждений.

Основание должно быть прочным, впитывающим, непромерзшим, очищенным от пыли, грязи, жира и прочих веществ, ослабляющих сцепление.

При необходимости обеспыливания или закрепления слабомелящих оснований, рекомендуется применять **Рунит Силикатную грунтовку**.

Для влажных, с выступлением солей оснований следует проводить специальные мероприятия (антисолевая обработка, обработка биоцидными препаратами, горизонтальная и/или вертикальная гидроизоляция).

Поврежденные швы расчистить на глубину 2-3 см и зачеканить штукатуркой **Рунит Санирующая**.

Рунит Санирующая не должна соприкасаться с землей (грунтами) во избежание капиллярного подсоса воды. В цокольной зоне оштукатуривание следует начинать с опорной планки. Опорная планка монтируется на высоту 15-20 см от уровня отмостки (грунта). После грубого выравнивания стен и удаления опорной планки, в основании цоколя следует нанести **Рунит Штукатурную гидроизоляцию**.

При необходимости нанесения штукатурного слоя толщиной более 40 мм следует проводить работы с промежуточным армированием с использованием оцинкованной металлической штукатурной сетки с размером ячейки 20×20 мм.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом в смесителе принудительного смешивания (с лопастями) или в гравитационном смесителе. В заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры добавляется сухая смесь из расчета 4-4,5 л на 1 мешок (25 кг) и перемешивается до получения однородной массы. Время смешивания – не менее 5-8 минут.

Нанесение

Основания, обладающие высокой впитывающей способностью, предварительно следует смачивать водой.

На подготовленное основание нанести обрызг – растворную смесь **Рунит Санирующая**. Штукатурная смесь для обрызга разводится водой до консистенции жидкой сметаны. Растворную смесь **Рунит Санирующая** набросать мастерком на 100% площади поверхности. Толщина слоя обрызга не должна превышать 5 мм. Поверхности со свеженанесенным раствором необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажнять в течение 2 дней. Время твердения обрызга – не менее 3 дней.

Основной штукатурный слой наносится по маякам. Перед оштукатуриванием поверхность с обрызгом необходимо смачивать.

Растворную смесь **Рунит Санирующая** нанести на подготовленную поверхность с помощью мастерка и разровнять правилом. Максимальная толщина штукатурки при однослойном нанесении – 20 мм. При нанесении нескольких слоев нижние слои выравниваются, но не заглаживаются.

Каждый последующий слой наносится после приобретения несущей способности предыдущего (как правило, 3-4 часа). Завершающий слой штукатурки выравнивают полутерком или правилом и после непродолжительного схватывания затирают при помощи терки с войлочным покрытием или с покрытием из грубой резиновой губки. Не следует слишком выглаживать поверхность, иначе могут возникнуть сложности с нанесением последующих слоев. Время твердения всех штукатурных слоев перед окраской – не менее 7 дней на 1 см толщины.

Для обеспечения защитных свойств общая толщина слоев штукатурки **Рунит Санирующая** должна быть не менее 2 см.

В качестве санирующего обрызга применяют **Рунит Санирующую** на сильно засоленные поверхности перед нанесением штукатурной растворной смеси **Рунит Санирующая Плюс**. Штукатурная смесь для обрызга разводится водой до консистенции жидкой сметаны. Растворную смесь набрасывают мастерком на 50% площади поверхности. Толщина слоя обрызга не должна превышать 5 мм. Поверхности со свеженанесенным раствором необходимо предохранять от слишком быстрого высыхания и при необходимости увлажнять в течение 2 дней. Время твердения обрызга – не менее 3 суток. Расход ~5кг/м².

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесённой штукатуркой следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней. Поверхность смачивать водой.

При производстве фасадных работ свежоштукатуренные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.

В помещениях при использовании отопительных приборов не допускать прямого нагревания штукатурки и сквозняков.

Последующая обработка

Для финишной подготовки под окраску рекомендуется использовать шпаклевку **Рунит Шпаклевка Универсальная** (для получения гладкой поверхности) или мелкозернистую штукатурную смесь **Рунит Для карнизов и тяг накрывочная** (для получения равномерно-шероховатой поверхности). Перед нанесением финишных материалов поверхность следует загрунтовать составом **Рунит Унигрунт**.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

15052023