

РУНИТ® Кладочная цветная

Сухая цементная строительная смесь
для выполнения кладочных работ с одновременной расшивкой швов

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Кладочная цветная – сухая строительная кладочная смесь, на основе цементного вяжущего, включающая карбонатный наполнитель, кварцевый песок (2,5 мм), неорганические пигменты и комплекс модифицирующих добавок (в т. ч. компоненты, препятствующие появлению высолов). Выпускается две разновидности:

- **Рунит Кладочная цветная (R)** – состав для кладки керамического облицовочного кирпича с нормальным водопоглощением 7-12 %.
- **Рунит Кладочная цветная (K)** – состав для кладки керамического облицовочного кирпича с низким водопоглощением 2-7%. Содержит добавки, усиливающие адгезию к слабо впитывающему кирпичу.

Выпускается в ассортименте цветов: белая, серая, графит, красная охра, кирпичный, охра, бежевая

Применение

Для выполнения кладочных работ из керамического облицовочного кирпича с одновременной расшивкой швов.
Для нового строительства и ремонта.
Для наружных и внутренних работ.

Преимущества

- декоративная
- хорошее сцепление с керамическим облицовочным кирпичом
- водостойкая
- морозостойкая
- обеспечивает необходимую нормированную прочность кладочного раствора
- пластичность и удобство в работе

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу.

В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию и водоемы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

Технические характеристики

Цвет*	В соответствии с образцом
Толщина слоя	7-15 мм
Наибольшая крупность заполнителя	2,5 мм
Расход сухой смеси	1,1-1,8 кг/кирпич ** 1850-1900 кг/ 1м ³ растворной смеси
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 25 кг	0,12 – 0,14 л 3,0 -3,5 л
Марка по удобоукладываемости	Пк3
Прочность при сжатии, не менее:	10,0 МПа
Морозостойкость	F150
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +8°C до +25°C

Примечания6

* – Допускается незначительное расхождение по цвету различных партий материала, вследствие содержания в составах природных наполнителей и пигментов.

** - При толщине шва 15 мм.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Поверхность кирпича должна быть сухой и чистой, не замерзшей, впитывающей (при необходимости кирпич предварительно смачивают водой).

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры и перемешивая до получения однородной массы.

Для кладки из полнотелого кирпича следует готовить растворную смесь, ориентируясь на верхнюю границу расхода воды, а при кладке из пустотелого – на нижнюю границу.

Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты кладочная смесь готова к применению.

Точное количество воды затворения, необходимое для получения удобоукладываемой смеси, в каждом конкретном случае зависит от температурно-влажностных условий применения материала, а также впитывающей способности основания и подбирается методом пробного замеса небольшого количества растворной смеси.

Внимание! Количество воды затворения должно быть постоянно одинаковым! В противном случае, может возникнуть разнотонность шва.

Нанесение

Перед укладкой первого ряда кирпичей растворная смесь равномерно наносится мастерком на контактные грани кирпичей и на основание толщиной 7-15 мм. Затем в слой раствора на основание укладывается кирпич и путем постукивания киянкой или мастерком выравнивается по уровню. Следующие ряды кирпичей кладутся на растворную смесь, излишки раствора удаляются. Периодически необходимо проверять по уровню вертикальность и горизонтальность кладки. Через каждые 5 рядов кирпичей в раствор укладывается металлическая сетка или арматурные прутки. Толщина шва в местах укладки сетки должна быть не менее 18мм. Толщина прутка не должна превышать 5 мм.

Кладка выполняется по полному шву. Поверхность швов обрабатывается при помощи инструмента для разделки швов по не затвердевшему раствору.

Защита при твердении

Внимание! Низкие температуры (ниже +8°C) замедляют твердение состава и способствуют появлению белесости на цветной поверхности швов. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью риск появления белесости и разнотонности увеличивается.

На фасадах во время выполнения работ и в течение 7 суток после их окончания, необходимо обеспечить защиту кладки от прямого воздействия солнечных лучей, осадков.

В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагрева декорируемой поверхности и сквозняков.