

РУНИТ Терраед

Поверхностный замедлитель твердения для декоративных покрытий на минеральной основе

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Терраед – порошкообразный состав, представляющий собой смесь природных полисахаридов и органических оксикислот. При смешивании с водой образует коллоидный (тиксотропный) раствор.

Применение

Рунит Терраед предназначен для замедления твердения поверхностного слоя отделочных материалов на минеральной основе. В результате, при последующем размытии водой непрочного поверхностного слоя материала, обнажается декоративный наполнитель, а фактура лицевой поверхности становится более выразительной.

Рунит Терраед не содержит сильных кислот и щелочей. Может использоваться для обработки поверхности отделочных материалов на цементном, известковом и смешанном вяжущем.

Рунит Терраед является вспомогательным материалом для работы с декоративной штукатуркой **Рунит Терразитовая**, а также может использоваться для придания шероховатости напольным покрытиям. Применяется при проведении работ по реставрации и воссозданию фасадов и интерьеров, а также при новом строительстве и ремонте.

При наличии в рабочей зоне элементов из низколегированной и высокоуглеродистой стали их необходимо защитить от попадания рабочего раствора **Рунит Терраед**.

Преимущества

- Повышение производительности работ по офактуриванию лицевой поверхности слоев материалов гидратационного твердения методом обнажения декоративного заполнителя.
- Возможность применения на горизонтальных, вертикальных и потолочных поверхностях.
- Не содержит сильных кислот и щелочей.
- Не вызывают коррозию очищаемых оснований.
- Не содержит летучих компонентов.

Упаковка и хранение

Рунит Терраед поставляется в пластиковых ведрах емкостью 15 л с массой 2 кг. Хранить при температуре от -20°C до + 25°C в неповрежденной плотно закрытой оригинальной упаковке в сухих помещениях вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Технические характеристики

Внешний вид	Порошок белого или светло-бежевого цвета, при смешивании с водой образует коллоидный раствор
Количество воды для приготовления готового к применению раствора	8-10 литров на 2 кг сухого порошка
Плотность готового к применению раствора	1,05-1,25 кг/л
Водородный показатель среды готового к применению раствора, pH	1-3
Расход (по сухому порошку)	0,01-0,1 кг/м ² в зависимости от условий окружающей среды и характеристик обрабатываемой поверхности материала
Температура окружающей среды	от + 5 °C до +25 °C
Температура материала и основания	от + 5 °C до +25 °C

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта. Допускается транспортировать при отрицательных температурах.

Меры безопасности

Не смешивать с другими веществами и средствами! Хранить отдельно от пищевых продуктов. Хранить в недоступном для детей месте. **Рунит Терраед** по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности по ГОСТ 12.1.007-76 и является умеренно опасной композицией. При работе необходимо использовать спецодежду, средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и защитные очки. При попадании на открытые участки кожи или в глаза немедленно промыть большим количеством воды.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ**Подготовка поверхности**

Внимание! Требуется предусмотреть меры по исключению попадания замедлителя твердения на поверхность законченного (расчищенного) декоративного штукатурного покрытия. **Рунит Терраед** вступает в физико-химическое взаимодействие со штукатурным покрытием, что приводит к появлению белесых пятен. При попадании замедлителя на поверхность законченного декоративного штукатурного покрытия его следует незамедлительно смыть водой. Не подлежащие обработке замедлителем поверхности необходимо защитить полиэтиленовой пленкой.

Нанесение

Приготовление состава. В емкость, в которой осуществляется поставка **Рунит Терраед**, необходимо залить воду комнатной температуры в количестве 8 л. Осуществлять перемешивание состава строительным миксером до полного растворения сухого вещества. Если для облегчения нанесения готового раствора требуется уменьшить вязкость состава, допускается дополнительное введение воды в количестве не более 2 л.

После растворения сухого вещества необходимо выдержать состав в покое в течение не менее 30 минут при температуре 20 ± 5 °С. Непосредственно перед нанесением тщательно перемешать.

Приготовленный раствор сохраняет свойства в течение 7 суток, при этом допускается небольшое изменение вязкости.

Готовый к применению раствор наносят кистью, шпателем или валиком и равномерно распределяют по поверхности. Не допускать использовать для нанесения **Рунит Терраед** инструмент, загрязненный строительными растворами, так как это приведет к снижению эффективности материала.

Наиболее рационально нанесение состава в два слоя не позднее чем через 3 часа после нанесения обрабатываемого декоративного материала.

Непосредственно при нанесении замедлителя на обрабатываемой поверхности возможно появление белесого налета с выделением незначительного количества углекислого газа.

При многослойном нанесении замедлитель наносится методом «мокрое по мокрому».

Расход готового к применению замедлителя - около 0,25-0,5 л/м².

Допускается нанесение поверхностного замедлителя на опалубку, если лицевая поверхность обрабатываемого материала формируется со стороны опалубки.

Внимание! Не применять компрессы с полиэтиленовой пленкой, не смачивать поверхность с нанесенным замедлителем!

Не позднее чем через 24 часа с момента нанесения **Рунит Терраед**, поверхность очищается от незатвердевшего материала и остатков замедлителя при помощи гидроструйной обработки с рекомендуемым рабочим давлением не менее 250 бар.

Для надежной нейтрализации замедлителя и укрепления офактуренной поверхности рекомендуется к применению **Рунит Минерал Гризайль**. Нанесение состава **Рунит Минерал Гризайль** производить не ранее 7 суток после окончания работ по офактуриванию с применением **Рунит Терраед**. Материал наносится на сухую поверхность в один слой при температуре (20 ± 2) °С.

Защита при высыхании

Температура рабочего раствора, окружающего воздуха и обрабатываемой поверхностей должна быть не менее +5 °С.

Не следует наносить замедлитель на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 °С).

Не работать под дождем!

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

13032026