



СТРОЙ ОСНОВАТЕЛЬНО!

ГРУНТ КВАРЦЕВЫЙ ЭКСТЕРКОНТ LP54 W

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 08.26

СВОЙСТВА

- Высокая паропроницаемость
- Увеличивает сцепление декоративного покрытия с основанием
- Предотвращает просвечивание основания
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Создает структурную высокоадгезионную поверхность

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт белый кварцевый Основит Экстерконт LP54W предназначен для подготовки оснований под нанесение декоративных штукатурок. Особенно рекомендуется к применению в системах фасадной теплоизоляции «Основит МВ» и «Основит ППС».

Грунт может быть колерован в цвет декоративного покрытия.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Цементные и цементно-известковые, акриловые, гипсовые штукатурки, ГКЛ, ГВЛ. Штукатурно-клеевые составы Основит.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Связующее	акриловая дисперсия
Разбавитель	вода
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель
цвет	белый
Сухой остаток (масс)	68-71%
Плотность	1,45 кг/л
Время полного высыхания*	1,5-2 часа
Фракция наполнителя	0,315 мм
Расход**	3-4 м2/кг
Система колеровки***	ColorChart
Температура воздуха и основания при нанесении	+5°C...+35°C
Температура хранения и транспортировки	+5°C...+35°C
Морозостойкость при транспортировке	Не менее 5 циклов
Срок годности	12 месяцев
Упаковка	15 кг
*Время высыхания краски соответствует заявленному при условии работы с материалом при температуре 20°C и влажности 65%	
**Расход зависит от шероховатости и впитывающей способности основания, квалификации мастера, инструмента	
***Допускаются незначительные отличия оттенка готовой поверхности от эталонного веера.	

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, минеральный наполнитель, комплекс вспомогательных добавок.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности осыпающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения.

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ

Грунт готов к применению. Не допускать замерзания и перегрева. Материал выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. При заморозании не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов. Размораживать при комнатной температуре. Форсирование оттаивания приведет к нарушению свойств и характеристик грунта.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением материал следует перемешать в заводской таре. Нанести грунт кистью или щеткой на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. Для удобства нанесения допускается разбавление грунта чистой водой, но не более чем на 5%. Нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта, но не ранее чем через 1,5-2 часа. В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха не должна превышать 70%. Грунт не предназначен для обработки металла и дерева, поверхностей покрытых плиткой и масляной краской.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой. Беречь от детей.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение строительных норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. Все прочностные характеристики указаны для образцов продукции, выдержанных в течение 28 суток. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Версия 08.26



ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ В СОЦСЕТЯХ



osnovit



osnovit1



osnovit



ОСНОВИТ

8 (800) 500-06-06
www.osnovit.ru
www.cedrus.ru