

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# CONSOLIT BARS 115/115M

ГОСТ 31357-2007  
СТО 54793637-003-2018

**СУХАЯ РЕМОНТНАЯ СМЕСЬ** безусадочная, быстротвердеющая, высокопрочная (В 30), тиксотропная для конструкционного ремонта (R3) бетонных и железобетонных покрытий и конструкций. Толщина нанесения в один слой от 0,7 мм до 20 мм.



**CONSOLIT BARS 115** представляет собой многокомпонентную сухую ремонтную смесь (тиксотропную), состоящую из специального безусадочного цемента, фракционированных заполнителей, армирующих волокон и комплекса добавок.

Такой состав, при затворении водой, позволяет приготовить безусадочную, пластичную, не расслаивающуюся растворную смесь с высокой водоудерживающей способностью и отличной удобоукладываемостью при низком содержании воды затворения. Материал обеспечивает прочное сцепление со старым бетоном, обладает высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью, удобен в работе и экологически безопасен. Ремонтный состав **CONSOLIT BARS 115** устойчив к воздействию нефтепродуктов и агрессивных сред, содержащих сульфаты, сульфиды и хлориды. Сертифицирован для контакта с питьевой водой.

## РЕКОМЕНДУЕМОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Сухую ремонтную смесь **CONSOLIT BARS 115** рекомендуется применять в промышленном и гражданском строительстве для конструкционного ремонта (класс R3) бетонных и железобетонных покрытий и конструкций, при глубине разрушений от 0,7 мм до 20 мм для вертикальных, наклонных и потолочных поверхностей.

Основные случаи возможного применения сухой ремонтной смеси **CONSOLIT BARS 115**:

- ремонт или чистовая отделка разрушенных бетонных, железобетонных покрытий и конструкций;
- восстановление геометрии конструкций из бетона и камня;
- при защите поверхности бетона от агрессивных сред, содержащих сульфаты,

сульфиды, хлориды, противогололедные реагенты;

- локальный ремонт бетонных полов и железобетонных плит для гражданских и промышленных объектов;
- выравнивание бетонной поверхности там, где обычно используются ремонтные смеси **CONSOLIT BARS** и для последующего нанесения защитных слоёв полимерных композиций или под окраску;
- может использоваться при контакте с морской водой.

В других случаях и при возникновении вопросов, связанных с применением данного продукта, за консультациями обращайтесь к специалистам ООО «Консолит».

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание, на которое наносится ремонтная растворная смесь, должно быть прочным и соответствовать требованиям СП 71.13330.2017. С основания необходимо удалить бетонную крошку, отслаивающиеся частицы, пыль, остатки краски, битума и масляные пятна. Непрочные и ослабленные участки и цементное молоко необходимо удалить механическим способом. Трещины в основании необходимо расшить и обеспылить. Глубина ремонтируемых участков должна быть такой, чтобы толщина слоя растворной смеси составляла 0,7 - 20 мм. Во всех случаях контуры ремонтируемых участков не должны иметь острых углов. Обрезка бетона по контуру должна производиться алмазным инструментом по плоскости перпендикулярной бетонной поверхности на глубину не менее 10 мм или глубины разрушенной поверхности с последующим удалением ослабленного бетона. Если разрушения бетона значительны, и толщина наносимого ремонтного состава больше 20 мм, необходимо провести ремонт с использованием: на горизонтальных поверхностях – **CONSOLIT BARS 112**; на вертикальных, потолочных и наклонных поверхностях – **CONSOLIT BARS 111**. оголенная арматура, или она оголилась вследствие удаления разрушенного бетона, ее следует зачистить с помощью металлической щетки. Для

защиты от коррозии арматуру необходимо обработать высокоадгезионной, антикоррозионной грунтовкой-праймером **CONSOLIT BARS 105**. Если старая арматура не пригодна для дальнейшего использования, то её следует заменить. При укладке смеси **CONSOLIT BARS 115** на больших площадях, необходимо использовать дополнительное армирование. При необходимости увеличения толщины наносимого слоя можно наносить **CONSOLIT BARS 115** в два слоя. Первый слой можно наносить не заглаживая, второй слой наносить через 20-30 минут после нанесения первого слоя, разглаживая поверхность шпателем. Если на ремонтируемой поверхности имеются активные протечки (подпор) воды, то в этом случае, перед нанесением растворной смеси **CONSOLIT BARS 115** необходимо такие протечки ликвидировать при помощи сверхбыстротвердеющего, расширяющегося ремонтного состава **CONSOLIT BARS 100**. Перед нанесением растворной смеси ремонтируемую поверхность необходимо увлажнить чистой водой до полного насыщения. Для предотвращения вытягивания влаги старым бетоном из наносимого ремонтного состава, пылящие, сильно впитывающие влагу поверхности, поверхности после монтажа арматуры обработать специализированной грунтовкой-праймером глубокого проникновения **CONSOLIT BARS 150** (два слоя). Грунтовка-праймер **CONSOLIT BARS 150** наносится на влажную, но не мокрую поверхность

### ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ

Для приготовления растворной смеси в подготовленную емкость залить необходимое количество чистой воды из расчета 3,9 – 4,5 литра воды на мешок (30 кг) смеси **CONSOLIT BARS 115**. Точное количество воды затворения указывается в паспорте на данную партию. С помощью миксера или низкооборотистой дрели с лопастной насадкой требуемое количество сухой смеси тщательно перемешать до получения однородной массы без комков в течение 2-3 минут. Затем выдержать технологическую паузу в течение 2-3 минут для созревания растворной смеси и вновь тщательно перемешать 2-3 минуты. Приготовленная порция растворной смеси должна быть израсходована в течение 40 минут. Готовую растворную смесь можно использовать при температуре от +5°C до +30°C. Время использования готовой бетонной смеси можно регулировать температурой воды

затворения. При высокой температуре окружающей среды (выше +25°C) рекомендуется использовать для затворения холодную воду. При температуре ниже +10°C рекомендуется использовать теплую воду.

### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

**Количество воды затворения может отличаться от указанных в паспорте, в зависимости от температуры и влажности окружающей среды.**

**Для получения 1 м³ растворной смеси, готовой к употреблению, необходимо 1800-1850 кг сухой смеси CONSOLIT BARS 115.**

### ПОРЯДОК РАБОТЫ

Готовую растворную смесь следует наносить с использованием специального оборудования или вручную, кельмой. Работу по ремонту конструкций следует проводить непрерывно, начиная с одной стороны дефектного участка для предотвращения попадания воздуха и образования пустот в растворной смеси.. Отделка поверхности и придание требуемого профиля нанесенной растворной смеси производится гладилкой непосредственно после ее укладки. Процесс твердения сверхбыстротвердеющей смеси характеризуется значительным выделением тепла в первые сроки твердения. Поэтому для обеспечения нормальных условий твердения нанесенной растворной смеси необходимо защитить ее поверхность от испарения воды. Это достигается укрытием уложенной растворной смеси полимерной пленкой или периодическим смачиванием поверхности тонко распыленной холодной водой.

### ПОРЯДОК РАБОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

Для работы в зимний период при температуре окружающего воздуха от +5°C до -10°C в состав **CONSOLIT BARS 115** добавляется сухая противоморозная добавка, которая активизирует процессы гидратации растворной смеси. На мешке с зимним составом **CONSOLIT BARS 115**, на лицевой стороне мешка к названию сухой смеси добавляется буква «М» (**CONSOLIT BARS 115 M**).

Однако для оптимального набора прочности уложенной растворной смеси при низких температурах окружающей среды потребуются применять дополнительный комплекс мер, который позволит растворной смеси гарантировано набрать планируемую

прочность. Прежде всего, это удаление наледи, снега с ремонтируемой поверхности путем прогрева основания до температуры не ниже +5°С при помощи тепловой пушки или инфракрасного обогревателя. Для затворения сухой смеси необходимо использовать горячую воду с температурой до +60°С. Кроме этого, после нанесения ремонтной растворной смеси

ее поверхность необходимо укрывать теплоизоляционными материалами или использовать другие методы прогрева ремонтной смеси. Хранить мешки с материалом **CONSOLIT BARS 115** следует в теплом сухом помещении и доставлять к месту работы только перед началом использования.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА\***

| Наименование показателя                                                       |          | значение           | Фактические значения** |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|------------------------|
| Насыпная плотность                                                            |          | 1350± 50 кг/м3     | 1341 кг/м3             |
| Толщина нанесения, мм                                                         |          | 0,7 – 20           | 0,7 – 20               |
| Фибронаполнитель                                                              |          | Полимерный         | Полимерный             |
| Цвет                                                                          |          | Серый              | Серый                  |
| Максимальный размер фракции заполнителя, мм                                   |          | 0,63               | 0,63                   |
| Подвижность растворной смеси по распылу конуса, мм                            |          | 150-180            | 168                    |
| Сохранность консистенции, не менее, мин                                       |          | 30                 | 38                     |
| Прочность при сжатии, МПа не менее                                            | 3 суток  | 20                 | 37                     |
|                                                                               | 28 суток | 40                 | 54                     |
| Прочность на растяжение при изгибе, МПа не менее                              | 3 суток  | 3,0                | 5,0                    |
|                                                                               | 28 суток | 5,0                | 6,8                    |
| Прочность сцепления с бетоном через 28 суток, МПа, не менее                   |          | 2,0                | 2,4                    |
| Марка по морозостойкости, не менее                                            |          | F <sub>2</sub> 300 | F <sub>2</sub> 300     |
| расширение в ограниченном состоянии %                                         |          | 0,05               | 0,054                  |
| Марка по водонепроницаемости, не менее                                        |          | W18                | W20                    |
| Коэффициент сульфатостойкости, не менее                                       |          | 0,9                | 0,9                    |
| Удельная эффективность активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более |          | 370                | 370                    |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м2*h0,5, не более.                 |          | 0,05               | 0,067                  |
| Расход материала на 1 м <sup>2</sup> при толщине слоя 10 мм, кг               |          | 18-19              | 18-19                  |

\*Испытания проводились согласно СТО 54793637-003-2018

\*\*Усредненные показатели испытаний за период 2025 год.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**CONSOLIT BARS 115/115M** содержит цемент, который при взаимодействии с водой дает щелочную реакцию. Поэтому при работе со смесью необходимо защищать глаза и кожу. В случае контакта пораженные места необходимо промыть водой и обратиться за помощью к врачу.

**ВЕС НЕТТО:** мешок 30 кг.

**СРОК ХРАНЕНИЯ.**

В сухом помещении на поддоне в течение 12 месяцев с даты изготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Производитель гарантирует качество продукта, но не несет ответственности за неправильное использование материала, несоблюдение технологии приготовления и технологии нанесения раствора, которые указаны производителем, а также нарушение условий хранения.