РУНИТ® Оптима мелкая

Штукатурная известковая мелкозернистая смесь для создания тонкого финишного слоя по разнородным штукатурным покрытиям

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Оптима мелкая - сухая строительная мелкозернистая штукатурная смесь на основе воздушной извести, включающая монофракционный заполнитель (наибольшая крупность 0,63 мм). Содержит комплекс минеральных и функциональных добавок. В состав данного комплекса входят: добавки для усиления адгезии к сложным основаниям; добавка цемента, обеспечивающая водостойкость и стойкость к механическим нагрузкам; диспергированная глина, используемая для обеспечения удобства нанесения, стойкости к усадочным деформациям, особенно в условиях применения материала на основаниях с разнородной впитывающей способностью.

Применение

Для особых условий реставрационного ремонта фасадной и интерьерной отделки, отличающихся наличием разнородных оснований с различной величиной впитывающей способности поверхности, а также наличием поверхностей с остатками или сплошными слоями прочно держащихся синтетических и минеральных красок.

Для финишного выравнивания под окраску глади стен, а также профилированных поверхностей.

Наносится на поверхности, оштукатуренные известковыми, известково-цементными и цементно-известковыми штукатурками.

Для отделки фасадов и интерьеров при реставрации и реконструкции.

Преимущества

- высокая адгезия к старым прочно держащимся окрасочным покрытиям;
- удобство нанесения на основаниях с разнородной впитывающей способностью;
- улучшенная пластичность и для протягивания шаблоном финишного штукатурного слоя;
- обеспечивает равномерно-шероховатую «бархатную» фактуру поверхности под окраску, максимально соответствующую по внешнему виду историческим отделкам;
- высокая паропроницаемость;
- повышенная (по сравнению с традиционными известковыми штукатурками) водостойкость и стойкость к механическим нагрузкам.

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 20 кг.
Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги.
Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Цвет	бежевый
Минимальная толщина слоя	1 мм
Максимальная толщина слоя при однослойном нанесении	3 мм
Наибольшая крупность заполнителя	0,63 мм
Расход сухой смеси	ок. 1,6 кг/м^2/1 мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 20 кг	 0,22 – 0,24 л 4,4 – 4,8 л
Марка по подвижности	$П_к3$
Время использования готовой растворной смеси, не менее	2 часов
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5°С до +25°С

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, не замерзшим, прочным, без высолов, очищенным от пыли, грязи, масел.
Перед нанесением мелкозернистой штукатурки **Рунит Оптима мелкая** большие неровности поверхности должны быть предварительно устранены соответствующими составами (например, **Рунит Оптима крупная).**
Сильно впитывающие основания предварительно обрабатывают глубоко проникающими грунтовками **Рунит Унигрунт** или **Рунит Силикат-грунт.** Разбавление грунтовок водой 1:2 по объему. Сушка не менее 24 часов.
Непосредственно перед нанесением мелкозернистой штукатурки поверхность необходимо смочить водой.

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 4,4 – 4,8 л на мешок (20 кг) до получения однородной массы.
Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты смесь готова к применению.

Нанесение

Для выравнивания глади оштукатуренных стен. На подготовленное, смоченное основание равномерно нанести мелкозернистую штукатурную смесь **Рунит Оптима мелкая**. Толщина одного слоя 1-3мм.
При необходимости мелкозернистая штукатурка наносится многослойно. Время межслойной сушки не менее 6 часов. Если сушка между слоями составляет более 24 часов, то перед нанесением последующего слоя поверхность следует смочить водой.
Завершающий слой финишной мелкозернистой штукатурки после непродолжительного схватывания затирается теркой.

Для получения профилированной поверхности с помощью штукатурной смеси **Рунит Оптима мелкая** используется деревянный шаблон с накладным профилем из оцинкованного железа. Максимальная толщина слоя 3- 4 мм.

Время твердения мелкозернистой штукатурки перед окраской 1 день на каждый 1мм толщины, но не менее 3 дней.

Защита при твердении

Поверхности со свеженанесённой штукатуркой **Рунит Оптима мелкая** следует защищать от быстрого высыхания не менее 2-3 дней (в сухих помещениях - в течение первых 5 суток). Поверхность смачивают водой распылением.
При производстве фасадных работ свежеоштукатуренные поверхности необходимо защищать от дождя, сквозняка и прямых солнечных лучей.
В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагревания штукатурки и сквозняков.

Последующая обработка

При необходимости получения более гладкой поверхности под окраску возможно нанесение шпаклевок (*тонким слоем 1-2мм)* **Рунит Универсальная** (для наружных и внутренних работ) или **Рунит Интерьерная** (для внутренних работ в сухих помещениях).

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.
10032026

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org