# РУНИТ® Биостоп

Биоцидный состав для уничтожения биопоражений с минеральных оснований.

## *ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ*

### Описание

**Рунит Биостоп –** готовый к применению водный раствор катионных поверхностно-активных веществ на основе четвертичных аммониевых солей.

### Применение

Состав широкого биоцидного спектра действия для уничтожения и предотвращения повторного появления биопоражений (плесени, водорослей, лишайников, мхов) с поверхности строительных растворов, кирпича, бетона, природного камня, клинкера и т.п.
Применяется для профилактической обработки минеральных оснований.
Для наружных и внутренних работ.
Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового строительства.

### Преимущества

- Эффективно уничтожает биопоражения различной природы.
- Не содержит соединений ртути и других тяжелых металлов
- Не оказывает разрушающего действия на минеральные основания.
- Практически не имеет запаха
- Профилактика биологических поражений

### Упаковка и хранение

**Рунит Биостоп** поставляется в канистрах по 10кг.
Состав хранить в хорошо закрытой таре.
Температура хранения от +5 ºС до +30 ºС.
Не хранить вблизи источников тепла и под прямыми солнечными лучами.
Гарантийный срок хранения 3 года со дня изготовления.

### Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

### Меры безопасности

**Рунит Биостоп** является высокоопасным продукт по степени воздействия на организм по ГОСТ 12.1.007 (класс опасности 2).

**Внимание!** При работе с составом необходимо использовать спецодежду, средства защиты кожи рук (резиновые перчатки) и защитные очки, а также защищать лицо. При попадании раствора в глаза или на кожу – промыть большим количеством чистой воды.
На месте проведения работ категорически запрещается хранить пищевые продукты и принимать пищу.
Инструменты должны быть вымыты теплой водой сразу после окончания работы. Остатки раствора биоцидного препарата и содержащие биоцидный препарат промывочные воды не сбрасывать в водоемы. Сбор производится в специальные контейнеры.
Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная жидкость (бесцветная или со слабо-желтым оттенком без механических примесей) |
| Действующее вещество | Алкилбензилдиметиламмония хлорид |
| Плотность при 20°С | 0,95 – 1,05 кг/л |
| Водородный показатель (pH) | 6-6,5 |
| *Расход, не менее | 0,2 кг/м$^2$ |
| Температура раствора, основания и окружающей среды | от +5 ºС до +25 ºС |

* - в зависимости от вида и степени биологического поражения

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

# ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

## Подготовка основания

При необходимости произвести механическую очистку от колоний мхов, водорослей, лишайников.
Предварительно удаление загрязнений осуществляется путём промывки поверхности водой (вручную или с помощью моечных машин с давлением воды не более 2 бар).
При сильном загрязнении поверхности для промывки рекомендуется использовать специализированные моющие средства (**Рунит Очиститель БИО (марка А**) – для щелочестойких оснований или **Рунит Очиститель БИО (марка Б)** – для оснований нестойких к щелочным средствам). Удаление очистителей с загрязнениями осуществляется путём промывки поверхности водой. *Внимание!* При использовании пенных моющих средств (в т.ч. **Рунит Очиститель БИО марка А**) требуется более тщательная промывка водой для удаления остатков моющего средства.
После промывки производится естественная сушка поверхности кладки.
*Внимание!* При проведении предварительной промывки следует учитывать природу минеральных оснований. Запрещается мыть песчаник, известняковый туф, известняк. В таких случаях перед биоцидной обработкой проводят аккуратную сухую очистку.

## Нанесение

На подготовленную сухую поверхность наносится биоцидный состав **Рунит Биостоп** с захватом не менее 1 м по радиусу окружности зоны без видимых поражений.
Раствор биоцидного состава наносится на поверхность кистью за несколько раз по методу «мокрый по мокрому». Как правило, требуется 2 рабочих прохода.
После выдержки в течение 5-8 часов производится обработка поверхности распыленной струей воды с механической обработкой щетками.
При сильном поражении поверхностей производится повторная обработка биоцидным составом.
Допускается не смывать водой биоцидный состав для сохранения на длительный период обеззараживающего эффекта.

## Защита после нанесения

Температура биоцидного состава, окружающего воздуха и очищаемых поверхностей должна быть не менее +5 ºС в течение суток при нанесении и до 5 суток после нанесения.
Не следует наносить биоцидный состав на сильно нагретые прямыми солнечными лучами поверхности (более +25 ºС).
Оберегать от прямого попадания осадков не менее 24 часов.
На открытые кладки после биоцидной обработки рекомендуется нанести защитную гидрофобизирующую пропитку **Рунит Гидрофобизатор В.**

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информации о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применения продукта, и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

2612024

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org