# РУНИТ® Клей усиленный

Сухая клеевая смесь для керамической и керамогранитной плитки

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### Описание

**Рунит Клей усиленный –** сухая клеевая смесь на основе высокопрочного портландцемента, включающая кварцевый песок (0,63 мм) и добавки.

### Применение

Для укладки керамической и керамогранитной плитки.
Для облицовки стен и пола.
Для наружных и внутренних работ. При проведении наружных работ укладка керамогранитной плитки на высоту выше 1м производится с механическим креплением к основанию.
Применяется для приклеивания на типичные строительные основания и на сложные поверхности:
- бетон, железобетон, цементные стяжки, штукатурки цементно-песчаные и цементно-известковые, кирпич;
- гипсовые основания (гипсокартонные листы, гипсолитовые и пазогребневые плиты);
- ячеистые бетоны.

### Преимущества

- высокая адгезия ко всем типам минеральных поверхностей
- ускоренное время первоначального твердения
- затирка швов и хождение по полу через 24 часа
- для внутренних и наружных работ
- специальный модифицированный состав с улучшенными рабочими и эксплуатационными характеристиками
- высокая пластичность и удобство в работе
- морозостойкий
- устойчивость к сползанию во время приклеивания

### Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 25 кг.
Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги.
Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления

### Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

### Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.
Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Цвет | серый |
| Наибольшая крупность заполнителя | 0,63 мм |
| Расход материала при использовании зубчатого шпателя 6х6 мм | ~ 2,8 кг/м$^2$ |
| Количество воды затворения:<br>- на 1 кг сухой смеси<br>- на 25 кг | <br>0,22 – 0,24 л<br>5,5 – 6,00 л |
| Открытое время работы | 15 мин |
| Время коррекции | 15 минут |
| Марка по удобоукладываемости | $П_к2$ |
| Морозостойкость | F50 |
| Адгезия с бетонным основанием, не менее: | 1,0 МПа |
| Время использования готовой растворной смеси, не менее | 2 часов |
| Температура растворной смеси, основания и окружающей среды | от +5$^o$С<br>до +25$^o$С |



Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

# ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

## Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, не замерзшим, не должно подвергаться усадке или деформации.
Предварительно основание необходимо очистить от пыли, жиров и других веществ, снижающих адгезию, удалить непрочные участки поверхности и отслоения.
Сильно впитывающие и гипсовые основания предварительно следует обработать составом **Рунит Унигрунт.**

## Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 5,5 – 6,00 л на мешок (25 кг) до получения однородной массы.
*Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты штукатурная смесь готова к применению.*

## Нанесение

Клеевую растворную смесь **Рунит Клей усиленный** равномерно нанести на подготовленное основание и распределить зубчатым шпателем. Уложить плитку на поверхность. Плитка укладывается на поверхность вдавливанием с поворотным движением. При укладке плитки большого размера рекомендуется дополнительно наносить растворную смесь и на монтажную поверхность плитки. При укладке плитки необходимо правильно подбирать размер зубьев шпателя. Для плитки размером 150х150 мм рекомендуется размер зубьев шпателя 6 мм, а для плитки 300х300 мм – 8 мм.
Внимание! Клеевая растворная смесь наносится на площадь, которую можно облицевать плиткой в течение 15 минут. Время коррекции плитки составляет 15 минут.
Затирка швов и хождение по полу возможны через 24 часа после укладки плитки. Полная нагрузка на пол допускается не ранее, чем через 2 недели.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

14122022



Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org