РУНИТ® Минерал Гризайль

Специальный жидкий состав для тонирования поверхности терразита, камня и кирпича

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Минерал Гризайль – готовый к применению водный состав на основе модифицированного калиевого жидкого стекла и комплекса функциональных добавок.
Является основой для колеровки цветных лессирующих составов.

Применение

Рунит Минерал Гризайль предназначен для тонирования поверхности натурального камня, кирпича, терразитовых штукатурок и др. минеральных материалов. *Не наносить на гипсосодержащие основания!*
Обладает закрепляющим эффектом, образует лессирующее паропроницаемое покрытие с водоотталкивающими свойствами.
Не колерованный состав слегка усиливает тон поверхности.
Для ручной колеровки используют универсальные колеровочные пасты с щелочестойкими, светостойкими пигментами.
Для наружных и внутренних работ.
Для реставрации, реконструкции, ремонта и нового строительства.

Преимущества

- образует прозрачное тонирующее покрытие, сохраняющее природную красоту и фактуру основания
- снижает водопоглощение
- имеет высокую паропроницаемость

Упаковка и хранение

Материал поставляется в пластиковых канистрах по 10 кг. Хранение в оригинальной упаковке, в плотно закрытой таре в сухих помещениях при температуре от +5° С до + 25° С.
Не замораживать.
Гарантийный срок хранения 12 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами наземного и водного транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

Рунит Минерал Гризайль по степени воздействия на организм человека относится к 3 классу опасности (вещества умеренно опасные) по ГОСТ 12.1.007.
При работе с грунтовкой используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания грунтовки в глаза и на кожу. В случае попадания грунтовки в глаза или на кожу - промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.
Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены! При попадании состава их следует сразу промыть водой.
Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Внешний вид	Опалесцирующая жидкость: цвет в объеме - белый, после высыхания - прозрачный.
Плотность при 20 °С, не менее	1,1 г/ см^3
* Расход состава на один слой	0,1-0,2 кг/м^2
Значение pH, не менее	11,5
Температура раствора, основания и окружающей среды	от +8° С до +25° С

* - фактический расход зависит от природы материалов основания и определяется пробным нанесением на объекте.

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, прочным, не промерзшим, очищенным от высолов, загрязнений и веществ, снижающих адгезию.
Не допускается нанесение на невпитывающие поверхности.
Не следует проводить обработку поверхностей под дождем и сразу после дождя.

Нанесение

Рунит Минерал Гризайль представляет собой жидкий состав, готовый к применению.
Рунит Минерал Гризайль наносится равномерно на обрабатываемые поверхности кистью, валиком, или методом распыления в один слой. При необходимости обработку повторяют.
Инструменты должны быть вымыты водой сразу после окончания работы.

Защита при высыхании

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +8º С.
Не следует наносить состав на сильно нагретые поверхности (более +25º С).
Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре.
Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки.
Обработанную поверхность необходимо оберегать от прямого попадания влаги в течение 7 суток.
Внимание! **Низкие температуры (ниже +8˚С) способствуют появлению белесости на обрабатываемой поверхности. При низких температурах в сочетании с повышенной влажностью риск появления белесости и разнотонности увеличивается.**

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.
15052025

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org