РУНИТ® Интерьерная

(РУНИТ Шпаклевка Интерьерная)

Шпаклевочная смесь для выравнивания под окраску любых оштукатуренных поверхностей, гипсокартонных листов внутри помещений

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Описание

Рунит Интерьерная – сухая строительная шпаклевочная смесь, включающая воздушную известь, карбонатный наполнитель (0,1 мм) и полимерные добавки для повышения адгезии, пластичности, безусадочности.

Применение

Для финишного выравнивания стен и потолков в сухих помещениях при реставрации и реконструкции зданий, при новом строительстве и ремонте. Наносится на оштукатуренные поверхности (известковыми, известково-цементными, цементно-известковыми, цементными, гипсовыми штукатурками), на гипсокартонные листы, бетон, а также на ранее окрашенные поверхности. Может наноситься со стеклохолстом «паутинкой».

Преимущества

- обеспечивает гладкую «в ноль» белую поверхность под окраску
- высокая адгезия к минеральным и органическим материалам.
- удобна в нанесении и последующей шлифовке

Упаковка и хранение

Сухая смесь поставляется в мешках весом 20 кг. Мешки хранить на поддонах, предохраняя от влаги. Поддоны с мешками должны быть укрыты плотной пленкой со всех сторон на весь период хранения. Гарантийный срок хранения 6 месяцев со дня изготовления.

Транспортировка

Материал транспортируется всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с Правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

Меры безопасности

При работе с составом используются индивидуальные средства защиты, предохраняющие от попадания смеси в дыхательные пути, в глаза и на кожу. В случае попадания сухой смеси в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу.

Инструменты должны быть вымыты сразу после окончания работы. Окна, двери и другие необрабатываемые поверхности должны быть тщательно защищены. Нельзя выливать воду после промывки инструментов в канализацию.

Технические характеристики

Цвет	белый
Минимальная толщина слоя	0,3 мм
Максимальная толщина слоя	2 мм
Максимальный размер зерен наполнителя	0,1 мм
Расход сухой смеси	1,2 кг/м^2/1 мм
Количество воды затворения: - на 1 кг сухой смеси - на 20 кг	 0,31 – 0,33 л 6,2 – 6,6 л
Марка по удобоукладываемости	$П_к3$
Время использования готовой растворной смеси (при хранении в плотно закрытой таре)	24 часа
Температура растворной смеси, основания и окружающей среды	от +5 ºС до +25 ºС

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Подготовка основания

Основание должно быть ровным, сухим, впитывающим, прочным, очищенным от загрязнений и веществ, снижающих адгезию.
Перед нанесением шпаклевки все неровности должны быть предварительно устранены.
Для обеспыливания, упрочнения и снижения впитывающей способности основания предварительно грунтуют **Рунит Унигрунт.**

Приготовление растворной смеси

Приготовление растворной смеси производить механическим способом (миксер, дрель со специальной насадкой) путем постепенного добавления сухой смеси в заранее отмеренное количество чистой воды комнатной температуры из расчета 6,2 – 6,6 л на мешок (20 кг) до получения однородной массы.
Внимание! Полученная растворная смесь должна отстояться 5 минут. После повторного перемешивания в течение 1 минуты шпаклевочная смесь готова к применению.

Нанесение

На обеспыленное основание шпаклевку равномерно нанести широким шпателем из нержавеющей стали. Толщина одного слоя составляет 0,3-2мм. При необходимости шпаклевка наносится многослойно. Перед нанесением очередного слоя шпаклевки необходимо полностью просушить предыдущие слои.
Для высококачественного выравнивания поверхности, каждый слой перед нанесением последующего рекомендуется шлифовать наждачной бумагой с зерном 60 или 80 мкм.
Время твердения шпаклевки перед обработкой абразивным материалом и нанесением отделочных материалов составляет ~24 ч. Время твердения зависит от толщины слоя, вентиляции и температуры.

Защита при твердении

Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5 ºС.
В помещениях при использовании отопительных приборов необходимо хорошее проветривание. Не допускать прямого нагревания шпаклевки и сквозняков.

Последующая обработка

Для окраски зашпаклеванной поверхности рекомендуется использование водно-дисперсионных, акриловых, силикатных красок.

Данное техническое описание содержит общую информацию. Для получения более подробной информацией о материале и аспектах его применения обращайтесь за консультацией к менеджерам-консультантам. Настоящая информация является основным техническим описанием, касающимся применением продукта и не освобождает от выполнения работ согласно строительным нормам и правилам с соблюдением правил по технике безопасности.

Скачано с mpkm.org · 8-800-550-03-50 · sales@mpkm.org