

БИРСС ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ

проект 2018

ТУ 20.30.11-015-05668056-2020

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Грунтовка **БИРСС Грунт Бетон-контакт проект 2018** предназначена для предварительной подготовки плотных, слабо впитывающих влагу оснований (монолитный бетон, железобетон, бетонные стены, панели, блоки и потолки). Рекомендована перед нанесением модифицированных клеевых и штукатурных составов на цементной и гипсовой основе. Применяется для внутренних и наружных работ.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка осуществляется при температуре выше + 5 °С.

Хранение и транспортировка осуществляются на поддонах в неповрежденной, плотно закрытой заводской таре в вертикальном положении, не более чем 3 яруса. При транспортировке продукцию на поддоне упаковывают термоусадочной пленкой с последующим креплением стрейч пленкой. Штабелирование поддонов запрещено.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

Беречь от детей! Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты (перчатки, защитные очки, респиратор). Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Свежие остатки материала, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации. Пустую тару нельзя утилизировать как бытовой мусор — только в специализированные контейнеры.

- ⇒ Производитель гарантирует соответствие материала техническим условиям.
- ⇒ Производитель не несет ответственность за применение материала с нарушением условий данной инструкции, а также при хранении и/или транспортировке с нарушением указанных условий.
- ⇒ Необходимую профессиональную подготовку исполнителя данная инструкция не заменяет и носит рекомендательный характер.

ОПИСАНИЕ: БИРСС Грунт Бетон-контакт проект 2018

— водно-дисперсионная грунтовка на основе синтетической дисперсии с добавлением калиброванных наполнителей, готовая к применению, не содержит растворителей, взрыво-, пожаробезопасна и нетоксична.

- ✓ Образует развитую шероховатую поверхность;
- ✓ Улучшает технологичность нанесения последующих слоев;
- ✓ Обеспечивает высокий уровень паропроницаемости;
- ✓ Стабилизирует поверхность, заполняет микродефекты.

Грунтовка водно-дисперсионная для обработки слабо впитывающих оснований



УПАКОВКА

Ведро пластиковое 20 л
(масса 25 кг)

РАСХОД

0,3—0,35 кг/м² (в зависимости от структуры и поглощающей способности основания)



ХРАНЕНИЕ

Срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления продукции. Хранить в сухом помещении при температуре от +5 до +35 °С, оберегать от прямых солнечных лучей.



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»

БИРСС ГРУНТ БЕТОН-КОНТАКТ проект 2018

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СВОЙСТВА	
Основа	Стирол-акриловая дисперсия
Цвет грунтовки	Бесцветный или тонированный (по запросу)
Плотность (не нормируется), г/см ³	1,2-1,25
Кажущаяся вязкость по Брукфильду (6/10, RVT) , МПа*с	40000—60000
pH	8,5
Массовая доля нелетучих веществ, %	50±2
Время высыхания до степени 3, час, не более	3
Морозостойкость при t=-(40+/-2°С), циклы, не менее	5
Адгезия покрытия к бетону*, МПа , не менее (ГОСТ 32299, при толщине покрытия более 250мкм)	8
Нанесение покрытия через, час	12
Стойкость к статическому воздействию воды, час, не менее	24
Смываемость пленки, г/м ²	1,22
Температура применения, °С	+10...+35
Температура эксплуатации, °С	-40...+60

Данные характеристики и описание приведены к условиям: t=20±2°С и относительной влажности 60%.
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов - 1 класс (Аэфф <370Бк/кг).
Продукция сертифицирована. Соответствует требованиям экологической безопасности и гигиенических норм, действующих на территории Российской Федерации.

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, чистой, прочной, без разделительных слоев и загрязнений таких как пыль, мел, грязь, масляные и органические пятна, отслаивающиеся элементы. Поверхность перед проведением грунтовочных работ должна соответствовать СП 71.13330.2017.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Перед применением грунтовку **БИРСС Грунт Бетон-контакт проект 2018** тщательно перемешать в заводской таре. Наносят кистью макловицей, валиком или воздушным распылением равномерно за один проход. Избегать оседания пыли на загрунтованную поверхность. Дальнейшее проведение работ возможно после полного высыхания и формирования пленки (при повышенной влажности и пониженной температуре время высыхания увеличивается). При машинном нанесении возможно разбавление грунтовки водой до 5% (максимально 1,25 л воды на 25 кг грунтовки).

Внимание! Не допускается применение материала на фасадах в сухую и жаркую погоду при прямом воздействии солнечных лучей, во время дождя или по сырому фасаду после дождя, зимой по наледи, при сильном ветре, а также не применяется по масляной краске, по стальным и деревянным поверхностям и при укладке "плитка по плитке".

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

После окончания работ инструмент промыть водой, при высыхании остатков материала - механическая очистка.

Качество продукции обеспечено сертифицированной системой менеджмента качества, соответствующей требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).



Производитель: АО «Опытный завод сухих смесей»