

арт. 441241

Гидроизоляционная пломба

Гидроклипс, 2,5 кг

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- мгновенная ликвидация течей
- быстрый набор прочности
- устойчивость к воздействию щелочи и солей
- высокая адгезия с основанием

Применяется при ликвидации активных и напорных протечек в бассейнах, подвалах, емкостях и резервуарах, в том числе с питьевой водой. Применяется для восстановления поверхности влажных конструкций и для герметизации жестких соединений "пол-стена" перед нанесением гидроизоляционного состава "Аквастоп".

Рекомендуется при реставрации старых зданий. Может применяться для ремонта гидротехнических и очистных сооружений.

Может использоваться для остановки протечек в керамических и чугунных сантехнических элементах (раковины, ванны, унитазы, канализационные трубы и др.). Для внутренних и наружных работ.

Основания: бетон; газобетон; ГВЛ; ГКЛ; камень искусственный; камень натуральный; кирпич облицовочный; кирпич рядовой; кирпич силикатный; краска старая; облицовка старая; ПГП; пенобетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; ЦСП.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водонепроницаемость при прямом давлении, марка	W8
Водонепроницаемость при обратном давлении, марка	W4
Время жизнеспособности раствора в таре, мин	3-5
Кол-во воды для затворения смеси, л/кг	0,2-0,25
Морозостойкость, F	50
Прочность при сжатии в возрасте 28 суток, МПа, не менее	20
Прочность сцепления с основанием в возрасте 28 суток в воздушно-сухой среде, МПа, не менее	1,5
Расход сухой смеси, кг/дм ³	1,7
Температурные условия при нанесении, С	+5 +30
Температурные условия при эксплуатации, С	-50 +70
ТУ	ТУ 23.64.10 - 007 - 51160834 - 2017

ГОСТ	ГОСТ 31357
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным и чистым от грязи и других посторонних веществ. Слабый бетон и цементное молочко должны быть удалены до прочного основания. Места активных протечек воды необходимо расширить при помощи перфоратора или вручную, удалив все отслаивающиеся части бетона, на ширину и глубину не менее 20 мм. Если основание сухое, то перед нанесением материала поверхность следует тщательно насытить водой.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Засыпьте необходимое количество материала в чистую ёмкость для смешивания и добавьте туда воды из расчета 0,2-0,25 л воды на 1 кг сухой смеси. Перемешивание производится вручную при помощи шпателя или мастерка до получения пластичной консистенции. Смешивание смеси необходимо производить быстро и тщательно. Так как время схватывания материала очень малое, готовьте только такое количество смеси, которое можно израсходовать в течение 2-3 минут.

ЭТАПЫ РАБОТ

Приготовленной смеси необходимо вручную придать соответствующую форму "пробки", приближенно имеющую форму отверстия/полости. При формировании материала необходимо использовать защитные резиновые перчатки. После того как начнется схватывание смеси, "пробка" крепко с усилием вжимается рукой в место протечки воды. Материал должен начать схватываться, но не потерять при этом пластичность. В противном случае он может потрескаться при использовании. Держать "пробку" необходимо в течение 3-5 минут до отверждения материала. После схватывания раствора, излишки материала на поверхности бетона следует удалить при помощи мастерка или шпателя. Если протечек много, всегда начинайте герметизацию с верхней точки. При герметизации жестких соединений "пол-стена", заделайте полость готовой смесью с помощью мастерка или шпателя сразу же после ее приготовления. Отремонтированную поверхность необходимо увлажнять первые 15-20 минут после заделки.

РАСХОД

Для заполнения 1 литра объема необходимо 1,7 кг сухой смеси.

СОСТАВ

Материал изготовлен на основе быстротвердеющего смешанного расширяющегося цемента и модифицирующих добавок. Материал экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Гидроизоляционная пломба "Гидроклипс" содержит цемент и при контакте с потом или другой телесной влагой может вызвать раздражающую щелочную реакцию. Во время приготовления и проведения работ, следует использовать защитные перчатки и очки, а также принимать обычные меры предосторожности при обращении с химическими продуктами. При попадании в глаза или на кожу, тщательно промыть большим количеством воды, и при необходимости, обратиться к врачу. Беречь от детей.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом помещении в заводской, герметичной упаковке. Срок годности материала без изменения его свойств – 12 месяцев с момента выпуска (дата производства указана на упаковке). Материал поставляется в пластиковых

ведрах массой 0,6 кг и 2,5 кг.

ВНИМАНИЕ

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20С и относительной влажности 60%. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции Производителю по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте .

Продукт подлежит обязательному декларированию. Актуальная декларация размещена на сайте , а также на сайте Росаккредитации <https://pub.fsa.gov.ru/rds/declaration>.